



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۳۵۹۷-۴

تجدید نظر اول

**ISIRI**

3597-4

1st. revision

باتری های اولیه -

قسمت چهارم : ایمنی باتری های لیتیومی

**Primary batteries -**

**Part 4: Safety of lithium batteries**

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
تهران - خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی میدان ونک، پلاک ۱۲۹۴، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹  
تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱  
دورنگار: ۸۰۰۸۸۸۷ و ۳۰۳۸۸۸۷۱  
کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵  
تلفن: ۸-۳۱۰۶۰۳۱(۰۲۶۱)  
دورنگار: ۲۸۰۸۱۱۴(۰۲۶۱)  
پیام نگار: [standard@isiri.org.ir](mailto:standard@isiri.org.ir)  
وبگاه: [www.isiri.org](http://www.isiri.org)  
بخش فروش، تلفن: ۲۸۱۸۹۸۹(۰۲۶۱) ، دورنگار: ۲۸۱۸۷۸۷(۰۲۶۱)  
بها: ۳۸۷۵ ریال

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN  
Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran  
P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran  
Tel: +98 (21) 88879461-5  
Fax: +98 (21) 88887080, 88887103  
Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran  
P.O. Box: 31585-163  
Tel: +98 (261) 2806031-8  
Fax: +98 (261) 2808114  
Email: [standard@isiri.org.ir](mailto:standard@isiri.org.ir)  
Website: [www.isiri.org](http://www.isiri.org)  
Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787  
Price: 3875 Rls.

## بنام خدا

### آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود. سعی می شود استانداردهای ملی، در جهت مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط باشد. پیش نویس استانداردهای ملی برای نظرخواهی از مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود. پیش نویس استانداردهایی نیز که مؤسسات و سازمانهای علاقه مند و ذی صلاح آنها را با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند و در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که براساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی مربوط که مؤسسه تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی برق و الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط (Contact Point) کمیسیون بین المللی کدکس غذایی (CODEX)<sup>۴</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامتی و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و واسنج های (کالیبره کنندگان) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه است.

\* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1. International Organization for Standardization
2. International Electrotechnical Commission
3. International Organization for Legal Metrology
4. Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
" باتری های اولیه – قسمت چهارم : ایمنی باتری های لیتیومی "  
تجدید نظر اول

رئیس :

افشانی ، علیرضا  
( لیسانس مهندسی مکانیک )

سمت و / یا نمایندگی  
شرکت باتری سازی نیرو(سهامی عام)

دبیر :

حسن بگی، شیرزاد  
( لیسانس مهندسی شیمی )

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اعضاء : ( اسامی به ترتیب حروف الفبا )

پرویز خانی، علیرضا  
(لیسانس شیمی کاربردی )

شرکت باتری سازی نیرو(سهامی عام)

ضیایی ، زهرا  
( لیسانس فیزیک )

شرکت صنعتی پارس خزر ( سهامی عام )

شکوری، مهدی  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت پایش سیستم (سهامی خاص)

کریمی ، حجت اله  
( لیسانس مهندسی برق و الکترونیک )

شرکت باتری سازی نیرو(سهامی عام)

نعیمی مجد ، علی  
( لیسانس شیمی )

شرکت باتری سازی نور ( سهامی خاص )

واحدی، رویا  
( فوق لیسانس فیزیک )

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با موسسه استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
ز	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ الزامات ایمنی
۴	۵ نمونه برداری
۵	۶ الزامات و آزمون
۱۹	۷ اطلاعات ایمنی
۲۴	۸ دستورالعمل هایی برای مصرف کنندگان
۲۴	۹ بسته بندی
۲۶	پیوست الف (اطلاعاتی) خطوط راهنما برای دست یابی به ایمنی باتری های لیتیومی
۲۸	پیوست ب (اطلاعاتی) خطوط راهنمای طراحی تجهیزات مصرف کننده باتری های لیتیومی
۳۰	پیوست پ (اطلاعاتی) اطلاعات دیگری درباره دور انداختن و انبارش
۳۱	کتاب نامه

## پیش گفتار

استاندارد "باتری های اولیه - قسمت چهارم : ایمنی باتری های لیتیومی" نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در چهارصد و چهل و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۸۶/۱۲/۲۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۴-۳۵۹۷ سال ۱۳۸۱ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

IEC 60086-4: 2007, Primary batteries-Part 4: Safety of lithium batteries

## مقدمه

مفهوم ایمنی، ارتباط نزدیکی با محافظت از مجموعه افراد و اموال دارد. این استاندارد معرف آزمون ها و الزامات عملکرد باتری های لیتیومی اولیه است و بر طبق خطوط راهنمای ISO/IEC تمام استاندارد های ملی و بین المللی که در این رابطه کاربرد دارند را شامل می شود.

باتری های لیتیومی با باتری های اولیه متداول به لحاظ استفاده از الکترولیت آبی در آن ها که حاوی مواد آتش گیر است، متفاوت می باشند.

بنابراین، دقت در توجه به ایمنی در هنگام طراحی، تولید، توزیع، استفاده و دور انداختن باتری های لیتیومی مهم است. بر مبنای این چنین مشخصات ویژه ای، باتری های لیتیومی برای کاربرد های مصرف در ابتدا از نظر اندازه کوچک بودند و کارکرد پایینی داشتند. همچنین باتری های لیتیومی پر قدرت برای صنایع خاص و کاربرد های نظامی استفاده می شدند و به صورت " تعویض پذیری فنی " طبقه بندی شده بودند. چاپ اول این استاندارد بر اساس سازگاری با این وضعیت تهیه گردید.

هدف اصلی تجدید نظر دوم این استاندارد هماهنگی با آزمون های حمل و نقل باتری های لیتیومی است که در استاندارد بین المللی IEC62281 منتشر شده اند.

خطوط راهنمایی که ایمنی نتیجه شده در هنگام طراحی باتری های لیتیومی را مورد توجه قرار می دهند در پیوست الف داده شده اند. پیوست ب شامل خطوط راهنمای ایمنی نتیجه شده در هنگام طراحی تجهیزاتی که باتری های لیتیومی در آن ها نصب می شوند، می باشد. پیوست الف و ب در بر گیرنده تجربیات به دست آمده از باتری های لیتیومی استفاده شده در کاربردهای عکاسی و مدرک خطوط راهنمای ارائه شده در بند ۱۸ کتاب نامه مبنا شده اند.

ایمنی، رهایی از خطر غیر قابل قبول است. ایمنی به طور مطلق وجود ندارد ( قدری خطر وجود خواهد داشت). بنابراین یک محصول، فرآیند یا خدمت فقط نسبتاً ایمن است. ایمنی به وسیله کاهش خطر به سطح قابل تحمل تعیین شده با رسیدن برای تعادل بهینه بین ایمنی مطلق ایده ال و تقاضا ها که به وسیله یک محصول، فرآیند یا خدمت برآورده می شود و عواملی همچون سودمندی کاربران، تناسب با اهداف، هزینه موثر و قواعد اجتماعی مربوطه به دست می آید.

چون ایمنی، مسائل مختلفی را مطرح می کند، غیر ممکن است که یک سری از تمهیدات و توصیه های را تأمین نمود که در هر مورد به کار بروند. اما این استاندارد هر گاه بر پایه قضاوت صحیح " استفاده در صورت کاربرد " تبعیت شود، استانداردهای نسبتاً معقولی را برای ایمنی تأمین خواهد نمود.

## باتری‌های اولیه

### قسمت چهارم : ایمنی باتری‌های لیتیومی

#### تجدید نظر اول

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص نمودن آزمون‌ها و مقررات عملکردی برای باتری‌های لیتیومی اولیه برای حصول اطمینان از کارکرد ایمن آنها تحت شرایط عادی و استفاده غلط قابل پیش‌بینی، می‌باشد.

**یادآوری-** فرض می‌شود باتری‌های لیتیومی اولیه که در استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۲ استاندارد شده‌اند، تمام الزامات قابل اجرا در این باره را برآورده می‌کنند. این بدین معنا است که ملاحظات این استاندارد ملی همچنین می‌تواند برای اندازه‌گیری و/یا اطمینان از ایمنی باتری‌های لیتیومی اولیه استاندارد نشده استفاده شود. در هر دو حالت ادعا یا ضمانتی وجود ندارد که انطباق یا عدم انطباق با این استاندارد برای هر یک از اهداف یا نیازهای خاص کاربران برآورده خواهد شد یا نمی‌شود.

#### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست، معه‌ذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۱ ، ۱۳۸۷: باتری‌های اولیه (غیر قابل شارژ) - قسمت اول :

کلیات

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۲ ، ۱۳۸۷: باتری‌های اولیه (غیر قابل شارژ) - قسمت دوم :

مشخصات الکتریکی و فیزیکی

#### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

**یادآوری-** تعاریف اصلی از استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۱ و استاندارد بین‌المللی IEC60050-482 گرفته شده‌اند و برای دسترسی آسان در زیر تکرار شده‌اند.

#### ۱-۳ مقدار کلی لیتیم

مقدار کل لیتیم موجود در سلول‌های یک باتری می‌باشد.



### ۲-۳ باتری

یک یا چند سلول که با وسایل مورد نیاز برای استفاده متناسب شده اند، برای مثال، بدنه، ترمینال ها، نشانه گذاری و وسایل حفاظتی.

[IEV 482-01-04:2004]

### ۳-۳ سلول دکمه ای (سلول سکه ای)

سلول به شکل استوانه ای که ارتفاع کلی آن کمتر از قطرش است، یعنی شکل آن به صورت سکه یا دکمه است.

[IEV 482-02-40:2004]

### ۴-۳ سلول

واحد اصلی باتری، شامل یک مجموعه از الکترودها، الکترولیت، ظرف، ترمینال ها و معمولاً سپراتور ها که منبع انرژی الکتریکی به دست آمده از تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی است.

[IEV 482-01-01:2004]

### ۵-۳ سلول جزئی

سلول موجود در یک باتری است.

### ۶-۳ سلول استوانه ای

سلول به شکل استوانه که ارتفاع کلی آن برابر یا بیشتر از قطرش است.

[IEV 482-02-39:2004]

### ۷-۳ میزان تخلیه<sup>۱</sup>

درصد ظرفیت اسمی تخلیه شده از یک باتری.

### ۸-۳ تخلیه کامل

حالتی از شارژ سلول یا باتری برابر با ۱۰۰ درصد میزان تخلیه.

### ۹-۳ آسیب

جراحی فیزیکی یا صدمه به سلامتی انسان یا صدمه به اموال یا محیط زیست.

[بند ۳-۳ استاندارد, ISO/IEC Guide 51:1999]

### ۱۰-۳ خطر

توانایی بالقوه منبع آسیب.

[بند ۵-۳ استاندارد, ISO/IEC Guide 51:1999]

### ۱۱-۳ استفاده مورد نظر

استفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت مطابق با اطلاعاتی که به وسیله تامین کننده فراهم شده است.

[بند ۱۳-۳ استاندارد, ISO/IEC Guide 51:1999]

---

1-Depth of discharge

### ۱۲-۳ باتری بزرگ

باتری که جمع لیتیم محتوی آن بیش از ۵۰۰ گرم است.

### ۱۳-۳ سلول بزرگ

سلولی که جمع لیتیم محتوی آن بیش از ۱۲ گرم است.

### ۱۴-۳ سلول لیتیمی

سلول حاوی الکترولیت غیر آبی که الکتروود منفی آن از جنس لیتیم یا حاوی لیتیم است.

[IEV 482-01-06:2004]

### ۱۵-۳ ولتاژ اسمی

مقدار تقریبی ولتاژ مناسب مورد استفاده برای نام گذاری یا شناسایی سلول، باتری یا سیستم الکتروشیمیایی می باشد.

[IEV 482-03-31:2004]

### ۱۶-۳ ولتاژ مدار باز (OCV,UOC)<sup>۱</sup>

ولتاژ مابین ترمینال های باتری هنگامی که جریان خارجی بین آن ها جاری نمی باشد.

[IEV 482-03-32:2004]

### ۱۷-۳ چند وجهی<sup>۲</sup>

سلول یا باتری به شکل متوازی السطوح که وجه های آن مستطیلی هستند.

[IEV 482-02-38:2004]

### ۱۸-۳ وسایل حفاظتی

وسایلی همچون فیوزها، دیودها یا دیگر وسایل الکتریکی یا الکترونیکی محدود کننده جریان که برای قطع شدت جریان، بستن شدت جریان در یک مسیر یا محدود کردن شدت جریان در یک مدار الکتریکی، طراحی شده اند.

### ۱۹-۳ ظرفیت اسمی

مقدار ظرفیت یک سلول یا باتری که تحت شرایط مشخص تعیین شده و توسط سازنده اظهار شده است.

[IEV 482-03-15:2004]

### ۲۰-۳ استفاده غلط قابل پیش بینی<sup>۳</sup>

استفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت به روشی که منظور تامین کننده نبوده ولی ممکن است در نتیجه عادات قابل پیش بینی انسان رخ دهد.

[بند ۳-۱۴ استاندارد، ISO/IEC Guide 51:1999]

---

1-Open circuit voltage , Off-load voltage

2-Prismatic

3-Reasonably foreseeable misuse

### ۲۱-۳ ریسک

ترکیبی از احتمال رخداد آسیب و شدت آن.

[بند ۲-۳ استاندارد, ISO/IEC Guide 51:1999]

### ۲۲-۳ ایمنی

حذف ریسک غیر قابل قبول.

[بند ۱-۳ استاندارد, ISO/IEC Guide 51:1999]

### ۲۳-۳ تخلیه نشده

حالتی از شارژ یک سلول اولیه یا باتری که برابر با صفر درصد میزان تخلیه است.

## ۴ الزامات ایمنی

### ۱-۴ طراحی

باتری های لیتیومی بر حسب ترکیب شیمیایی (آند، کاتد، الکترولیت)، ساختار درونی (بوبین، فدر مارپیچ) دسته بندی شده اند و به شکل های استوانه ای، دکمه / سکه و چند وجهی در دسترس هستند. در نظر گرفتن تمام جنبه های ایمنی مربوط، در مرحله طراحی باتری و تشخیص این حقیقت که آن ها بسته به سیستم لیتیم مشخص، قابلیت توان و ساختار باتری ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشند، لازم است.

اصول طراحی زیر برای ایمنی تمام باتری های لیتیومی مشترک است:

الف) سازنده باید مقدار بحرانی افزایش دمای غیر عادی را تعریف نموده و به وسیله طراحی از آن جلوگیری کند.

ب) افزایش دما در باتری باید به وسیله مکانیزمی که میزان جریان را محدود می کند، کنترل شود.

پ) باتری ها و سلول های لیتیومی باید طوری طراحی شوند که از افزایش فشار داخلی بیش از اندازه در آن ها جلوگیری شده یا در زمان حمل و نقل، کاربرد های مورد نظر و استفاده غلط قابل پیش بینی دچار شکستگی نشوند.

برای دست یابی به خطوط راهنمای ایمنی باتری های لیتیومی به پیوست الف مراجعه کنید.

### ۲-۴ طرح کیفیت

سازنده باتری باید یک طرح کیفیت تهیه کند که روش های اجرایی برای بازرسی مواد، ترکیبات، سلول ها و باتری ها در طول مسیر ساخت در آن تعریف شود و در کل فرآیند تولید یک نوع باتری مشخص به کار رود.

## ۵ نمونه برداری

### ۱-۵ کلیات

بهرتر است نمونه ها از بهر های تولیدی مطابق با روش های آماری قابل قبول نمونه برداری شوند.

### ۲-۵ آزمون ها

تعداد آزمون ها در جدول یک داده شده است. آزمون های A تا E به صورت متوالی بر روی همان نمونه سلول ها و باتری ها انجام می گیرند. برای هر یک از آزمون های F تا M سلول ها و باتری های جدید مورد نیاز است.

جدول ۱- تعداد آزمون ها

باتری های چند سلولی		سلول ها و باتری های تک سلولی		
کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	تعداد نمونه ها برای آزمون های A تا E
۴ الف	۴ الف	۱۰	۱۰	
هیچ آزمونی برای باتری الزامی نیست ولی سلول های جزئی باید توسط آزمون تایید شوند.		کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	تعداد نمونه ها برای آزمون های G تا F
		۵ (دکمه ای و استوانه ای) ۱۰ (چند وجهی)	۵ (دکمه ای و استوانه ای) ۱۰ (چند وجهی)	
هیچ آزمونی برای باتری الزامی نیست ولی سلول های جزئی باید توسط آزمون تایید شوند		کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	تعداد نمونه ها برای آزمون H
		۱۰	کاربرد ندارد	
کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	تعداد نمونه ها برای آزمون های K تا I
کاربرد ندارد	۵	کاربرد ندارد	۵	
کاربرد ندارد		کاملاً تخلیه شده	تخلیه نشده	تعداد نمونه ها برای آزمون L
		کاربرد ندارد	$5(15)^3$	
کاربرد ندارد		قبلاً ۷۵ درصد تخلیه شده است	قبلاً ۵۰ درصد تخلیه شده است	تعداد نمونه ها برای آزمون M
		$5(15)^3$	$5(15)^3$	
<p>الف- هنگام آزمون باتری ها ، به جز وقتی سلول های جزئی یا باتری ها از موادی ساخته شده باشند که قبلاً آزمون شده اند، تعداد باتری های مورد نیاز برای آزمون باید حداقل چنان باشد که تعداد سلول های جزئی موجود در آن برابر با تعداد سلول های مورد نیاز برای آن آزمون باشد.</p> <p>مثال ۱ : اگر یک باتری با دو سلول جزئی آزمون شود، تعداد باتری ها برای آزمون باید ۵ عدد باشد. اگر سلول های جزئی یا باتری ها قبلاً آزمون شده اند، تعداد باتری های مورد نیاز برای آزمون باید ۴ عدد باشد.</p> <p>مثال ۲ : اگر یک باتری با ۳ یا چندین سلول جزئی آزمون می شود، تعداد باتری های مورد نیاز برای آزمون باید ۴ عدد باشد.</p> <p>ب - عدد داخل پرانتز تعداد سلول های اضافی تخلیه نشده در طبقه بندی می باشد .</p>				

## ۶ الزامات و آزمون

### ۱-۶ کلیات

### ۱-۱-۶ ماتریس کاربرد آزمون

پذیرش روش های آزمون برای آزمون باتری ها و سلول ها در جدول ۲ نشان داده شده است.

## جدول ۲- ماتریس کاربرد آزمون

													شکل
M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
× <sup>ب</sup>	× <sup>الف</sup>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	s
کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	×	×	×	کاربرد ندارد <sup>پ</sup>	کاربرد ندارد <sup>پ</sup>	کاربرد ندارد <sup>پ</sup>	×	×	×	×	×	m
آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی S: سلول یا باتری تک سلولی m: باتری چند سلولی × : کاربرد دارد الف - فقط برای کد های مشخصه CR17345, CR15H270 و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی که به صورت نادرست نصب و شارژ شده باشند، کاربرد دارد. ب - فقط برای کد های مشخصه CR17345, CR15H270 و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی که اضافه تخلیه شده باشند، کاربرد دارد. پ - آزمون باتری الزامی نیست، ولی سلول های جزئی باید آزمون شوند.													تشریح آزمون: آزمون های مورد نظر A: ارتفاع B: چرخه گرمایشی C: ارتعاش D: شوک E: اتصال کوتاه خارجی F: ضربه G: له شدگی H: تخلیه تحت فشار I: شارژ غیرعادی J: سقوط آزاد K: گرمای نامناسب L: نصب غیر صحیح M: اضافه تخلیه

### ۲-۱-۶ نکته ایمنی

هشدار - این آزمون ها برای استفاده از روش های اجرایی که اگر مراقبت های کافی رعایت نگردد، ممکن است منجر به صدمه شوند، آورده شده اند.  
 در پیش نویس این آزمون ها فرض شده است که انجام آن ها به نحو شایسته و مناسب در نظر گرفته می شوند و تکنسین های مجرب از حفاظت کافی برخوردار هستند.

### ۳-۱-۶ دمای محیط

آزمون ها باید در دمای (  $20 \pm 5$  ) درجه سلسیوس انجام گیرند ، مگر غیر از این تعیین شده باشد.

### ۴-۱-۶ رواداری اندازه گیری کمیت ها

صحت کلی مقادیر کنترل شده یا اندازه گیری شده، مرتبط با کمیت های واقعی یا مشخص شده باید دارای رواداری های زیر باشند:

ولتاژ :  $\pm 1$  درصد  
 جریان :  $\pm 1$  درصد  
 دما :  $\pm 2$  درجه سلسیوس  
 زمان :  $\pm 0.1$  درصد

ابعاد :  $\pm 1$  درصد

ظرفیت:  $\pm 1$  درصد

این رواداری ها شامل صحت وسایل اندازه گیری، فنون اندازه گیری استفاده شده و تمام دیگر منابع خطا در روش آزمون هستند.

#### ۵-۱-۶ پیش تخلیه

هر گاه آزمون به پیش تخلیه نیاز دارد، باتری ها یا سلول های تحت آزمون باید تا میزان تخلیه مربوطه به وسیله بار مقاومتی با نرخ ظرفیت به دست آمده یا با جریانی که سازنده مشخص کرده است، تخلیه شوند.

#### ۶-۱-۶ سلول های اضافی

چنانچه برای انجام آزمون سلول های دیگری مورد نیاز است، باید از نوع مشابه و ترجیحاً از بهر تولید شده همان سلول تحت آزمون باشند.

#### ۲-۶ ارزیابی معیار های آزمون

##### ۱-۲-۶ اتصال کوتاه

اتصال کوتاه در طول آزمون وقتی بوجود می آید که ولتاژ مدار باز سلول یا باتری بعد از آزمون کمتر از ۹۰ درصد ولتاژ آن قبل از آزمون باشد. این الزام برای سلول ها و باتری های تحت آزمون در حالت هایی که تخلیه کامل شده اند، قابل اجرا نیست.

##### ۲-۲-۶ افزایش دمای اضافی

افزایش دمای اضافی وقتی در طول آزمون رخ می دهد که دمای بدنه خارجی سلول یا باتری تحت آزمون به بیش از ۱۷۰ درجه سلسیوس برسد.

##### ۳-۲-۶ نشتی

نشتی وقتی در طول آزمون رخ می دهد که الکترولیت، گاز یا دیگر مواد از سلول یا باتری آزمون به روشی که منظور طراح نبوده است، ریزش کنند.

##### ۴-۲-۶ تلفات جرم

برای محاسبه مقدار تلفات جرم  $\frac{\Delta m}{m}$  ، رابطه زیر به کار می رود:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{m - m_1}{m} \times 100\%$$

که

$m$  = جرم قبل از آزمون

$m_1$  = جرم بعد از آزمون

تلفات جرم وقتی در آزمون رخ می دهد که از حداکثر مقادیر داده شده در جدول زیر فراتر رود.

جدول ۳- حداکثر تلفات جرم

جرم باتری (m) (بر حسب گرم)	حداکثر تلفات جرم از میزان وزن اصلی $\frac{\Delta m}{m}$ (٪)
$1 \geq m$	۰/۵
$5 \geq m > 1$	۰/۲
$5 < m$	۰/۱

### ۵-۲-۶ خروج گاز از منفذ

خروج گاز از منفذ وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون گاز درونی باتری یا سلول در اثر افزایش فشار از طریق منفذ طراحی شده به این منظور به بیرون ریزش کند. این گاز ممکن است شامل مواد درونی نیز باشد.

### ۶-۲-۶ آتش سوزی


آتش سوزی وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون از باتری یا سلول شعله منتشر شود.

### ۷-۲-۶ شکستگی

شکستگی وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون، قوطی سلول یا بدنه باتری صدمه ببیند، در نتیجه گاز خارج شود، مایعات و مواد جامد به بیرون ریزش کنند، ولی انفجار رخ ندهد.

### ۸-۲-۶ انفجار

انفجار وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون مواد جامد هر قسمت باتری یا سلول از صفحه مشبک نشان داده شده در شکل ۱ نفوذ کنند، صفحه فولادی مشبک بر روی مرکز باتری یا سلول قرار می گیرد. صفحه باید از سیم های آلومینیومی تابیده شده با قطر ۰/۲۵ میلی متر و چگالی ۶ تا ۷ سیم در سانتی متر، ساخته شده باشد.



یادآوری- شکل یک صفحه مشبک با سیم آلومینیومی (۱) به شکل هشت وجهی قرار گرفته بر روی یک صفحه فولادی (۲) را نشان می دهد.

شکل ۱- صفحه مشبک

### ۳-۶ آزمون ها و الزامات - نظر کلی

این استاندارد آزمون های ایمنی برای استفاده مورد نظر (آزمون های A تا D) و کاربرد غلط قابل پیش بینی (آزمون های E تا M) را بیان می کند.

جدول ۴ شامل یک بررسی کلی از آزمون ها و الزامات برای استفاده مورد نظر و کاربرد غلط قابل پیش بینی است.

جدول ۴- آزمون ها و الزامات

الزامات	مشخصات	تعداد آزمون
NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF	ارتفاع	A
NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF	چرخه گرمایشی	B
NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF	ارتعاش	C
NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF	شوک	D
NT,NR,NE,NF	اتصال کوتاه بیرونی	E
NT,NE,NF	ضربه	F
NT,NE,NF	له شدگی	G
NE,NF	تخلیه تحت فشار	H
NE,NF	شارژ غیرعادی	I
NV,NE,NF	سقوط آزاد	J
NE,NF	گرمای نامناسب	K
NE,NF	نصب غیر صحیح	L
NE,NF	تخلیه بیش از ظرفیت	M
<p>آزمون های A تا E باید بر روی باتری یا سلول مشابه و به صورت متوالی و به هم پیوسته انجام گیرند. آزمون های F و G با فاصله انجام می گیرند. فقط یکی از آن ها باید پیوسته باشد، یعنی آزمونی که توسط سازنده بیشترین شباهت را برای اتصال کوتاه داخلی برای طراحی سلول مربوط داشته است.</p>		
<p>راهنما:                      =NL بدون نشتی                      =NM بدون تلفات جرم                      =NR بدون شکستگی                      =NT بدون بالا رفتن دما بیش از حد                      =NV بدون خروج گاز ها از منفذ</p>		
<p>NC = بدون اتصال کوتاه                      NE = بدون انفجار                      NF = بدون آتش سوزی                      برای اطلاع از جزئیات بیشتر به بند ۶-۲ مراجعه کنید.</p>		

### ۴-۶ آزمون ها برای استفاده مورد نظر

#### ۱-۴-۶ آزمون A: ارتفاع

الف) هدف

این آزمون جابجایی هوا تحت شرایط فشار پایین را شبیه سازی می کند.

ب) روش آزمون

باتری ها و سلول های تحت آزمون باید در فشار ۱۱/۶ کیلو پاسکال یا کمتر به مدت حداقل ۶ ساعت در دمای محیط نگهداری شوند.



پ) الزامات

هیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام آزمون نباید رخ دهد.

۶-۴-۲ آزمون B: چرخه گرمایشی


الف) هدف

این آزمون سالم بودن درزبندی سلول یا باتری و ارتباطات الکتریکی درونی آن را ارزیابی می کند. این آزمون با استفاده از چرخه دما هدایت می شود.

ب) روش آزمون

سلول ها و باتری ها باید حداقل ۶ ساعت در دمای آزمون ۷۵ درجه سلسیوس نگهداری شوند، سپس حداقل ۶ ساعت در دمای آزمون (-۴۰) درجه سلسیوس انبارش شوند. حداکثر زمان برای انتقال آن ها به هر دما باید ۳۰ دقیقه باشد. هر باتری یا سلول تحت آزمون باید ۱۰ مرتبه این آزمون را تحمل کند. بعد از این آزمون ها باتری یا سلول حداقل ۲۴ ساعت در دمای محیط نگهداری می شود. برای باتری ها و سلول های بزرگ مدت زمان در معرض گذاری دماهای آزمون باید حداقل ۱۲ ساعت به جای ۶ ساعت باشد.

این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبلاً آزمون ارتفاع را گذرانده اند، انجام گیرد.



راهنما:

$$t_1 \leq 30 \text{ min}$$

$$t_2 \geq 6h \text{ (برای سلول ها و باتری های بزرگ ۱۲ ساعت)}$$

یادآوری - این شکل یکی از ده چرخه آزمون را نشان می دهد..

شکل ۲- روش چرخه گرمایشی

پ) الزامات

هیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام آزمون نباید رخ دهد.

### ۳-۴-۶ آزمون C: ارتعاش

الف) هدف

این آزمون، ارتعاش در هنگام حمل و نقل را شبیه سازی می کند. شرایط آزمون بر مبنای گستره ارتعاش داده شده در ICAO<sup>1</sup> است.

ب) روش آزمون

باتری ها و سلول های آزمون باید محکم و بدون تغییر شکل بر روی صفحه ماشین ارتعاش نگه داشته شوند، چنان که ارتعاش کاملاً به آن ها منتقل شود. باتری ها و سلول های تحت آزمون باید در معرض ارتعاش سینوسی مطابق با جدول ۵ قرار گیرند. این چرخه باید ۱۲ مرتبه در مدت زمان کل ۳ ساعت برای هر سه موقعیت نگه داشتن عمودی دوطرفه تکرار شود. یکی از جهت ها باید عمود بر وجه ترمینال باشد.

این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبلاً آزمون چرخه گرمایشی را گذرانده اند، انجام گیرد.

جدول ۵- مشخصات ارتعاش (سینوسی)

تعداد چرخه ها	محور	مدت زمان چرخه لگاریتمی (7Hz-200Hz-7Hz)	دامنه ارتعاش	
			از	تا
۱۲	X	۱۵ دقیقه	$a_1 = 1g_n$	$f_1 = 7 \text{ Hz}$
۱۲	Y		S=0.8 mm	$f_2$
۱۲	Z		$a_2 = 8g_n$	$f_3$
۳۶	کل		و بازگشت به $f_1 = 7 \text{ Hz}$	
یادآوری- دامنه ارتعاش حداکثر مقدار قدر مطلق تغییر مکان یا شتاب است. برای مثال ، دامنه جابجایی ۰/۸ میلی متر متناسب با جابجایی قله تا قله ۱/۶ میلی متر است.				
راهنما: $f_1, f_4$ : حد بالا و پایین فرکانس $f_2, f_3$ : فرکانس های میانی ( $f_2 = 17.62 \text{ Hz}, f_3 = 49.84 \text{ Hz}$ ) $a_1, a_2$ : دامنه شتاب $S$ : دامنه جابجایی				

پ) الزامات

هیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون نباید رخ دهد.

### ۳-۴-۶ آزمون D: شوک

الف) هدف

این آزمون جابجایی بر روی سطح ناهموار در هنگام حمل و نقل را شبیه سازی می کند.

ب) روش آزمون

باتری ها و سلول ها باید به وسیله سیمی که تمام سطوح باتری یا سلول تحت آزمون را نگه می دارد به دستگاه آزمون محکم شوند. هر باتری یا سلول تحت آزمون باید سه شوک از تعداد کل ۱۸ شوک در هر جهت از سه وضعیتی که به صورت عمودی نگه داشته می شود را تحمل کند. برای هر شوک مشخصات داده شده در جدول ۶ باید اعمال شود.

جدول ۶- پارامتر های شوک

تعداد شوک ها در نصف محور	زمان پالس	قله شتاب	شکل موج	
۳	۶ میلی ثانیه	۱۵۰g <sub>n</sub>	نیم سینوسی	باتری ها یا سلول ها بجز باتری های بزرگ
۳	۱۱ میلی ثانیه	۵۰g <sub>n</sub>	نیم سینوسی	باتری ها یا سلول های بزرگ

این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبلاً آزمون ارتعاش را گذرانده اند، انجام گیرد.

پ) الزامات

هیچ گونه تلفات جرم، نشستی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون نباید رخ دهد.

#### ۶-۵ آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی

#### ۶-۵-۱ آزمون E: اتصال کوتاه خارجی

الف) هدف

این آزمون شرایطی که در نتیجه اتصال کوتاه خارجی بوجود می آید را شبیه سازی می کند.

ب) روش آزمون

بدنه سلول یا باتری تحت آزمون باید در یک دمای بیرونی ۵۵ درجه سلسیوس پایدار شده و آن گاه شرایط اتصال کوتاه با مقاومت کل خارجی کمتر از ۰/۱ اهم در دمای ۵۵ درجه سلسیوس اعمال شود. در این حالت اتصال کوتاه به مدت حداقل یک ساعت بعد از این که دمای بیرونی بدنه سلول یا باتری به ۵۵ درجه سلسیوس رسید، ادامه یابد.

آزمونه باید ۶ ساعت بعد بررسی چشمی شود.

این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبلاً آزمون شوک را گذرانده اند، انجام گیرد.

پ) الزامات

هیچ گونه افزایش دمای اضافی، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و در هنگام بررسی چشمی که ۶ ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد.

## ۶-۵-۲ آزمون F: ضربه

### الف) هدف

این آزمون اتصال کوتاه داخلی را شبیه سازی می کند.

**یادآوری** - آزمون ضربه در استاندارد بین المللی IEC62281 با هدف هماهنگی با آزمون های حمل و نقل شرح داده شده در توصیه نامه های UN<sup>1</sup> برای حمل و نقل کالاهای پر خطر، معیارها و آزمون های دستی آورده شده است. این آزمون به وسیله IEC ارزیابی شده و بیشتر متناسب با آزمون کاربرد غلط شرح داده شده است تا آزمون حمل و نقل. نمی توان تایید کرد که شرایط اتصال کوتاه داخلی را به صورت واقعی، شبیه سازی می کند. اما معلوم شده است که در برخی از طراحی های سلول، آزمون له شدگی برای شبیه سازی شرایط اتصال کوتاه داخلی مناسب تر است. بنابراین، آزمون له شدگی به عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش بینی شده است.

### ب) روش آزمون

سلول یا سلول جزئی تحت آزمون بر روی یک صفحه تخت گذاشته می شود. یک میله فولادی به قطر ۱۵/۸ میلی متر بر روی مرکز نمونه آزمون به صورت عرضی قرار می گیرد. وزنه ای به جرم ۹/۱ کیلو گرم از ارتفاع  $(2/5 \pm 61)$  سانتیمتر بر روی میله روی آزمون انداخته می شود.

سلول استوانه ای یا چند وجهی باید از جهت محور طولی خود که با صفحه تخت موازی و بر محور طولی میله عمود است، در معرض ضربه قرار گیرد. محور طولی میله از مرکز آزمون می گذرد. سلول چند وجهی را ۹۰ درجه حول محور طولی چنان بچرخانید که دو سطح پهن و باریک آن در معرض ضربه قرار گیرد. سلول دکه ای از طرف سطح تخت موازی با صفحه تخت در معرض ضربه قرار گیرد و میله به صورت عرضی روی مرکز آن قرار گیرد.

هر سلول یا ترکیب سلول تحت آزمون باید تنها یک بار در معرض ضربه قرار گیرد.

آزمون باید بعد از ۶ ساعت بررسی چشمی شود.

این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها یا سلول های جزئی که قبلاً آزمون های دیگر را گذرانده اند، انجام گیرد.

آزمون نباید بر روی سلول هایی که متناسب با شرایط شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی نیستند، انجام گیرد.

### پ) الزامات

هیچ گونه افزایش دمای اضافی، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و در هنگام بررسی چشمی که ۶ ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد.

## ۶-۵-۳ آزمون G: له شدن

### الف) هدف

این آزمون اتصال کوتاه داخلی را شبیه سازی می کند.

**یادآوری** - برای بیشتر طراحان سلول، آزمون له شدگی برای شبیه سازی شرایط اتصال کوتاه داخلی مناسب تر از آزمون ضربه است. بنابراین به عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش بینی شده است.

ب) روش آزمون

سلول یا سلول جزئی باید بین دو صفحه تخت له شود. نیرو باید به وسیله یک پیستون هیدرولیکی با پیستون مدور اعمال شود. له شدن باید به تدریج با سرعت تقریبی  $1/5$  سانتی متر بر ثانیه در اولین نقطه اتصال انجام گیرد. له شدن باید تا وقتی که نیروی اعمال شده به  $13$  کیلو نیوتن می رسد، ادامه یابد.

مثال - نیرو باید به وسیله پیستونی با قطر  $32$  میلی متر تا وقتی فشار به  $17$  مگا پاسکال می رسد، اعمال شود. تا وقتی حداکثر فشار به دست می آید، فشار باید افزایش یابد.

سلول های استوانه ای باید از جهت محور طولی که با صفحه تخت وسایل له کننده موازی است، له شود. سلول چند وجهی باید به وسیله اعمال نیرو در جهت یکی از دو محور عمود بر محور افقی اش له شود و جدا گانه به وسیله اعمال نیرو در جهت محور دیگر نیز له شود.

هر سلول یا سلول جزئی تحت آزمون باید تنها یک بار تحت له شدگی قرار گیرد.

آزمونه باید بعد از  $6$  ساعت بررسی چشمی شود.

این آزمون باید بر روی سلول ها یا سلول های جزئی که قبلاً آزمون های دیگری را نگذرانده اند، انجام گیرد.

این آزمون تنها باید برای سلول هایی به کار برود که آزمون ضربه F، شرایط اتصال کوتاه داخلی را به طور مناسب شبیه سازی نمی کند.

پ) الزامات

هیچ گونه افزایش دمای اضافی، شکستگی، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و در هنگام بررسی چشمی که  $6$  ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد.

۴-۵-۶ آزمون H: تخلیه تحت فشار

الف) هدف

این آزمون توانایی سلول برای مقاومت در برابر شرایط تخلیه تحت فشار را ارزیابی می کند.

ب) روش آزمون

هر سلول باید در دمای محیط، تحت فشار تخلیه شود. تخلیه تحت فشار با اتصال سلول به یک منبع تغذیه جریان مستقیم  $12$  ولتی به صورت سری و در یک جریان اولیه برابر با حداکثر جریان تخلیه پیوسته ای که توسط سازنده مشخص شده انجام می شود.

جریان تخلیه مشخص شده را با اتصال یک بار مقاومتی به اندازه مناسب به صورت سری با سلول تحت آزمون و منبع تغذیه جریان مستقیم به دست می آید. هر سلول باید تحت فشار و در فاصله زمانی  $t_d$  تخلیه شود.

$$t_d = \frac{C_r}{I_i}$$

که

$t_d$  = مدت زمان آزمون

$C_r =$  نرخ ظرفیت

$I_i =$  جریان اولیه آزمون، است.

آزمون باید هم زمان با آزمون تخلیه کامل باتری ها انجام گیرد.

سلول های تحت آزمون باید ۷ روز بعد از این که اعمال شرایط تخلیه تحت فشار متوقف گردید، مورد بررسی چشمی قرار بگیرند.

پ) الزامات

نباید انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و ۷ روز بعد که بررسی چشمی می شوند، رخ داده باشد.

#### ۶-۵-۵ آزمون I: شارژ غیرعادی

الف) هدف

این آزمون شرایطی که باتری در یک دستگاه مصرف کننده قرار گرفته و در معرض ولتاژ معکوس منبع تغذیه خارجی قرار می گیرد را شبیه سازی می کند، مانند تجهیزات پشتیبان حافظه با یک دیود معیوب (به بند ۷-۱-۱ مراجعه کنید). شرایط آزمون بر اساس UL1642 (به کتاب نامه مراجعه کنید) ایجاد می شود.

ب) روش آزمون

هر باتری تحت آزمون در هنگام شارژ باید سه مرتبه در معرض جریان شارژ غیرعادی مشخص شده توسط سازنده به وسیله اتصال معکوس مستقیم به منبع تغذیه قرار گیرد. بجز حالتی که منبع تغذیه قادر به تنظیم جریان باشد، جریان شارژ مشخص شده باید با اتصال یک مقاومت با اندازه مناسب و به صورت سری به باتری تامین شود.

مدت زمان آزمون باید از رابطه زیر محاسبه شود.

$$t_d = 2.5 \times \frac{C_n}{(3 \times I_c)}$$

که

$t_d =$  مدت زمان آزمون است. برای تسریع در آزمون، می توان پارامتر های آزمون را طوری تنظیم نمود که  $t_d$  از ۷ روز بیشتر نشود.

$C_n =$  ظرفیت اسمی

$I_c =$  جریان شارژ غیرعادی که به وسیله سازنده برای این آزمون اعلام می شود.

پ) الزامات

در هنگام انجام آزمون نباید انفجار یا آتش سوزی رخ دهد.


#### ۶-۵-۶ آزمون ل: سقوط آزاد

الف) هدف

این آزمون وضعیتی را شبیه سازی می کند که باتری تصادفاً می افتد. شرایط آزمون بر مبنای استاندارد بین المللی IEC 60068-2-32 است.

ب) روش آزمون

باتری های تحت آزمون باید از ارتفاع یک متری بر روی یک صفحه بتنی رها شوند. هر باتری تحت آزمون باید ۶ مرتبه رها شود، باتری منشوری شکل از طرف هر کدام از شش وجه آن ، باتری مدور ۲ مرتبه از هر سه محور نشان داده شده در شکل ۳ رها شوند. باتری های تحت آزمون باید یک ساعت پس از آزمون نگهداری شوند.



شکل ۳- محور ها برای سقوط آزاد

پ) الزامات

در هنگام آزمون و هنگام بررسی چشمی یک ساعت بعد از آزمون نباید خروج گاز از منفذ، انفجار و یا آتش سوزی رخ داده باشد.

۶-۵-۷ آزمون K: گرمایش غیر عادی

الف) هدف

این آزمون شرایطی را شبیه سازی می کند که باتری در معرض یک دمای بالای شدید قرار می گیرد.

ب) روش آزمون

باتری تحت آزمون باید در یک آون قرار گرفته و دما با نرخ ۵ درجه سلسیوس بر دقیقه تا دمای ۱۳۰ درجه سلسیوس افزایش یافته و باتری در این دما به مدت ۱۰ دقیقه بماند.

پ) الزامات

در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد.

۶-۵-۸ آزمون L: نصب غیر صحیح


الف) هدف

این آزمون شرایطی را شبیه سازی می کند که یک باتری تک سلولی در کنار یک دسته باتری به صورت معکوس قرار گیرد.

ب) روش آزمون

باتری تحت آزمون به حالت سری به ۳ باتری تک سلولی تخلیه نشده دیگر از نوع مشابه به صورتی که ترمینال باتری تحت آزمون به صورت معکوس قرار گرفته باشد، متصل می گردد.

مقاومت جریان اتصال درونی باید کمتر یا برابر با ۰/۱ اهم باشد.  
مدار باید تا ۲۴ ساعت یا تا وقتی دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، کامل باشد.



راهنما:

B1 سلول تحت آزمون

B2...B4 سلول های دیگر که تخلیه نشده اند.

#### شکل ۴- نمودار مدار در حالت نصب غیر صحیح

پ) الزامات

در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد.

۶-۵-۹ آزمون M: اضافه تخلیه

الف) هدف

این آزمون شرایطی را شبیه سازی می کند که یک باتری تک سلولی تخلیه نشده به صورت سری به باتری های تک سلولی تخلیه شده دیگر متصل می شود. به علاوه این آزمون استفاده از باتری ها در دستگاه های موتوردار که برای راه اندازی معمولاً به جریان بیش از یک آمپر نیاز دارند را شبیه سازی می کند.

یادآوری- باتری های با کد مشخصه CR17345 و CR15H270 به صورت گسترده ای در دستگاه های موتور دار که به جریان یک آمپر نیاز دارند به کار می روند. جریان برای باتری های استاندارد نشده ممکن است متفاوت باشد.

ب) روش آزمون

هر باتری تحت آزمون باید تا ۵۰ درصد تخلیه عمیق پیش تخلیه شده باشد. سپس باید به حالت سری به ۳ عدد باتری تک سلولی تخلیه شده دیگر از نوع مشابه متصل شود.

بار مقاومت  $R_1$  را با مجموعه باتری ها به طوری که در شکل ۵ نشان داده شده، به صورت سری متصل نمایید. مقدار  $R_1$  در جدول ۷ داده شده است.

آزمون باید به مدت ۲۴ ساعت یا تا وقتی که دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، ادامه یابد.

آزمون باید با باتری های آزمون که ۷۵ درصد پیش تخلیه شده اند، تکرار شود.



جدول ۷ - بار مقاومت برای اضافه تخلیه

نوع باتری	بار مقاومت $R_1$ (بر حسب اهم)
CR17345	۸/۲۰
CR15H270	۸/۲۰


یادآوری - این جدول وقتی که باتری های دیگری با ساختار فنر مارپیچی استاندارد شوند، اصلاح یا توسعه می یابد.

مثال - وقتی باتری های CR17345 و CR15H270 استاندارد باشند،  $R_1$  از ولتاژ پایانی مجموعه شکل ۵ با استفاده از رابطه زیر تعیین شده است.

$$R = 4 \times \frac{2.0V}{1A}$$

که ۲/۰ ولتاژ پایانی بوده و از جداول مشخصات استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷ گرفته شده است و یک آمپر جریان آزمون است.

آنگاه  $R_1$  با گرد کردن به نزدیکترین مقدار در جدول ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ به دست می آید.



راهنما:

B1 سلول تحت آزمون

B2...B4 سلول های دیگر که تخلیه نشده اند.

R1 مقاومت بارگذاری شده

شکل ۵- نمودار مدار برای اضافه تخلیه

پ) الزامات

در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد.

۶-۶ اطلاعات داده شده در مشخصات مربوطه

وقتی این استاندارد به مشخصات مربوطه باتری ارجاع می دهد، موارد زیر باید به نحوی قابل قبول داده شوند:

الف) جریان پیش تخلیه توسط سازنده مشخص شده باشد ( بند ۶-۱-۵).

ب) اظهار نامه مبنی بر این که آزمون ضربه یا له شدن بیشترین تناسب را برای شبیه سازی با شرایط اتصال کوتاه داخلی دارد (بند های ۶-۵-۲ و ۶-۵-۳).

پ) حداکثر جریان تخلیه مداوم توسط سازنده برای آزمون H مشخص شده باشد (بند ۶-۵-۴).

یادآوری ۱- تخلیه تحت فشار یک سلول وقتی می تواند رخ دهد که به حالت سری به دیگر سلول ها متصل باشد و یا وقتی که توسط دیود های انشعابی محافظت نمی شود.

ت) جریان شارژ غیرعادی برای آزمون I توسط سازنده اعلام شده باشد (بند ۵-۵-۶).

یادآوری ۲- شارژ غیرعادی وقتی برای یک سلول رخ می دهد که به حالت سری به دیگر سلول ها متصل شده و یک سلول معکوس شده باشد یا وقتی که آن سلول به حالت موازی به منبع تغذیه وصل شده و وسایل محافظ به صورت صحیح کار نکنند. هر کدام کاربرد دارد بهتر است در مشخصات باتری داده شود.

## ۶-۷ ارزیابی و گزارش

اگر گزارش مد نظر است، بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شوند:

الف) نام و مشخصات وسایل آزمون

ب) نام و نشانی متقاضی (در صورت وجود)

پ) تهیه گزارش آزمون منحصر بفرد

ت) تاریخ گزارش آزمون

ث) مشخصات سلول ها یا باتری های آزمون شده مطابق بند ۴-۱ همین استاندارد.

ج) تشریح آزمون و نتایج، شامل موارد داده شده در بند ۶-۶ همین استاندارد.

ح) نام و امضاء و مقام امضاء کننده.


## ۷ اطلاعاتی برای ایمنی

### ۷-۱ مراقبت های ایمنی در هنگام طراحی تجهیزات

به پیوست ب که خطوط راهنمایی برای طراحان تجهیزات مصرف کننده باتری های لیتیومی است، مراجعه کنید.

### ۷-۱-۱ محافظت شارژ

وقتی یک باتری لیتیومی اولیه در داخل یک حافظه پشتیبان جریان قرار می گیرد، دیود کنترل کننده و مقاومت محدود کننده جریان یا دیگر وسایل محافظتی باید برای جلوگیری از شارژ باتری توسط منبع تغذیه اصلی استفاده شوند (به شکل ۶ مراجعه کنید).



شکل ۶- سیم کشی ایمنی برای محافظت از شارژ

## ۲-۱-۷ اتصال موازی

بهتر است در هنگام طراحی قسمت های باتری از اتصال موازی جلوگیری شود. همچنین ، اگر لازم است ، سازنده باتری برای اعلام توصیه هایش با مصرف کننده در تماس باشد.

## ۲-۷ مراقبت های ایمنی در هنگام جابجایی باتری ها

باتری های لیتیومی هنگام استفاده صحیح ایمن بوده و برای منبع تغذیه قابل اطمینان هستند. همچنین، اگر آن ها را غلط به کار برد یا بد استفاده نمود ، نشستی ، خروج گاز از منفذ یا گرم شدن بدنه ، انفجار و/ یا آتش سوزی ممکن است رخ دهد.

الف) همیشه باتری ها را به صورت صحیح با ملاحظه قطبیت (+ و -) نشانه گذاری شده بر روی باتری و تجهیزات به کار ببرید.

وقتی باتری ها به صورت معکوس قرار گیرند ، ممکن است اتصال کوتاه یا شارژ شوند. این حالت ممکن است باعث اضافه حرارت، نشستی ، شکستگی، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

ب) باتری ها اتصال کوتاه نشوند.

چنانچه قطب مثبت (+) و منفی (-) ترمینال های باتری با یکدیگر اتصال الکتریکی داشته باشند، باتری اتصال کوتاه می شود. برای مثال باتری های بدون جلد در جیب با کلید ها و یا سکه ها اتصال کوتاه می شوند. این حالت می تواند باعث خروج گاز از منفذ، نشستی، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

پ) باتری ها را شارژ نکنید.

مبادرت به شارژ باتری های غیر قابل شارژ (اولیه) می تواند منجر به تولید گاز داخلی و/یا حرارت شود که ممکن است باعث نشستی ، خروج گاز از منفذ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

ت) باتری ها را تحت فشار تخلیه نکنید.

چنانچه باتری ها به وسیله منبع توان خارجی مصرفی تحت فشار تخلیه شوند، ولتاژ باتری تحت فشار به کمتر از مقدار مورد قبول در طراحی آن خواهد رسید و در داخل باتری گازهایی تولید می شوند. این حالت می تواند باعث نشستی، خروج گاز از منافذ ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

ث) باتری ها نو و قدیم یا باتری های با نوع یا نشان تجاری مختلف را با هم مخلوط نکنید.

هنگام تعویض باتری ها، همه باتری ها را هم زمان با باتری های نو با نوع و نشان یکسان تعویض کنید. چنانچه باتری های با نوع و نشان متفاوت، یا باتری های نو و کهنه با هم استفاده شوند، ممکن است بعضی باتری ها به دلیل ولتاژ یا ظرفیت متفاوت اضافه تخلیه / تحت فشار تخلیه شوند. این حالت می تواند باعث نشستی، خروج گاز از منفذ، انفجار و احتمالاً آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

ج) بهتر است باتری های خالی شده سریعاً از تجهیزات خارج شده و به نحو مناسب آن ها را دور بریزید. چنانچه باتری های تخلیه شده برای مدت طولانی در تجهیزات نگهداری می شوند، ممکن است نشستی باتری رخ دهد در نتیجه به تجهیزات و /یا افراد صدمه وارد شود.

چ) باتری ها را حرارت ندهید.

چنانچه باتری ها در معرض حرارت قرار گیرند ، ممکن است نشستی ، نفوذ گاز از منفذ، انفجار و احتمالاً آتش سوزی رخ دهد و به افراد صدمه وارد شود.

ح) باتری ها را مستقیماً در معرض جوشکاری یا لحیم کاری قرار ندهید. اعمال حرارت ناشی از جوشکاری یا لحیم کاری به صورت مستقیم روی باتری، می تواند باعث نشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار و احتمالاً آتش سوزی و صدمه به افراد شود.

خ) باتری ها را بلا استفاده رها نکنید.

چنانچه باتری ها بلا استفاده شده یا کنار گذاشته شوند، تماس با ترکیبات آن ها می تواند مضر و باعث صدمه به افراد یا احتمالاً آتش سوزی شود.

د) باتری ها را تغییر شکل ندهید.

توصیه می شود باتری ها را له، سوراخ و یا دچار دیگر نواقص نکنید. چون صدمه به باتری می تواند باعث نشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار، یا احتمالاً آتش سوزی و در نتیجه صدمه به افراد شود.

ر) باتری ها را در آتش نریزید.


چنانچه باتری ها در آتش انداخته شوند، افزایش حرارت ساختمان باتری می تواند باعث انفجار و/یا آتش سوزی و صدمه به افراد شود. باتری ها را بجز برای سوزاندن کنترل شده و تصویب شده نسوزانید.

ذ) باتری لیتیومی با قوطی صدمه دیده بهتر است در معرض آب قرار نگیرد.

ارتباط فلز لیتیم با آب می تواند گاز ئیدروژن تولید نموده و باعث آتش سوزی، انفجار و/یا صدمه به افراد شود.

ز) باتری ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

باتری هایی را که قابل بلع در نظر گرفته می شوند، بخصوص باتری هایی را که ابعاد آن ها مطابق با حدود استوانه برش خورده در شکل زیر می باشد، دور از دسترس کودکان نگهدارید. در صورت بلعیدن یک سلول یا باتری، شخص مورد نظر باید فوراً در به بیمارستان اعزام شود.



یادآوری-این شاخص برای سنجش قابلیت بلعیدن قطعات تعیین شده و در استاندارد بین المللی ISO8124-1 تعریف شده است.

#### شکل ۷- شاخص برش خورده بلعیدن

ژ) اجازه ندهید بچه ها بدون نظارت بزرگتر ها باتری ها را تعویض نمایند.

س) باتری ها را در محفظه ها قرار ندهید و/یا تعمیر نکنید.

قرار دادن باتری ها در محفظه ها یا هر گونه تغییری بر روی آن ها می تواند باعث انسداد منفذ ایمنی خروج گاز و سپس انفجار و صدمه به افراد شود. اگر در نظر دارید تغییری بر روی باتری اعمال کنید بهتر است توصیه های لازم را از سازنده باتری کسب کنید.

ش) باتری های بلا استفاده را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری کنید و آن ها را از اشیاء فلزی دور نگه دارید. اگر بسته بندی قبلی ندارند آن ها را مخلوط و درهم نکنید.

چنانچه باتری های بلا استفاده درهم یا با اشیاء فلزی مخلوط شوند، ممکن است باعث اتصال کوتاه باتری شود که در نتیجه می تواند نشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار و احتمالاً آتش سوزی و صدمه به افراد رخ دهد. یکی از بهترین روش های جلوگیری از این اتفاقات نگهداری باتری ها در بسته بندی اصلی خودشان است.

ض) اگر برای مدت طولانی از تجهیزات استفاده نمی شود، باتری ها را از آن ها خارج کنید، مگر این که آن تجهیزات برای اهداف ضروری و اورژانسی استفاده می شوند.

خارج کردن فوری باتری ها از تجهیزاتی که عملکرد رضایت بخش آن ها متوقف شده یا چنانچه احتمال داده می شود مدت طولانی بدون استفاده بمانند، مفید است (مانند دوربین های ویدئویی، فلاش عکاسی و غیره). اگر چه امروزه بیشتر باتری های لیتیومی موجود در فروشگاه ها بسیار خوب در برابر نشتی مقاوم هستند، یک باتری که به طور جزئی یا کامل خالی شده می تواند نسبت به یک باتری بدون استفاده احتمال نشت بیشتری داشته باشد.

#### ۳-۷ بسته بندی

بسته بندی باید مناسب باشد تا از ایجاد صدمه مکانیکی در طول حمل و نقل، جابجایی و انباشتن جلوگیری شود. طراحی بسته بندی و مواد باید طوری انتخاب شده باشد که از توسعه هدایت الکتریکی غیرعمدی، اتصال کوتاه، تغییر مکان و خوردگی ترمینال ها و ورود رطوبت جلوگیری کند.

#### ۴-۷ جابجائی کارتن های باتری

بهتر است کارتن های باتری با دقت جابجا شوند. جابجایی بد باتری ها می تواند باعث اتصال کوتاه یا صدمه به آن ها شود. این حالت می تواند باعث نشتی، انفجار یا آتش سوزی شود.

#### ۵-۷ حمل و نقل

##### ۱-۵-۷ کلیات

آزمون ها و الزامات برای حمل و نقل باتری ها یا سلول های لیتیومی در استاندارد بین المللی IEC 62281 داده شده اند.

قوانین مرتبط با حمل و نقل بین المللی باتری های لیتیومی بر مبنای توصیه های UN<sup>۱</sup> در مورد حمل و نقل کالاهای پر خطر می باشند.

قوانین حمل و نقل در حال تغییر هستند. برای حمل و نقل باتری های لیتیومی بهتر است از چاپ های گذشته قوانین نیز بهره گیری نمود.

---

1-United Nation

#### ۲-۵-۷ حمل و نقل هوایی

قوانین درباره حمل و نقل هوایی باتری های لیتیومی در دستور العمل های فنی برای ایمنی حمل و نقل هوایی کالاهای پر خطر منتشر شده توسط سازمان ICAO<sup>۱</sup> و در قوانین کالاهای پر خطر منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی IATA<sup>۲</sup> تعیین شده اند.

#### ۳-۵-۷ حمل و نقل دریایی

قوانین درباره حمل و نقل دریایی باتری های لیتیومی در IMDG<sup>۳</sup> منتشر شده توسط سازمان بین المللی دریا نوردی IMO<sup>۴</sup> تعیین شده اند.

#### ۴-۵-۷ حمل و نقل زمینی

قوانین درباره حمل و نقل جاده ای و ریلی بر اساس مسائل ملی یا چند جانبه تعیین می شوند. چنانچه تعداد قوانین پذیرفته شده همسان با قوانین UN زیاد باشد، توصیه شده است که کشوری مشخص قوانین حمل و نقل را قبل از حمل به مشورت بگذارد.

#### ۶-۷ دور انداختن و انبارش

- الف) باتری ها را در مکان های خشک ، خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.
- دمای بالا یا رطوبت زیاد ممکن است باعث کاهش عملکرد باتری و/یا خوردگی سطوح آن شود.
- ب) کارتن های باتری بر روی یکدیگر انباشته نشوند و ارتفاع آن ها از یک ارتفاع مشخص فراتر نرود.
- اگر باتری های بسیار زیادی روی هم انباشته شوند، باتری های پایین ترین کارتن ها ممکن است تغییر شکل داده و نشت الکترولیت رخ دهد.
- پ) از انبار کردن یا عرضه باتری ها در معرض نور مستقیم خورشید یا در مکانی که در معرض باران است، اجتناب شود.
- وقتی باتری ها خیس شوند، مقاومت عایقی باتری ها در اثر خیس شدن کاهش یافته و ممکن است شارژ خودبخود شده و دچار زنگ زدگی شوند.
- ت) باتری ها را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری یا در معرض دید بگذارید.
- اگر باتری ها از بسته بندی خارج شده و با هم درهم شوند ممکن است اتصال کوتاه شده یا صدمه ببینند.
- برای کسب جزئیات بیشتر به پیوست پ مراجعه کنید.

---

1-International Civil Aviation Organization  
2- International Air Transport Association  
3- International Maritime Dangerous Goods  
4-International Maritime Organization

## ۷-۷ دور انداختن

باتری های اولیه ممکن است مشمول قوانین عمومی جمع آوری زباله باشند و قوانین اختصاصی خاصی در کشور در رابطه با آن ها وجود نداشته باشد.

در هنگام حمل و نقل ، انبارش و جابجایی برای دور ریزی، بهتر است مراقبت های ایمنی زیر در نظر گرفته شوند:

الف) باتری ها را به حال خود رها نکنید.

بیشتر عناصر ترکیبی باتری های لیتیومی آتش زا یا مضر هستند. ممکن است باعث جراحات ، آتش سوزی ، شکستگی یا انفجار شوند.

ب) باتری ها بجز در شرایط سوزاندن تحت کنترل و مورد تایید، نباید در معرض آتش قرار گیرند. بخار لیتیوم قابل اشتعال است. باتری های لیتیومی ممکن است در آتش منفجر شوند. محصولات احتراق باتری های لیتیومی ممکن است سمی و خورنده باشند.

پ) باتری ها را جمع آوری نموده و در مکان های تمیز و محیط خشک دور از نور مستقیم خورشید و دور از گرمای شدید نگهداری کنید.

خشکی و رطوبت ممکن است باعث اتصال کوتاه و حرارت شود. حرارت ممکن است باعث نشتی گاز قابل اشتعال شود. در نتیجه ممکن است آتش سوزی، شکستگی یا انفجار رخ دهد.

ت) باتری ها را جمع آوری کرده و در مکان با تهویه مناسب نگهداری کنید. ممکن است باتری های مصرف شده دارای شارژ باقیمانده باشند. اگر اتصال کوتاه کنند، شارژ غیرعادی شوند یا تحت فشار تخلیه شوند ، ممکن است گاز قابل اشتعال نشتی کند. در نتیجه ممکن است آتش سوزی، شکستگی یا انفجار رخ دهد.

ث) باتری های جمع آوری شده را با مواد دیگر مخلوط نکنید. اگر اتصال کوتاه کنند، شارژ غیرعادی شوند یا تحت فشار تخلیه شوند، حرارت تولید شده ممکن است باعث آتش سوزی مواد زائد هم چون پارچه های نفتی، کاغذ یا چوب شده و در نتیجه آتش سوزی بوجود آید.

ج) ترمینال های باتری را حفاظت کنید.

بهتر است ترمینال های باتری، بویژه باتری های با ولتاژ بالا به وسیله عایق بندی حفاظت شوند. عدم حفاظت ترمینال ها می تواند باعث اتصال کوتاه، شارژ غیرعادی و تخلیه تحت فشار شود. در نتیجه ممکن است آتش سوزی، شکستگی یا انفجار رخ دهد.

## ۸ دستورالعمل هایی برای مصرف کنندگان

الف) همیشه باتری را انتخاب کنید که اندازه آن صحیح بوده و نوع باتری بیشترین تناسب را با مصرف مورد نظر داشته باشد. اطلاعات همراه با تجهیزات را برای کمک به انتخاب صحیح باتری به صورت مرجع نگهداری کنید.

ب) تمام باتری های یک دسته را هم زمان تعویض کنید.

پ) اتصالات باتری و اتصالات تجهیزات را قبل از نصب باتری ها ، تمیز کنید.

ت) مطمئن شوید که باتری ها با رعایت قطبیت ها (+ و -) به صورت صحیح نصب شده اند .  
ث) باتری های تخلیه شده را بی درنگ از تجهیزات خارج کنید.

## ۹ نشانه گذاری

### ۱-۹ کلیات

به استثناء باتری هایی که به عنوان باتری کوچک شناسایی می شوند (به بند ۹-۲ مراجعه کنید)، هر باتری باید با اطلاعات زیر نشانه گذاری شود:

الف) کد مشخصه

ب) تاریخ انقضاء توصیه شده برای دوره مصرف یا سال و ماه یا هفته ساخت. سال و ماه یا هفته ساخت ممکن است بصورت کد عنوان شود.

پ) قطبیت ترمینال ها (در صورت کاربرد)

ت) ولتاژ اسمی

ث) نام یا نشان تجاری سازنده یا عرضه کننده

ج) توصیه های مراقبتی

ح) مراقبت از بلعیدن باتری های قابل بلعیدن (به بند ۷-۲ مراجعه کنید).

### ۲-۹ باتری های کوچک

باتری های که سطح بیرونی آن ها برای نشانه گذاری اعلام شده در بند ۹-۱ خیلی کوچک است ، بر روی باتری باید کد مشخصه (بند ۹-۱ الف) و قطبیت ها (بند ۹-۱ پ) نشانه گذاری شوند. تمام نشانه گذاری های اعلام شده در بند ۹-۱ را می توان به جای باتری بر روی بسته بندی درج نمود.



## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### خطوط راهنما برای دست یابی به ایمنی باتری های لیتیومی

خطوط راهنمای زیر در هنگام توسعه باتری های پر قدرت برای استفاده مصرف کنندگان مورد نظر بوده اند. این راهنما ها جنبه اطلاعاتی دارند.

#### جدول الف - ۱ - خطوط راهنمای طراحی باتری



**مثال:** کشیدن جریان پر قدرت از باتری باعث افزایش سریع دما در باتری لیتیومی می شود. طراحان بهتر است اطمینان حاصل کنند که جریان استخراجی از باتری در هنگام طراحی کنترل شده است . روشی که به نحو موفقیت آمیزی استفاده شده است قرار دادن یک PTC است که هنگامی که کشیدن جریان از معیار های طراحی فراتر رود، سریعاً فعال می شود . در طراحی باتری طراح بهتر است اطمینان حاصل کند که اگر دمای باتری بیش از معیار های طراحی افزایش یابد، شدت جریان محدود می شود. روشی که به نحو موفقیت آمیزی استفاده شده است قرار دادن سیستم جدا کننده که قادر به عبور جریان به نحو مناسب بوده و با افزایش دما آن را کاهش می دهد، است.

باتری های لیتیومی به صورت مناسبی برای جلوگیری از نشتی درز بندی شده اند. بنابراین ، بهتر است طراح باتری یک روش برای کاهش افزایش بیش از حد فشار داخلی فراهم کند. این مسئله ممکن است در گستره دماهای موجود در معیار های طراحی نیز رخ دهد.

## پیوست ب

### (اطلاعاتی)

#### خطوط راهنمای طراحی تجهیزات مصرف کننده باتری های لیتیومی

در جدول ب-۱ خطوط راهنمای مورد استفاده به وسیله طراحان تجهیزات که باتری های لیتیومی را به کار می برند، تنظیم شده است (به پیوست ب استاندارد بین المللی IEC 60086-5، خطوط راهنما برای طراحی قسمت های باتری مراجعه کنید).

#### جدول ب-۱ - خطوط راهنمای طراحی تجهیزات

موضوع	موضوع فرعی	توصیه ها	نتایج ممکن اگر توصیه ها در نظر گرفته نشوند
(۱) وقتی باتری لیتیومی به عنوان منبع تغذیه اصلی استفاده می شود	(۱-۱) انتخاب باتری مناسب	مناسب ترین باتری را برای تجهیزات انتخاب کنید، مشخصات الکتریکی آن را یادداشت کنید	ممکن است باتری بیش از حد گرم شود
	(۲-۱) تعداد باتری ها (اتصال موازی الف یا سری) مورد استفاده و روش کار	الف) باتری های چند سلولی (CR-2CR5, CR-2CR1108 و غیره)، یک قطعه فقط	چنانچه ظرفیت باتری ها در اتصال سری متفاوت است، باتری با ظرفیت کمتر اضافه تخلیه می شود. در نتیجه ممکن است نشت الکترولیت، اضافه گرما، شکستگی، انفجار یا آتش سوزی رخ دهد
		ب) باتری های استوانه ای (CR17345, CR11108 و غیره) کمتر از سه قطعه	
		پ) باتری های دکمه ای (CR2025, CR2016 و غیره) کمتر از سه قطعه	
ت) وقتی بیش از یک باتری استفاده شود، بهتر است نوع های متفاوت در تقسیم بندی مشابه باتری استفاده نشود.	نوع های متفاوت در تقسیم بندی مشابه باتری استفاده نشود.		
(۳-۱) طراحی مدار باتری	الف) مدار باتری باید از دیگر منبع قدرت عایق باشد	ث) وقتی باتری ها به صورت موازی استفاده می شوند بهتر است محافظ در مقابل شارژ استفاده شود	چنانچه ولتاژ باتری ها در اتصال موازی متفاوت باشد، باتری با ولتاژ کمتر شارژ می شود. در نتیجه ممکن است نشت الکترولیت، اضافه گرما، شکستگی، انفجار یا آتش سوزی رخ دهد
	ب) وسایل محافظ همچون فیوز ها در مسیر مدار قرار گیرند	باتری شارژ می شود. این حالت می تواند باعث نشت الکترولیت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا آتش سوزی شود.	باتری شارژ می شود. این حالت می تواند باعث نشت الکترولیت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا آتش سوزی شود.
(۲) وقتی باتری به عنوان منبع قدرت پشتیبان استفاده می شود	(۱-۲) طراحی مدار باتری	جدا کننده مدار باید در باتری استفاده شود تا به وسیله مصرف کننده تحت فشار تخلیه یا شارژ نشود	باتری ممکن است اضافه تخلیه شده، قطب ها معکوس شده یا شارژ شود. این حالت می تواند باعث نشت الکترولیت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی شود
	(۲-۲) طراحی مدار باتری برای کاربرد حافظه پشتیبان	وقتی باتری به مدار منبع تغذیه اصلی متصل است ممکن است شارژ شود، محافظ مدار با ترکیبی از دیود و مقاومت وجود داشته باشد. مقدار نشت تجمع یافته دیود بهتر است کمتر از ۲ درصد ظرفیت باتری در طول عمر مورد انتظار باتری باشد	باتری شارژ می شود. این حالت می تواند باعث نشت الکترولیت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی شود

الف- به بند ۷-۱-۲ مراجعه کنید.

## ادامه جدول ب-۱

موضوع	موضوع فرعی	توصیه ها	نتایج ممکن اگر توصیه ها در نظر گرفته نشوند
(۳) نگهدارنده و جایگاه باتری		الف) قسمت های باتری طوری طراحی شوند که اگر باتری معکوس شد، اتصال برقرار نشود. بهتر است جایگاه های باتری تمیز و برای نشان دادن نحوه جای گذاری صحیح باتری ها به صورت مناسب نشانه گذاری شده باشند.	بجز حالتی که در مقابل معکوس شدن باتری محافظ وجود داشته باشد، ممکن است تجهیزات در اثر نشت الکترولیت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی آسیب ببینند
		ب) جایگاه باتری ها طوری طراحی شوند که دیگر باتری ها به غیر از ابعاد مشخص شده در آن قرار نگیرند	ممکن است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنند
		پ) جایگاه باتری طوری طراحی شود که گاز های تولید شده به راحتی خارج شوند	ممکن است در اثر افزایش بیش از حد فشار درونی گاز تولید شده و در نتیجه جایگاه باتری آسیب ببیند
		ت) جایگاه باتری در برابر آب عایق شود	
		ث) جایگاه باتری طوری طراحی شود که وقتی شدیداً درزبندی شود عایق منفجر شود	
		چ) جایگاه باتری از حرارت تولیدی به وسیله تجهیزات عایق باشد	ممکن است باتری تغییر شکل داده و در اثر افزایش حرارت الکترولیت نشت کند
(۴) اتصالات و ترمینال ها		ج) جایگاه طوری طراحی شود که به آسانی توسط کودکان باز نشود	ممکن است کودکان باتری ها را برداشته و آن ها را بلعند
		الف) بهتر است مواد و شکل ترمینال ها و اتصالات طوری انتخاب شوند که اتصال الکتریکی موثر را برقرار نمایند.	در اثر اتصال نامناسب حرارت تولید می شود
		ب) بهتر است مدار کمکی برای جلوگیری از نصب معکوس باتری ها طراحی شود	ممکن است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنند
		پ) بهتر است اتصال و ترمینال مناسب برای جلوگیری از نصب معکوس باتری ها طراحی شود	ممکن است تجهیزات آسیب ببینند. باتری می تواند باعث نشتی، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی شود
		ت) از لحیم کاری و جوشکاری مستقیم باتری خودداری شود	ممکن است باتری دچار نشت، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی شود
		جهت گیری صحیح باتری ها (قطبیت ها) در جایگاه باتری ها واضح نشان داده شود	چنانچه باتری به طور معکوس قرار گرفته و شارژ شود، می تواند باعث نشتی، اضافه حرارت، شکستگی، انفجار یا احتمالاً آتش سوزی شود.
(۵) نشان های مراقبت های ضروری	(۱-۵) در تجهیزات	مراقبت هایی برای جایجایی مناسب باتری ها نشان داده شود	ممکن است باتری ها به سختی جابجا شوند و در نتیجه حادثه بوجود آید

## پیوست پ

### (اطلاعاتی)

#### اطلاعات دیگری در باره دورانداختن و انبارش

این پیوست جزئیات اطلاعات دیگری درباره دور انداختن و انبارش باتری های لیتیومی که در بند ۶-۷ ارائه شدند را مشخص می کند.

بهتر است مکان انبارش باتری تمیز، خنک، خشک، تهویه شده و عایق آب و هوا باشد. برای انبارش عادی، دما بایستی بین ۱۰+ و ۲۵+ درجه سلسیوس قرار داشته و هرگز از ۳۰+ درجه سلسیوس بیشتر نشود. بهتر است از شدت رطوبت (بیش از ۹۵٪ و کمتر از ۴۰٪ رطوبت نسبی) برای دوره های طولانی جلوگیری شود، چون برای باتری و بسته بندی آن زیان آور می باشد. بنابراین توصیه می شود که باتری ها در مجاورت رادیاتور یا مشعل یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند. اگرچه عمر انبارش باتری ها در دمای اتاق عالی است، در دماهای پایین تر که مراقبت های ایمنی در نظر گرفته شود، عمر انبارش آن ها افزایش می یابد. بهتر است باتری ها در بسته بندی حفاظتی خاصی (مثل کیف های پلاستیکی آب بندی شده و غیره) محصور شوند که طوری نگهداری شوند تا از باتری ها در برابر چگالش به هنگام گرم شدن در دمای محیط محافظت نمایند. گرم شدن سریع باتری ها مضر است. باتری هایی که در دمای سرد انبار شده اند می توان بعد از بازگشت به دمای محیط مورد مصرف قرار گیرند.

ارتفاع انباشتن باتری ها بستگی به استحکام بسته بندی دارد. به طور کلی، این ارتفاع نباید از ۱/۵ متر در مورد بسته های مقوایی یا ۳ متر در مورد بسته های چوبی، بیشتر باشد. توصیه های فوق عیناً در مورد شرایط نگهداری حین حمل و نقل طولانی صدق می کنند. از این رو بهتر است باتری ها دور از موتور خانه کشتی نگهداری شده و به مدت طولانی در محفظه های فلزی ماشین ها (کانتینر ها) در هنگام تابستان رها نشوند.

باتری های باید بعد از تولید سریعاً ارسال شوند و بین مراکز توزیع و مصرف کنندگان توزیع شوند. برای این که گردش انبارداری (ورود و خروج) مناسب انجام گیرد، مکان های انبارش و نمایشگاه ها بهتر است به نحو مناسبی طراحی شده و بسته ها به نحو مناسبی نشانه گذاری شوند.

## کتاب نامه

- 1-IATA, International Air Transport Association, Quebec: Dangerous Goods Regulations (revised annually).
- 2- ICAO, International Civil Aviation Organization, Montreal: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
- 3- IEC 60050-482:2004, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)-Chapter 482: Primary and secondary cells and batteries.
- 4- IEC 60027-1: 1992, Letter symbols to be used in electrical technology –Part 1: General
- 5- IEC 60068-2-6 :1995, Environmental testing –Part 2: Tests -Test Fc: Vibration (sinusoidal).
- 6- IEC 60068-2-27 : 1987, Environmental testing –Part 2: Tests -Test Ea and guidance: Shock.
- 7- IEC 60068-2-32 :1975, Environmental testing –Part 2: Tests -Test Ed : Free fall.
- 8- IEC 60617(all parts) ,Graphical symbols for diagrams.
- 9- IEC 62133, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non –acid electrolytes –Safety requirements for portable sealed secondary cells ,and for batteries made from them, for use in portable applications.
- 10- IEC 61960, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non –acid electrolytes- Secondary lithium cells and batteries for portable applications.
- 11- IEC 62281, Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
- 12- IMO, International Maritime Organization, London: International Maritime Dangerous Goods(IMDG) Code.
- 13-ISO/IEC GUIDE 51:1999,Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards.
- 14- ISO 8124-1 , Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties.
- 15- UL 1642,Underwriters Laboratories Standard for Lithium batteries.
- 16- United Nation, New York and Geneva : Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (revised biennially).
- 17- United Nation, New York and Geneva : Recommendations on the Transport of Dangerous Goods , Manual of Tests and Criteria , Chapter 38.3
- 18- Battery Association of Japan: Guideline for the design and production of safe lithium batteries for camera application ,2<sup>nd</sup> edition, March 1998.
- 19- IEC 60086-5:2005 , Primary batteries-Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte.

---

---

**ICS: 29.220.10**

صفحة : ٣١

---

---







جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران  
۳۵۹۷-۱  
تجدیدنظر چهارم  
۱۳۹۶

INSO  
3597-1  
4th Revision  
2018

Identical with  
IEC 60086-1:2015

باتری‌های اولیه -  
قسمت ۱: کلیات

Primary batteries-  
Part 1: General

ICS: 29.220.10

استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ (تجدیدنظر چهارم): سال ۱۳۹۶

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران-ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج-ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به‌عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
«باتری‌های اولیه - قسمت ۱: کلیات»

رئیس:

سمت و/یا محل اشتغال:

تبریزی، همایون  
(کارشناسی ارشد فیزیک - حالت جامد)

رئیس مرکز - انرژی‌های نوین دفاعی

دبیر:

ملازاده، میکائیل  
(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها - اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اصغری، علی  
(دکتری شیمی - فیزیک)

پژوهشگر - موسسه آموزشی تحقیقات دفاعی

الیاسی، سعید  
(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

رئیس دفتر طراحی - سازمان توسعه منابع انرژی

حبیبی، بیوک  
(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

مدیر گروه شیمی - دانشگاه شهید مدنی

خسروی، وحید  
(کارشناسی ارشد شیمی - آلی)

رئیس دفتر طراحی - باتری حرارتی گروه شهید بابایی

خشگ‌جهان، ملیحه  
(کارشناسی شیمی - کاربردی)

مدیرعامل - شرکت هما پژوهان صدر آزما

رضایی ملایوسفی، فهیمه  
(کارشناسی ارشد شیمی - تجزیه)

مدیر کنترل کیفیت - باتری‌سازی آران نیرو آمیکو

عابدی، حسین  
(دکتری شیمی - معدنی)

پژوهشگر - دانشگاه تبریز

**اعضا:** (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

غزالی اصفهانی، سعیده  
(دکتری شیمی - تجزیه)

قربانی، مصطفی  
(دکتری شیمی - آلی)

کاویانی، احمد  
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

کاوی، علی  
(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

مرتضوی، زهرا  
(دکتری شیمی - تجزیه)

ملازاده، سمانه  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک)

نوروزیانی، محمد  
(دکتری مهندسی برق - الکترونیک)

یزدانی، بتول  
(کارشناسی شیمی کاربردی)

**ویراستار:**

قدیمی، فریده  
(کارشناسی ارشد شیمی - آلی)

**سمت و/یا محل اشتغال:**

کارشناس - مجتمع سپاهان باتری اصفهان

پژوهشگر - دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

مدیرعامل - شرکت معیارگران جهان

مسئول خط تولیدی باتری سرب اسید - سازمان توسعه منابع انرژی

پژوهشگر - سازمان توسعه منابع انرژی

مدیرعامل - شرکت پارس فناوران انرژی تبریز

مدیرعامل - شرکت کارا باتری آریا

رئیس آزمایشگاهها - مجتمع صنعتی سپاهان باتری

کارشناس مسئول - اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۶	۴ الزامات
۱۳	۵ عملکرد- انجام آزمون
۱۶	۶ عملکرد- شرایط آزمون
۱۹	۷ تضمین کیفیت و نمونه‌برداری
۲۰	۸ بسته‌بندی باتری
۲۱	پیوست الف (الزامی) راهنمایی‌هایی برای استاندارد کردن باتری‌ها
۲۲	پیوست ب (الزامی) طراحی و تجهیزات
۲۵	پیوست پ (الزامی) شناسه‌گذاری (نام‌گذاری)
۴۲	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) ولتاژ دشارژ استاندارد Us- تعریف و روش آزمون
۴۶	پیوست ث (آگاهی‌دهنده) آماده‌سازی روش‌های استاندارد اندازه‌گیری عملکرد (SMMP) کالاهای مصرفی
۴۷	پیوست ج (الزامی) روش محاسبه مقدار حداقل میانگین مدت زمان مشخص شده
۴۸	پیوست چ (الزامی) مجموعه قوانین تجربی برای بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انبارش، استفاده و دور انداختن باتری‌های اولیه
۵۲	کتاب‌نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد «باتری‌های اولیه- قسمت ۱: کلیات» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای چهارمین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۱۰۹۷ اجلاس کمیته ملی استاندارد برق الکترونیک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ : سال ۱۳۹۱ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

IEC 60086-1 : 2015, Primary batteries- Part 1: General

## مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۵۹۷ است.

سایر قسمت‌های این مجموعه عبارتند از:

- قسمت ۲: ویژگی‌های فیزیکی و الکتریکی

- قسمت ۳: باتری‌های ساعت

- قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی

- قسمت ۵: ایمنی باتری‌های دارای الکترولیت محلول آبی



## باتری‌های اولیه - قسمت ۱: کلیات

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقررات برای استاندارسازی باتری‌های اولیه با در نظر داشتن ابعاد، نام‌گذاری، وضعیت ترمینال‌ها، نشانه‌گذاری، روش‌های آزمون، نوع عملکرد، ایمنی و جنبه‌های زیست‌محیطی است. به‌عنوان یک ابزار طبقه‌بندی باتری اولیه، سیستم‌های الکتروشیمیایی با توجه به نام سیستم، الکترودها، الکترولیت، ولتاژ نامی و بیشینه ولتاژ مدار باز، استاندارد می‌شوند.

**یادآوری -** الزامات قانونی شامل گنجاندن یا نگهداری مداوم باتری‌ها در مجموعه استانداردهای IEC 60086، در پیوست الف این استاندارد داده شده است.

این استاندارد، به مصرف‌کنندگان باتری‌های اولیه، طراحان دستگاه‌ها و تولیدکنندگان باتری اطمینان می‌دهد که باتری‌های تولیدشده در کارخانه‌های مختلف از نظر شکل، تناسب و عملکرد استاندارد قابل تعویض هستند. به علاوه، برای اطمینان از انطباق با موارد فوق، روش‌های آزمون استاندارد برای آزمون سلول‌های اولیه و باتری‌ها در این استاندارد تعیین شده‌اند.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

#### 2-1 IEC 60086-2, Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications

**یادآوری -** استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶، باتری‌های اولیه - قسمت ۲: ویژگی‌های فیزیکی و الکتریکی، با استفاده از استاندارد IEC 60086-2:2015 تدوین شده است.

#### 2-2 IEC 60086-3: 2011, Primary batteries – Part 3: Watch batteries

**یادآوری -** استاندارد ملی ایران شماره ۳-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱، باتری‌های اولیه - قسمت ۳: باتری‌های ساعت، با استفاده از استاندارد IEC 60086-3:2015 تدوین شده است.

#### 2-3 IEC 60086-4: 2014, Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries

**یادآوری -** استاندارد ملی ایران شماره ۴-۳۵۹۷: سال ۱۳۸۶، باتری‌های اولیه - قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی، با استفاده از استاندارد IEC 60086-4:2007 تدوین شده است.

2-4 IEC 60086-5: 2011, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

آزمون کاربردی

**application test**

شبیه‌سازی استفاده واقعی از باتری در یک کاربرد مشخص می‌باشد.

۲-۳

باتری

**battery**

یک یا چند سلول که به طور الکتریکی به یکدیگر متصل شده و همراه با ترمینال‌ها، نشانه‌گذاری و وسایل حفاظتی و غیره که برای استفاده ضروری هستند درون یک بدنه قرار گرفته‌اند.

۳-۳

دکمه‌ای (سلول یا باتری)

**button (cell or battery)**

سلول یا باتری گرد کوچکی است که بلندی کلی آن کمتر از قطر است.

یادآوری - در انگلیسی، واژه «سلول یا باتری دکمه‌ای» فقط برای باتری‌های غیر لیتیومی استفاده می‌شود در حالی که واژه «سلول یا باتری سکه‌ای» تنها برای باتری‌های لیتیومی به کار می‌رود. در زبان‌های غیر انگلیسی واژه‌های «دکمه‌ای و سکه‌ای» بدون در نظر گرفتن نوع سیستم الکتروشیمیایی به جای هم به کار می‌روند.

۴-۳

سلول

**cell**

واحد عملیاتی اصلی که شامل مجموعه‌ای از الکترودها، الکترولیت، بدنه<sup>۱</sup>، ترمینال‌ها و معمولاً جدا کننده‌ها بوده و منبع انرژی الکتریکی حاصل از تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی را تشکیل می‌دهد.

۵-۳

ولتاژ مدار بسته

CCV

**closed-circuit voltage**

ولتاژ بین ترمینال‌های باتری در هنگام دشارژ آن است.

---

1-Case

۳-۶

سکه‌ای (سلول یا باتری)

coin (cell or battery)

به زیربند ۳-۳ مراجعه شود.

۳-۷

استوانه‌ای (سلول یا باتری)

cylindrical (cell or battery)

سلول یا باتری استوانه‌ای شکل که بلندی کلی آن برابر با قطر یا بزرگتر از آن باشد.

۳-۸

دشارژ (باتری اولیه)

discharge (of a primary battery)

فرآیندی که در حین آن جریان از باتری در مدار خارجی کشیده می‌شود.

۳-۹

باتری (اولیه) خشک

dry (primary) battery

به باتری اولیه که دارای الکترولیت مایع غیرقابل ریزش است، اطلاق می‌شود.

۳-۱۰

مقاومت داخلی مؤثر - روش جریان مستقیم

effective internal resistance – DC method

مقاومت داخلی مؤثر هر سلول الکتروشیمی برطبق فرمول زیر تعریف می‌شود:

$$R_i (\Omega) = \frac{\Delta U (V)}{\Delta i (A)}$$

۳-۱۱

ولتاژ نقطه قطع

EV

end-point voltage

ولتاژ مشخص شده که در آن دشارژ باتری پایان می‌یابد.

۱۲-۳

نشتی

leakage

ریزش الکترولیت، گاز یا دیگر مواد از باتری می‌باشد.

۱۳-۳

کمینه مدت زمان میانگین

MAD

minimum average duration

کمینه مدت زمان میانگین دشارژی که یک نمونه باتری باید برآورده سازد.

یادآوری - آزمون دشارژ بر اساس روش‌های مشخص شده یا استانداردها و طراحی برای نشان دادن انطباق با استاندارد که برای انواع باتری به کار می‌رود، انجام می‌گیرد.

۱۴-۳

ولتاژ نامی (باتری اولیه)

$V_n$

nominal voltag (of a primary battery)

مقدار تقریبی مناسب ولتاژ که برای تعیین یا شناسایی ولتاژ سلول، باتری یا یک سیستم الکتروشیمیایی به کار می‌رود.

۱۵-۳

ولتاژ مدار باز

OCV

open-circuit voltage

ولتاژ بین ترمینال‌های یک سلول یا باتری در حالت دشارژ قطع می‌باشد.

۱۶-۳

اولیه (سلول یا باتری)

primary (cell or battery)

سلول یا باتری که فاقد قابلیت شارژ مجدد الکتریکی است.

۱۷-۳

گرد (سلول یا باتری)

round (cell or battery)

سلول یا باتری که سطح مقطع دایره‌ای دارد.

۱۸-۳

کارکرد (باتری اولیه)

service output (of a primary battery)

عمر کاری، ظرفیت یا انرژی خروجی یک باتری تحت شرایط مشخص دشارژ می‌باشد.

۱۹-۳

آزمون کارکرد

service output test

آزمون طراحی شده برای اندازه‌گیری میزان کارکرد باتری اولیه می‌باشد.

یادآوری-آزمون کارکرد را می‌توان برای مثال در مواقع زیر پیش‌بینی کرد:

الف- یک آزمون کاربردی برای تکرار کردن خیلی پیچیده باشد؛

ب- مدت زمان یک آزمون کاربردی آن را برای آزمون روزمره، غیرعملی کند.


۲۰-۳

باتری کوچک

small battery

سلول یا باتری متناسب با اندازه‌های استوانه بریده شده‌ای که در شکل ۱ تعریف شده است.

ابعاد برحسب میلی‌متر



شکل ۱- سنجه<sup>۱</sup> سلول یا باتری کوچک (ابعاد داخلی)

۲۱-۳

عمر انبارش

storage life

مدت زمان نگهداری تحت شرایط معین که در پایان آن، باتری قابلیت انجام کارکرد تعیین شده را دارد.

۲۲-۳

ترمینال‌ها (باتری اولیه)

terminals (of a primary battery)

قطعات هادی باتری یا سلول که اتصال به مدار خارجی را فراهم می‌کند.

۴ الزامات

۱-۴ کلیات

۱-۱-۴ طراحی

محل اصلی فروش باتری‌های اولیه فروشگاه‌ها می‌باشند. در سال‌های اخیر از دو جنبه شیمیایی و ساختاری، دگرگونی زیادی در آن‌ها به وجود آمده است، برای مثال: ظرفیت و قابلیت کاربرد آن‌ها برای برآورده کردن رشد تقاضاهای جدید ناشی از پیشرفت تکنولوژی تجهیزات باتری افزایش یافته است.

هنگام طراحی باتری‌های اولیه، ملاحظات باید در نظر گرفته شود، به ویژه پایداری و انطباق ابعاد آن‌ها، عملکرد فیزیکی و الکتریکی و ایمنی کاربران هنگام استفاده در شرایط معمول و شرایط کاربرد غلط باید مورد اطمینان باشد.

علاوه بر این اطلاعات مربوط به طراحی تجهیزات در پیوست ب تعیین شده است.

۲-۱-۴ ابعاد باتری

ابعاد انواع باتری‌ها به تفکیک در استانداردهای IEC 60086-2 و IEC 60086-3 تعیین شده‌اند.

۳-۱-۴ ترمینال‌ها

۱-۳-۱-۴ کلیات

ترمینال‌ها باید مطابق با Clause 6 استاندارد IEC 60086-2 باشند. طراحی شکل فیزیکی ترمینال‌ها باید به گونه‌ای باشد که از حفظ و برقراری اتصال الکتریکی خوب در زمان کار اطمینان حاصل شود. ترمینال‌ها باید از مواد دارای هدایت الکتریکی کافی و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوند.

#### ۲-۳-۱-۴ مقاومت در برابر فشار اتصال

همان‌طور که در جداول مشخصات باتری یا در برگ مشخصات اختصاصی جداگانه در استاندارد IEC 60086-2 بیان شده است، نیروی زیر اعمال می‌شود:

- نیروی برابر با ۱۰ N توسط یک گوی فولادی به قطر ۱ mm در مرکز هر محل اتصال به مدت ۱۰s اعمال شده و در صورت تغییر شکل ظاهری نباید مانع کار مناسب باتری شود.  
یادآوری - برای ملاحظه موارد استثناء به استاندارد IEC 60086-3 مراجعه شود.

#### ۳-۳-۱-۴ سر و ته<sup>۱</sup>

این نوع ترمینال برای باتری‌هایی که ابعاد آنها مطابق شکل 1 تا 7 در استاندارد IEC 60086-2 مشخص شده به کار می‌رود و بدنه استوانه‌ای باتری از ترمینال‌ها عایق شده است.

#### ۴-۳-۱-۴ سر و بدنه<sup>۲</sup>

این نوع ترمینال برای باتری‌هایی که ابعاد آنها مطابق شکل‌های 16, 15, 14, 10, 9, 8 در استاندارد IEC 60086-2 مشخص شده به کار می‌رود. لیکن بدنه استوانه‌ای باتری بخشی از ترمینال قطب مثبت است.

#### ۵-۳-۱-۴ ترمینال‌های پیچی

این اتصال شامل یک میله رزوه شده در ترکیب با یک فلز یا مهره فلزی عایق شده است.

#### ۶-۳-۱-۴ اتصالات تخت

این اتصالات لزوماً سطوح تخت فلزی متناسب برای ایجاد اتصال الکتریکی با استفاده از داشتن مکانیسم‌های اتصال مناسب در مقابل آنها می‌باشند.

#### ۷-۳-۱-۴ فنرهای تخت یا مارپیچ

این اتصالات شامل تسمه‌های تخت فلزی یا سیم‌های تابیده شده مارپیچ می‌باشند و به شکلی می‌باشند که فشار اتصال را برقرار می‌سازند.

#### ۸-۳-۱-۴ مادگی<sup>۳</sup>

یک مجموعه مناسب از اتصالات فلزی که در یک محفظه عایق‌بندی شده یا وسیله نگه‌دارنده نصب شده است و برای در بر گرفتن میخ‌های یکنواخت از یک جفت شاخک سازگار شده است.

---

1-Cap and base  
2- Cap and case  
3- Plug-in-sockets

#### ۹-۳-۱-۴ محکم‌کننده‌های دکمه‌ای شکل<sup>۱</sup>

##### ۱-۹-۳-۱-۴ کلیات

این اتصالات متشکل از مجموعه‌ای با یک عدد نری<sup>۲</sup> (غیرفنری) برای قطب مثبت و یک مادگی (فنری) برای قطب منفی است.

این اتصالات باید از جنس فلز مناسب باشند، طوری که اتصال الکتریکی مؤثری را در هنگام اتصال قسمت‌های مربوط به مدار خارجی برقرار سازد.

##### ۲-۹-۳-۱-۴ نگه‌دارنده دکمه‌ای شکل

این نوع از ترمینال‌ها حاوی یک عدد دکمه برای قطب مثبت و یک مادگی برای قطب منفی است. این اتصالات باید از جنس فولاد نیکل اندود شده یا فلزات مناسب دیگر باشد. این اتصالات باید طوری طراحی شوند که در مواقعی که با قطعات شبیه به خود به یک مدار خارجی وصل می‌شوند اتصالات فیزیکی و الکتریکی ایمنی فراهم کنند.

##### ۱۰-۳-۱-۴ سیم

عایق سیم ممکن است به صورت تک‌رشته‌ای یا افشان انعطاف‌پذیر مس قلع‌اندود را عایق کند. سیم قطب مثبت باید به رنگ قرمز و قطب منفی به رنگ سیاه باشد.

##### ۱۱-۳-۱-۴ گیره‌ها یا اتصالات فنری دیگر

این اتصالات معمولاً با باتری‌هایی به کار می‌روند که قسمت‌های مربوط به مدار خارجی به طور دقیق مشخص نشده باشد. این فنرها باید از جنس فلز برنجی یا مواد دیگری که خواص مشابه دارند، باشند.

##### ۴-۱-۴ طبقه‌بندی (سیستم‌های الکتروشیمیایی)

باتری‌های اولیه براساس سیستم‌های الکتروشیمیایی که در آن‌ها به کار رفته‌اند طبقه‌بندی می‌شوند.

هر سیستمی به استثنای سیستم‌های روی-کلراید آمونیم<sup>۳</sup> و دی‌اکسید منگنز-کلراید<sup>۴</sup> روی، با حروفی که ویژه آن سیستم است، نشان داده می‌شود.

سیستم‌های الکتروشیمیایی که تاکنون استاندارد شده‌اند، در جدول ۱ ارائه شده‌اند.

1- Snap fasteners

2- stud

3- Zinc-ammonium chloride

4- Zinc chloride-manganese dioxide



جدول ۱ - سیستم‌های الکتروشیمیایی استاندارد شده

حروف	الکتروود منفی	الکتروولیت	الکتروود مثبت	ولتاژ اسمی (V)	بیشینه ولتاژ جریان مدار باز (V)
بدون کد	روی (Zn)	کلرید آمونیم، کلراید روی	دی اکسید منگنز ( $MnO_2$ )	۱٫۵	۱٫۷۳
A	روی (Zn)	کلرید آمونیم، کلراید روی	اکسیژن ( $O_2$ )	۱٫۴	۱٫۵۵
B	لیتیم (Li)	الکتروولیت آلی	مونو فلورید کربن $(CF)_x$	۳٫۰	۳٫۷
C	لیتیم (Li)	الکتروولیت آلی	دی اکسید منگنز ( $MnO_2$ )	۳٫۰	۳٫۷
E	لیتیم (Li)	مواد غیر آلی غیر آبی	کلراید تیونیل ( $SOCl_2$ )	۳٫۶	۳٫۹
F	لیتیم (Li)	الکتروولیت آلی	دی سولفید آهن ( $FeS_2$ )	۱٫۵	۱٫۸۳
G	لیتیم (Li)	الکتروولیت آلی	اکسید مس (II) ( $CuO$ )	۱٫۵	۲٫۳
L	روی (Zn)	هیدرواکسید فلزی قلیایی	دی اکسید منگنز ( $MnO_2$ )	۱٫۵	۱٫۶۸
P	روی (Zn)	هیدرواکسید فلزی قلیایی	اکسیژن ( $O_2$ )	۱٫۴	۱٫۵۹
S	روی (Zn)	هیدرواکسید فلزی قلیایی	اکسید نقره ( $Ag_2O$ )	۱٫۵۵	۱٫۶۳
W	لیتیم (Li)	الکتروولیت آلی	دی اکسید گوگرد ( $SO_2$ )	۳٫۰	۳٫۰۵
Y	لیتیم (Li)	مواد غیر آلی غیر آبی	کلراید سولفوریل ( $SO_2Cl_2$ )	۳٫۹	۴٫۱
Z	روی (Zn)	هیدرواکسید فلزی قلیایی	اکسی هیدرواکسید نیکل ( $NiOOH$ )	۱٫۵	۱٫۷۸

یادآوری ۱- مقدار ولتاژ اسمی قابل تأیید نیست، بنابراین فقط به‌عنوان یک مرجع داده شده است.

یادآوری ۲- بیشینه مقدار ولتاژ مدار باز (زیربند ۳-۱۵) بر طبق زیربندهای ۵-۵ و ۶-۸-۱ این استاندارد اندازه‌گیری شده است.

یادآوری ۳- هنگام ارجاع به یک سیستم الکتروشیمیایی، قاعده عمومی این است که ابتدا الکتروود منفی و پس از آن الکتروود مثبت را بنویسید، مانند: لیتیم-دی‌سولفید آهن

۴-۱-۵ شناسه‌گذاری

شناسه‌گذاری باتری‌های اولیه بر مبنای مشخصات فیزیکی آن‌ها و در صورت نیاز، سیستم الکتروشیمیایی اصلاح شده، انجام می‌گیرد.

توضیحات جامع‌تر درباره سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری) در پیوست پ داده شده است.

۴-۱-۶ نشانه‌گذاری

۴-۱-۶-۱ کلیات (به جدول ۲ مراجعه شود)

به استثنای باتری‌هایی که به‌عنوان باتری‌های کوچک نام‌گذاری شده‌اند (به زیربند ۴-۱-۶-۲ مراجعه شود)، هر باتری باید با اطلاعات زیر نشانه‌گذاری شود:

الف- شناسه‌گذاری؛ کد IEC یا کد رایج؛

ب- زمان پیشنهاد شده برای انقضاء یا درج سال و ماه یا هفته ساخت که می تواند به صورت کد باشد؛

پ- قطبیت ترمینال مثبت (+)؛

ت- ولتاژ اسمی؛

ث- نام یا علامت تجاری سازنده یا عرضه کننده؛

ج- توصیه های هشداردهنده.

یادآوری - مثال هایی از شناسه گذاری رایج در Annex D استاندارد IEC 60086-2 ارائه شده است.

#### ۲-۶-۱-۴ نشانه گذاری باتری های کوچک (به جدول ۲ مراجعه شود)

الف- در صورتی که این زیربند به استاندارد IEC 60086-2 مرتبط شود، برای باتری های گروه ۳ و ۴ موارد الف و پ زیربند ۱-۶-۱-۴ نشانه گذاری باید بر روی باتری حک شود. موارد ب، ت، ث و ج زیربند ۱-۴-۱-۶ را می توان بر روی بسته بندی باتری به جای خود باتری نشانه گذاری کرد.

ب- در باتری های با سیستم P مورد الف زیربند ۱-۶-۱-۴، می توان بر روی باتری، روی جلد عایق بندی یا بسته بندی، باتری های مورد الف زیربند ۱-۶-۱-۴، روی جلد عایق بندی باتری و/یا روی خود باتری نشانه گذاری شوند. باتری های مطابق موارد ب، ت و ج زیربندهای ۱-۶-۱-۴، ۱-۶-۱-۴ و ۱-۶-۱-۴ بر روی بسته بندی که مستقیماً روی باتری قرار می گیرد نشانه گذاری شوند.

پ- باید هشدار بلعیده شدن بر روی باتری های قابل بلع نوشته شود. برای جزئیات بیشتر به زیربند 9.2 و مورد Clause 7.2 a استاندارد IEC 60086-4: 2014 و زیربند 9.2 و مورد Clause 7.1 1 استاندارد IEC 60086-5: 2011 مراجعه شود.

جدول ۲- الزامات نشانه گذاری

باتری های کوچک		باتری غیر از باتری های کوچک	نشانه گذاری
باتری های سیستم P			
C	A	A	الف- شناسه گذاری IEC یا رایج
B	B	A	ب- زمان پیشنهاد شده برای انقضاء یا درج سال و ماه یا هفته ساخت که می تواند به صورت کد باشد
D	A	A	پ- قطبیت ترمینال مثبت (+)
B	B	A	ت- ولتاژ اسمی
B	B	A	ث- نام یا علامت تجاری کارخانه یا عرضه کننده
<sup>a</sup> B	<sup>a</sup> B	A	ج- توصیه های ایمنی
<p>A نشانه گذاری باید روی باتری انجام شود.                      B نشانه گذاری بر روی بسته بندی که مستقیماً روی باتری قرار می گیرد، مجاز است.                      C نشانه گذاری بر روی باتری یا بسته بندی با جلد عایق بندی مجاز است.                      D نشانه گذاری بر روی جلد یا بر روی باتری مجاز است.</p>			
<p><sup>a</sup> باید هشدار بلعیده شدن بر روی باتری های قابل بلع نوشته شود. برای جزئیات بیشتر به زیربند 9.2 و مورد 7.2 a Clause استاندارد IEC 60086-4: 2014 و زیربند 9.2 و مورد 7.1.1 Clause استاندارد IEC 60086-5: 2011 مراجعه شود.</p>			

۳-۶-۱-۴ نشانه گذاری باتری ها با توجه به روش دورانداختن آن ها

نشانه گذاری باتری ها با در نظر گرفتن روش دورانداختن آن ها باید مطابق الزامات قانونی و محلی انجام گیرد.

۷-۱-۴ تعویض پذیری: ولتاژ باتری

باتری های اولیه را که برطبق مجموعه استانداردهای IEC 60086 استاندارد شده باشند، می توان براساس ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_s$  دسته بندی کرد. برای سیستم باتری جدید تعویض پذیری ولتاژ برای انطباق با فرمول زیر انجام می گیرد:

$$n \times 0,85 U_r \leq m \times U_s \leq n \times 1,15 U_r$$

که در آن:

$n$  تعداد سلول های به هم وصل شده به صورت سری و بر مبنای ولتاژ مرجع  $U_r$ ؛

$m$  تعداد سلول های به هم وصل شده به صورت سری و بر مبنای ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_s$  است.

<sup>۱</sup> - ولتاژ استاندارد برای مطابقت با مقدار واقعی قابل آزمون عملی معرفی می شود. ولتاژ اسمی و بیشینه ولتاژ بدون بار مطابق با این الزامات نیست.

در حال حاضر، دو گستره ولتاژ منطبق با فرمول فوق تعیین شده است. این ولتاژها به وسیله ولتاژ مرجع  $U_T$  که نقطه میانی گستره ولتاژ مربوطه می باشد، شناسایی می شوند.

گستره ولتاژ ۱،  $U_T=1,4 V$ : باتری‌ها دارای ولتاژ دشارژ استاندارد برابر با  $m \times U_s$  یا در گستره  $V \times 1,19$  تا  $n \times 1,61 V$  می باشند.

گستره ولتاژ ۲،  $U_T= 3,2 V$ : باتری‌ها دارای ولتاژ دشارژ استاندارد برابر با  $m \times U_s$  یا در گستره  $n \times 2,72 V$  تا  $n \times 3,68 V$  می باشند.

اصطلاح ولتاژ دشارژ استاندارد و مقادیر مرتبط با روش‌های تعیین آن در پیوست ت داده شده است.

**یادآوری** - برای باتری‌های تک سلولی و چند سلولی ترکیب بندی شده با چند سلول دارای گستره ولتاژ مشابه،  $m$  و  $n$  مثل هم هستند.  $m$  و  $n$  برای باتری‌های چند سلولی با ترکیب بندی سلول‌های دارای گستره ولتاژ مختلف با یک باتری استاندارد شده متفاوت خواهند بود.

گستره ولتاژ ۱، کلیه باتری‌های موجود استاندارد با ولتاژ اسمی حدود  $1,5 V$ ، یعنی باتری‌های با سیستم بدون حرف مشخصه سیستم، سیستم‌های S, A, F, G, L, P, و Z را پوشش می دهد.

گستره ولتاژ ۲، کلیه باتری‌های موجود استاندارد با ولتاژ اسمی حدود  $3 V$ ، یعنی سیستم‌های B, C, E, W و Y را پوشش می دهد.

به دلیل اینکه باتری‌ها از گستره ولتاژ ۱ تا گستره ولتاژ ۲ دارای ولتاژ دشارژ متفاوت می باشند، این باتری‌ها باید از نظر فیزیکی به صورت غیر قابل تغییر پذیری طراحی شوند. پیش از استاندارد کردن یک سیستم الکتروشیمیایی جدید، ولتاژ دشارژ استاندارد باید بر طبق روش اجرایی داده شده در پیوست ج برای برطرف کردن تغییر پذیری ولتاژ، تعیین شده باشد.

**هشدار** - عدم انطباق با این الزامات، خطرات ایمنی برای کاربر همچون آتش سوزی، انفجار، نشت و/یا خراب شدن دستگاه را در پی خواهد داشت. این الزامات برای ایمنی و دلایل کاربردی ضروری می باشند.

#### ۲-۴ عملکرد

##### ۱-۲-۴ عملکرد دشارژ

عملکرد دشارژ باتری‌های اولیه در استاندارد IEC 60086-2 تعیین شده است.

##### ۲-۲-۴ پایداری ابعاد

ابعاد باتری‌های اولیه باید مطابق با ابعاد تعیین شده در استانداردهای IEC 60086-2 و IEC 60086-3 در تمام مدت زمان آزمون دشارژ تحت شرایط استاندارد تعیین شده در این مشخصات باشد.

یادآوری ۱- افزایش ارتفاعی معادل ۰/۲۵ mm می تواند در باتری های دکمه ای سیستم های S, B, C, G, L, P و S رخ دهد، در صورتی که در ولتاژی پایین تر از ولتاژ نقطه پایانی دشارژ شود.

یادآوری ۲- برای سلول های دکمه ای (سلول های استوانه ای) با سیستم های B و C در صورت ادامه دشارژ ممکن است کاهش ارتفاع رخ دهد.

#### ۳-۲-۴ نشتی

در مدت نگهداری و دشارژ باتری ها در شرایط داده شده در این استاندارد نباید هیچ گونه نشتی رخ دهد.

#### ۴-۲-۴ حدود ولتاژ مدار باز

بیشینه ولتاژ مدار باز باتری ها نباید از مقادیر داده شده در جدول ۱ فراتر رود.

#### ۵-۲-۴ کارکرد

مدت زمان دشارژ اولیه و تاخیری باتری ها باید الزامات تعیین شده در استاندارد IEC 60086-2 را برآورده کند.

#### ۶-۲-۴ ایمنی

وقتی که باتری های اولیه طراحی می شوند، ایمنی تحت شرایط استفاده معقول و استفاده غیر معقول قابل پیش بینی را به صورتی که در استاندارد IEC 60086-4 و استاندارد IEC 60086-5 تعیین شده است باید در نظر گرفت.

### ۵ عملکرد- انجام آزمون

#### ۱-۵ کلیات

برای ارائه روش های استاندارد اندازه گیری عملکرد (SMMP)<sup>۱</sup> کالاهای مصرفی به پیوست چ مراجعه شود. ظرفیت باتری اولیه به وسیله تخلیه الکتریکی به صورتی که در زیر بند ت-۲-۳ توضیح داده شده است به دست می آید. باین حال در شرایط استفاده مصرف کنندگان، ظرفیت های حاصل از روش های آزمون تخلیه الکتریکی می تواند متفاوت باشد. فاکتورها/متغیرهای زیر تأثیر قابل توجهی در بروز ظرفیت بهینه دارند:

الف- تقاضای جریان از مدار/وسیله الکتریکی خارجی.

ب- تناوب در جریان گیری (استفاده مداوم یا متناوب).

پ- کمینه ولتاژی که در آن دستگاه به طور رضایت بخش کار می کند (ولتاژ قطع).

ت- دمای کاری.

1- Standard Methods of Measuring Performance

از متغیرهای ذکر شده در قسمت الف تا ت، تقاضای جریان بالا برای دوره‌های طولانی مدت همراه با ولتاژ قطع بالا و دمای پائین، بدترین شرایطی را که باعث از دست دادن قابل توجهی از ظرفیت می‌شود نشان می‌دهد. از آنجائی که ظرفیت الکتریکی یا شیمیایی حاصل از یک باتری اولیه نمی‌تواند در محاسبه عملکرد نهایی باتری قابل اعتمادی باشد، باین وجود لازم است آگاهی لازم از عمر/عملکرد باتری هنگام استفاده از دستگاه‌های در حال کار با باتری را منتقل کند. باین حال باید توجه داشت که چنین آزمون‌های کاربردی (تعریف شده در استاندارد IEC 60086-2) نمی‌تواند به طور کامل در یک دستگاه/کاربرد، درحالی که تغییرات زیادی در هر کدام به همراه الزامات الکتریکی متفاوت در بازار وجود دارد تکرار شود. علاوه بر این عملکرد باتری می‌تواند تحت تأثیر یک یا چند شرایط از الف تا ت بالا، قرار گیرد.

موارد زیر از استاندارد راهنما ISO/IEC Guide 36: 1982 مشتق شده‌اند.

## ۲-۵ آزمون دشارژ

### ۱-۲-۵ کلیات

آزمون‌های دشارژ در این استاندارد در دو دسته قرار می‌گیرند:

الف- آزمون‌های کاربردی؛

ب- آزمون‌های کارکرد.

در هر دو دسته آزمون‌های فوق، بارگذاری دشارژ مطابق زیربند ۶-۴ تعیین می‌شود.

روش‌های تعیین بار و شرایط آزمون به شرح زیربند ۵-۲-۲ می‌باشد.

### ۲-۲-۵ آزمون‌های کاربردی

#### ۱-۲-۲-۵ کلیات

الف - مقاومت معادل، از متوسط جریان و متوسط ولتاژ در حال کار تجهیزات زیر بار محاسبه می‌شود. بارهای جریان ثابت یا توان ثابت نیز برای برنامه‌های کاربردی که این نوع الگوی تقاضای برق را ارائه می‌دهند مجاز می‌باشد.

ب- ولتاژ نقطه پایانی و مقدار مقاومت معادل از داده‌های اندازه‌گیری شده روی تمام تجهیزات، به دست می‌آیند.

پ- تعیین طبقه میانی مقدار مقاومت و ولتاژ نقطه پایانی، برای آزمون دشارژ استفاده شده است.

ت- چنانچه داده‌ها در دو یا چند گروه متمرکز شده باشند، بیش از یک آزمون مورد نیاز است.

آزمون‌های کاربردی می‌تواند به وسیله بار تخلیه، چرخه کاری با دوره روزانه یا هر دو تسریع شود. در مقادیر مشخص شده برای بار و فاصله‌های زمانی بهتر است عوامل زیر در نظر گرفته شود.

– راندمان تخلیه باتری نسبت به کاربرد.

– چرخه کاری متداول الگوی مصرف برای کاربرد.

– کل زمان انجام آزمون از ۳۰ روز فراتر نرود.

تعدادی آزمون مقاومت تثبیت شده برای ساده سازی طراحی و اطمینان از عملکرد تجهیزات آزمون انتخاب شده است، علی‌رغم این که در موارد مشخص، آزمون‌های جریان ثابت یا توان ثابت ممکن است بیانگر بهتری از کاربرد باشند.

در آینده، تغییرات شرایط بار در حالات گوناگون ممکن است غیرقابل اجتناب باشد. بدیهی است که مشخصات بار یک گروه خاص از تجهیزات با گذشت زمان و پیشرفت فن‌آوری توسعه می‌یابد.

تعیین دقیق ولتاژ نقطه پایانی عملکرد تجهیزات همیشه امکان پذیر نیست. شرایط دشوار در بهترین حالت برگزیده شده تا شاخصی برای دسته‌ای از تجهیزات دارای ویژگی‌های متفاوت باشد. با وجود این محدودیت‌ها، آزمون کاربردی حاصل شده بهترین رویکرد شناخته شده برای تخمین توانایی باتری برای دسته خاصی از تجهیزات است.

**یادآوری** – به منظور به کمینه رساندن تعداد آزمون‌های کاربردی، آزمون‌های تعیین شده بهتر است دربرگیرنده ۸۰٪ نشانه‌گذاری‌ها به وسیله شناسه‌گذاری باتری باشد.

#### ۵-۲-۲-۲ آزمون‌های کاربردی با بارگذاری چندگانه

برای آزمون‌های کاربردی با بارگذاری چندگانه، ترتیب بار در طول چرخه باید با بار سنگین و حرکت به سوی بار سبک آغاز شود، مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.

#### ۵-۲-۳ آزمون‌های کارکرد

برای آزمون‌های کارکرد، مقدار مقاومت بار بهتر است بر اساس کارکرد تقریبی ۳۰ روز انتخاب شود. چنانچه ظرفیت کامل در مقیاس زمانی مورد نیاز تحقق نیابد، با انتخاب یک مقدار بار اهمی دشوارتر، می‌توان کارکرد را به کوتاه‌ترین زمان مناسب رسانید (به زیربند ۶-۴ مراجعه شود).

#### ۵-۳ کنترل عملکرد کمینه میانگین مدت زمان تعیین شده

برای کنترل عملکرد یک باتری، هر کدام از آزمون‌های کاربردی یا کارکردی تعیین شده در استاندارد IEC 60086-2 را می‌توان انتخاب کرد.

آزمون باید به صورت زیر انجام گیرد:

الف- ۸ عدد باتری آزمون شود.

ب- میانگین بدون صرف نظر کردن از هر نتیجه‌ای محاسبه شود.

پ- چنانچه این میانگین برابر یا بیشتر از میزان تعیین شده باشد و تنها یک باتری دارای کارکردی کمتر از ۸۰٪ میزان تعیین شده بود، باتری‌ها دارای کارکرد مناسب در نظر گرفته شوند.

ت- چنانچه این میانگین کمتر از میزان تعیین شده باشد و/یا بیش از یک باتری دارای کارکردی کمتر از ۸۰٪ میزان تعیین شده باشد، آزمون را روی ۹ نمونه دیگر تکرار نموده و مقدار میانگین را به روش قبل محاسبه کنید.

ث- چنانچه میانگین نتیجه دومین آزمون برابر یا بیشتر از میزان تعیین شده باشد و بیشتر از یک باتری کارکردی کمتر از ۸۰٪ میزان تعیین شده نداشته باشد، باتری‌ها دارای کارکرد مناسب در نظر گرفته می‌شوند.

ج- اگر میانگین دومین آزمون کمتر از میزان تعیین شده باشد و/یا بیش از یک باتری دارای کارکردی کمتر از ۸۰٪ میزان تعیین شده باشد، باتری‌ها دارای کارکرد مناسب نبوده و تکرار آزمون مجاز نمی‌باشد.

چ- برای اطمینان از انطباق با این استاندارد، پس از انجام آزمون‌های تخلیه اولیه، می‌تواند پذیرش مشروط صورت گیرد.

یادآوری - عملکرد دشارژ باتری‌های اولیه در استاندارد IEC 60086-2 تعیین شده است.

#### ۴-۵ روش محاسبه مقدار میانگین کمینه مدت زمان تعیین شده

این روش در پیوست ت توصیف شده است.

#### ۵-۵ آزمون ولتاژ مدار باز

ولتاژ مدار باز باید به وسیله تجهیزات اندازه‌گیری ولتاژ تعیین شده در زیربند ۶-۸-۱ اندازه‌گیری شود.

#### ۶-۵ ابعاد باتری

ابعاد باتری باید به وسیله تجهیزات تعیین شده در زیربند ۶-۸-۲ اندازه‌گیری شود.

#### ۷-۵ نشتی و تغییر شکل

پس از تعیین کارکرد باتری تحت شرایط محیطی مشخص شده، دشارژ باتری باید به همان طریق ادامه یابد تا اولین لحظه‌ای که افت ولتاژ مدار بسته باتری به کمتر از ۴۰٪ ولتاژ اسمی برسد. الزامات زیربندهای ۴-۱-۳، ۴-۲-۲ و ۴-۲-۳ باید برآورده شود.

یادآوری - برای باتری‌های ساعت، بررسی چشمی برای نشتی مطابق با Clause 8 استاندارد IEC 60086-3:2011 انجام می‌گیرد.



## ۶ عملکرد - شرایط آزمون

### ۱-۶ شرایط دشارژ و انبارش

انبارش قبل از آزمون دشارژ و دشارژ واقعی تحت شرایط تعریف شده مناسب انجام می‌گیرد. شرایط داده شده در جدول ۳ باید اعمال شود، مگر اینکه شرایطی غیر از این تعیین شده باشد. شرایط دشارژ نشان داده شده بیشتر از شرایط استاندارد ارجاع شده‌اند.

جدول ۳- شرایط انبارش قبل و هنگام آزمون دشارژ

شرایط دشارژ		شرایط انبارش			نوع آزمون
رطوبت نسبی <sup>d</sup> (%RH)	دما (°C)	زمان	رطوبت نسبی (%RH)	دما (°C)	
۵۵+۲۰/-۴۰	۲۰ ± ۲	بیشینه ۶۰ روز پس از تاریخ تولید	۵۵ ± ۲۰	<sup>a</sup> ۲۰ ± ۲	آزمون دشارژ اولیه
۵۵+۲۰/-۴۰	۲۰ ± ۲	۱۲ ماه	۵۵ ± ۲۰	<sup>a</sup> ۲۰ ± ۲	آزمون دشارژ تاخیری
۵۵+۲۰/-۴۰	۲۰ ± ۲	۱۳ هفته	۵۵ ± ۲۰	<sup>c</sup> ۴۵ ± ۲	آزمون دشارژ تاخیری (دما بالا) <sup>۲</sup>

<sup>a</sup> در یک دوره زمانی کوتاه فقط دمای انبارش می‌تواند از این حدود فراتر رود، بدون این که از  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  فراتر رود.  
<sup>b</sup> این آزمون وقتی که آزمون انبارش در دمای بالا نیاز باشد، انجام می‌گیرد. الزامات عملکردی موضوع توافق بین خریدار و سازنده می‌باشند.  
<sup>c</sup> باتری‌ها بدون بسته‌بندی انبارش می‌شوند.  
<sup>d</sup> به استثنای باتری‌های با سیستم P که رطوبت نسبی آنها  $(10 \pm 55)\% \text{RH}$  می‌باشد.

### ۲-۶ شروع آزمون‌های دشارژ پس از انبارش

فاصله زمانی بین زمان انبارش و شروع آزمون دشارژ تاخیری نباید از ۱۴ روز فراتر رود. در طول این مدت باتری‌ها باید در دمای  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  و رطوبت نسبی  $(55+20/-40)\% \text{RH}$  نگهداری شوند (به استثنای باتری‌های دارای سیستم الکتروشیمیایی P که رطوبت نسبی باید  $(10 \pm 55)\% \text{RH}$  باشد). قبل از شروع آزمون دشارژ بعد از انبارش در دمای بالا، کمینه یک روز باید برای معمولی شدن شرایط باتری‌ها، سپری شود.

### ۳-۶ شرایط آزمون دشارژ

#### ۱-۳-۶ کلیات

در این آزمون باتری باید به صورت تعیین شده در استاندارد IEC 60086-2 و IEC 60086-3 دشارژ شود تا اولین لحظه‌ای که ولتاژ تحت بار به کمتر از ولتاژ نقطه پایانی تعیین شده برسد. کارکرد را می‌توان به صورت یک پالس، دوره، ظرفیت یا انرژی تشریح نمود.

#### ۲-۳-۶ انطباق

چنانچه در استاندارد IEC 60086-2 یا IEC 60086-3 کارکردهایی برای بیش از یک آزمون دشارژ تعیین شده باشد، باتری‌ها باید تمام این الزامات را برای انطباق با آن مشخصات برآورده نمایند.

#### ۴-۶ مقاومت بار

مقدار بار مقاومتی (که شامل کلیه قسمت‌های مدار خارجی دشارژ باتری می‌باشد) باید همانند مقدار تعیین شده در برگ مشخصات مربوط و با درستی  $\pm 0.5\%$  باشد.

هرگاه آزمون‌های جدیدی ترتیب داده شود، بار مقاومتی باید در حد امکان به صورت نشان داده شده در جدول ۴ همراه با مضرب‌های اعشاری یا مضرب‌های فرعی باشد.

#### جدول ۴- بارهای مقاومتی برای آزمون‌های جدید

مقادیر برحسب اهم

۲,۰۰	۱,۸۰	۱,۶۰	۱,۵۰	۱,۳۰	۱,۲۰	۱,۱۰	۱,۰۰
۴,۳۰	۳,۹۰	۳,۶۰	۳,۳۰	۳,۰۰	۲,۷۰	۲,۴۰	۲,۲۰
۹,۱۰	۸,۲۰	۷,۵۰	۶,۸۰	۶,۲۰	۵,۶۰	۵,۱۰	۴,۷۰

#### ۵-۶ دوره‌های زمانی

دوره‌های قطع و وصل دشارژ باید مطابق مقادیر تعیین شده در استاندارد IEC 60086-2 باشند.

هرگاه آزمون‌های جدیدی ترتیب داده شود، بهتر است در حد امکان یکی از دوره‌های روزانه مندرج در جدول ۵ پذیرفته شود.

#### جدول ۵- دوره‌های زمانی برای آزمون‌های جدید

۱ h	۳۰ min	۱۰ min	۵ min	۱ min
--	۲۴ h (پیوسته)	۱۲ h	۴ h	۲ h

موارد دیگر، در صورت لزوم، در استاندارد IEC 60086-2 تعیین شده است.

### ۶-۶ رواداری های شرایط آزمون

رواداری شرایط آزمون داده شده در جدول ۸ باید اعمال شود، مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.

### ۷-۶ فعال سازی باتری های با سیستم P

بین فعال سازی و شروع اندازه گیری های الکتریکی این نوع باتری ها باید کمینه مدت زمان ۱۰ min سپری شود.

جدول ۶- رواداری شرایط آزمون

رواداری		پارامتر آزمون
$\pm 2^{\circ}\text{C}$		دما
$\pm 0.5\%$		بار
$\pm 0.5\%$		ولتاژ
RH مقدار $+20/-40\%$ به استثنای سیستم P که $\pm 10\%$ مقدار RH است		رطوبت نسبی
رواداری	زمان دشارژ ( $t_d$ )	«درستی» زمان
$\pm 5\% t_d$	$0 < t_d \leq 2\text{ s}$	
$\pm 0.1\text{ s}$	$2\text{ s} < t_d \leq 100\text{ s}$	
$\pm 0.1\% t_d$	$t_d > 100\text{ s}$	

### ۸-۶ تجهیزات اندازه گیری

#### ۱-۸-۶ اندازه گیری ولتاژ

صحت تجهیزات اندازه گیری باید کوچکتر یا مساوی  $0.25\%$  و دقت باید کوچکتر یا مساوی  $50\%$  مقدار آخرین رقم باشد. مقاومت داخلی وسایل اندازه گیری باید بیشتر یا مساوی  $1\text{ M}\Omega$  باشد.

#### ۲-۸-۶ وسایل مکانیکی

صحت تجهیزات اندازه گیری باید کوچکتر یا مساوی  $0.25\%$  و دقت باید کوچکتر یا مساوی  $50\%$  مقدار آخرین رقم معنی دار باشد.

## ۷ نمونه برداری و تضمین کیفیت

استفاده از طرح‌های نمونه برداری یا شاخص‌های کیفیت محصول بهتر است با توافق بین سازنده و خریدار انجام شود.

در صورت عدم توافق، برای نمونه برداری و تضمین کیفیت به استانداردهای ISO 21747 و ISO 2859 مراجعه شود.

## ۸ بسته بندی باتری

مقررات لازم برای بسته بندی، حمل و نقل، نگهداری، استفاده و دورریزی باتری‌ها در پیوسته داده شده است.

## پیوست الف

### (الزامی)

#### معیارهایی برای استاندارد کردن باتری‌ها

باتری‌ها و سیستم‌های الکتروشیمیایی باید الزامات زیر را برآورده نمایند تا توانایی اولیه آن‌ها تصدیق شود یا به صورت مداوم با مجموعه استانداردهای IEC 60086 انطباق داشته باشند:

الف- باتری یا باتری‌های این سیستم الکتروشیمیایی به صورت تولید انبوه باشد.

ب- باتری یا باتری‌های این سیستم الکتروشیمیایی در چند نقطه از بازار جهانی در دسترس باشد.

پ- باتری به طور متداول به وسیله دو سازنده مستقل تولید شود. دارای امتیاز ثبت اختراع بوده که باید مطابق با الزامات داده شده در زیربند 2.14 استاندارد بین‌المللی زیر باشد:

ISO/IEC, Directives, Part1. Reference to patented, items

ت- باتری حداقل در دو کشور مختلف تولیدشده یا به طور متداول توسط دیگر سازنده‌های مستقل و بین‌المللی باتری خریداری شده و با برچسب آن شرکت‌ها فروخته شود.

موارد زیر برای این که هرگونه پیشنهاد کاری جدید در استاندارد شدن یک باتری یا سیستم الکتروشیمیایی در جدول الف-۱ داده شده است.

#### جدول الف-۱- موارد ضروری برای استاندارد شدن

سیستم الکتروشیمیایی	باتری منحصر به فرد
مطابق با موارد شرح داده شده در ردیف‌های الف تا ت	مطابق با موارد شرح داده شده در ردیف‌های الف تا ت
حرف برای شناسه‌گذاری توصیه شده	شناسه‌گذاری و سیستم الکتروشیمیایی
الکتروود منفی	ابعاد (از جمله ترسیم‌ها)
الکتروود مثبت	شرایط دشارژ
ولتاژ اسمی	حداقل میانگین مدت زمان (برحسب ثانیه)
حداکثر ولتاژ مدار باز	
الکتروولت	

## پیوست ب

### ( آگاهی دهنده )

#### توصیه‌هایی برای طراحی تجهیزات

##### ب-۱ روابط فنی

توصیه می‌شود شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات باتری ارتباط خود را با صنایع باتری حفظ نمایند. بهتر است قابلیت باتری‌های موجود در شروع طراحی تجهیزات در نظر گرفته شود. در صورت امکان نوع باتری انتخاب شده بهتر است یکی از انواع باتری‌های داده شده در استاندارد IEC 60086-2 باشد. بهتر است تجهیزات طبق شناسه‌گذاری IEC، با درجه و اندازه باتری که عملکرد بهینه را خواهد داشت، نشانه‌گذاری شوند.

##### ب-۲ جایگاه باتری

###### ب-۲-۱ کلیات

جایگاه طراحی طوری باشد که باتری‌ها به آسانی در آن قرار گرفته و نیافتند. ابعاد و طرح جایگاه‌ها و اتصالات بهتر است طوری باشد که باتری‌های مطابق با این استاندارد را بتوان به راحتی در آن جای داد. به‌ویژه طراحان تجهیزات نباید رواداری ارائه شده در این مشخصات را نادیده بگیرند، حتی اگر استاندارد ملی یا سازنده باتری رواداری‌های کمتر را در نظر بگیرند.

طراحی اتصال منفی بهتر است برای هر تورفتگی ترمینال باتری در نظر گرفته شود.

نشانه‌های نوع باتری برای استفاده، هم‌محوری درست قطب‌ها و جهت درست برای قراردادن باتری‌ها واضح و ثابت باشد.

از شکل و/یا ابعاد ترمینال‌های مثبت (+) و منفی (-) باتری در طراحی جایگاه برای جلوگیری از وارونه‌شدن اتصالات استفاده شود. قطب‌های مثبت (+) و منفی (-) باتری بهتر است برای جلوگیری از سردرگمی هنگام قرار دادن باتری از نظر شکل متفاوت باشند.

جایگاه‌های باتری بهتر است در برابر جریان الکتریکی عایق بوده و طوری قرار گرفته باشند که صدمه ممکن و/یا ریسک آسیب برای مصرف‌کننده کمینه شود. بهتر است فقط ترمینال‌های باتری به صورت فیزیکی برای جریان الکتریکی اتصال داشته باشند. بهتر است در انتخاب مواد مناسب و طراحی اتصالات برای اطمینان از این که اثر الکتریکی اتصال در شرایط استفاده نگه داشته می‌شود، دقت شود، حتی اگر باتری‌ها در ابعاد نامتعارف مجاز شده در این استاندارد استفاده شوند. ترمینال‌های باتری و تجهیزات بهتر است از جنس مواد سازگار و با مقاومت الکتریکی کم باشند.

جایگاه‌های باتری با اتصالات موازی توصیه نمی‌شود، چون که اگر یک باتری اشتباه قرار گیرد در شرایط شارژ تأثیر خواهد داشت.

تجهیزات طراحی شده که از باتری‌های بدون قطبیت هوا تغذیه می‌شوند در هر دو سیستم A یا P بهتر است شرایط دسترسی به هوای کافی را داشته باشند. باتری با سیستم A ترجیحاً هنگام کار عادی بهتر است در وضعیت ایستاده قرار گیرد. باتری با سیستم P طبق شکل 9 استاندارد IEC 60086-2، قطب مثبت بهتر است در کنار باتری قرار گیرد، به طوری که مانع نفوذ هوا نشود.

اگرچه از نظر مقاومت در مقابل نشتی خیلی بهتر شده‌اند ولی این عمل هنوز هم اتفاق می‌افتد. هنگامی که جایگاه باتری را نمی‌توان به طور کامل از تجهیزات جدا نمود، بهتر است طوری قرار گیرد که کمینه آسیب ممکن را داشته باشد.

جایگاه باتری برای نشان دادن درست جهت قرار گرفتن باتری باید به صورت واضح و مجاز نشانه‌گذاری شود. یکی از بزرگترین دلایل عمومی نارضایتی وارونه قرار گرفتن یک باتری در یک دسته باتری است که در نتیجه آن نشتی باتری و/یا انفجار و/یا آتش‌گیری به وجود می‌آید. برای به کمینه رساندن این خطر بهتر است جایگاه‌های باتری طوری طراحی شوند که وقتی یک باتری وارونه قرار گیرد جریان الکتریکی برقرار نشود.

مدار جمع‌بندی شده نباید به غیراز سطحی که به این منظور در نظر گرفته شده است، با دیگر قسمت‌های باتری اتصال فیزیکی داشته باشد.

طراحان، مراجعه به استاندارد IEC 60086-4 و استاندارد IEC 60086-5 را که در آن‌ها مطالب ایمنی در نظر گرفته شده است، توصیه می‌کنند.

### ب-۲-۲ محدودیت دسترسی برای کودکان

تجهیزات طراحی شده برای محافظت کودکان بهتر است به صورت یکی از روش‌های زیر طراحی شود:

ابزاری مانند پیچ‌گوشتی یا سکه برای باز کردن محفظه باتری لازم باشد؛ یا

در/پوشش محفظه باتری برای باز شدن نیاز به استفاده از حداقل دو حرکت مستقل و هم‌زمان مکانیسم قفل با دست باشد.

اگر پیچ‌ها یا اتصالات مشابه آنها در درپوش/پوشش محافظ جهت دسترسی به اجزاء باتری استفاده شوند اتصال دهنده‌ها بهتر است درگیر باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با درب/پوشش محافظ باقی خواهند ماند. این نباید در درهای پنل جانبی روی ابزارآلات بزرگ که برای عملیات دستگاه ضروری بوده و سبب دور انداختن یا از کار افتادن دستگاه شود، اعمال شود.

### ب-۳ قطع ولتاژ

برای جلوگیری از نشتی باتری در نتیجه قرار گرفتن باتری به صورت وارونه، تجهیزات قطع ولتاژ نباید خارج از توصیه‌های سازنده باشند.

## پیوست پ

### (الزامی)

#### سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری)

##### پ-۱ کلیات

سیستم شناسه‌گذاری باتری (نام‌گذاری) ابعاد فیزیکی، شکل، سیستم الکتروشیمیایی، ولتاژ اسمی و در صورت نیاز نوع ترمینال‌ها، ظرفیت و مشخصه‌های خاص را تعریف می‌کند.

این پیوست به دو بخش تقسیم شده است:

بند پ-۲ سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری) را که تا اکتبر ۱۹۹۰ استفاده شده‌اند، تعریف می‌کند.

بند پ-۳ سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری) را که از اکتبر ۱۹۹۰ نیازهای امروزه و آینده را برآورده می‌سازند، تعریف می‌کند.

پ-۲ سیستم شناسه‌گذاری که تا اکتبر ۱۹۹۰ استفاده شده است

##### پ-۲-۱ کلیات

این زیربند برای تمام باتری‌هایی که تا اکتبر ۱۹۹۰ استاندارد شده‌اند و همچنان پس از آن تاریخ معتبر هستند، به کار می‌رود.

##### پ-۲-۲ سلول‌ها

یک سلول توسط یک حرف بزرگ لاتین و عدد شناسه‌گذاری می‌شود. حروف R برای تعریف سلول‌های مدور، F برای تعریف سلول‌های تخت (با ساختار لایه‌ای) و S برای سلول‌های مربعی استفاده می‌شوند. این حروف به همراه یک عدد با مجموعه ابعاد اسمی تعریف شده‌اند.

چنانچه باتری تک‌سلولی تعیین شده باشد، بیشینه ابعاد باتری به جای ابعاد اسمی سلول در جداول پ-۱، پ-۲ و پ-۳ داده شده است. توجه داشته باشید که این جداول شامل سیستم‌های الکتروشیمیایی، به‌استثنا سیستم بدون حرف، یا دیگر اصلاحات نمی‌باشد. قسمت‌های دیگر سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری) در مورد پ زیربندهای ۲-۳، ۲-۴ و ۲-۵ ارائه شده است. این جداول فقط شناسه‌گذاری‌های فیزیکی برای سلول‌های تکی یا باتری‌های تکی را ارائه می‌دهند.

یادآوری - ابعاد کامل این باتری‌ها در استاندارد IEC 60086-2 یا IEC 60086-3 آمده است.



جدول پ-۱- شناسه‌گذاری فیزیکی و ابعاد باتری‌ها و سلول‌های گرد

ابعاد برحسب میلی‌متر

بیشینه ابعاد باتری		ابعاد اسمی سلول		شناسه‌گذاری فیزیکی
بلندی	قطر	بلندی	قطر	
-	-	۲۲	۱۰	R06
۴۴٫۵	۱۰٫۵	-	-	R03
۱۴٫۷	۱۲٫۰	-	-	R01
-	-	۱۹	۱۱	R0
۳۰٫۲	۱۲٫۰	-	-	R1
-	-	۲۵	۱۳٫۵	R3
-	-	۳۸	۱۳٫۵	R4
۵۰٫۵	۱۴٫۵	-	-	R6
۶٫۲	۱۶٫۰	-	-	R9
۳۷٫۳	۲۱٫۸	-	-	R10
۶۰٫۰	۲۱٫۵	-	-	R12
۵۰٫۰	۲۶٫۲	-	-	R14
-	-	۷۰	۲۴	R15
-	-	۱۷	۲۵٫۵	R17
-	-	۸۳	۲۵٫۵	R18
-	-	۱۷	۳۲	R19
۶۱٫۵	۳۴٫۲	-	-	R20
-	-	۷۵	۳۲	R22
-	-	۹۱	۳۲	R25
-	-	۱۰۵	۳۲	R26
-	-	۱۵۰	۳۲	R27
۱۷۲٫۰	۶۷٫۰	-	-	R40
۳٫۶	۷٫۹	-	-	R41
۳٫۶	۱۱٫۶	-	-	R42
۴٫۲	۱۱٫۶	-	-	R43
۵٫۴	۱۱٫۶	-	-	R44
-	-	۳٫۶	۹٫۵	R45
۵٫۴	۷٫۹	-	-	R48
۱۶٫۸	۱۶٫۴	-	-	R50
-	-	۵۰٫۰	۱۶٫۵	R51
۱۱٫۴	۱۶٫۴	-	-	R52

بیشینه ابعاد باتری		ابعاد اسمی سلول		شناسه گذاری فیزیکی
بلندی	قطر	بلندی	قطر	
۶٫۱	۲۳٫۲	-	-	R53
۳٫۰۵	۱۱٫۶	-	-	R54
۲٫۱	۱۱٫۶	-	-	R55
۲٫۶	۱۱٫۶	-	-	R56
۲٫۷	۹٫۵	-	-	R57
۲٫۱	۷٫۹	-	-	R58
۲٫۶	۷٫۹	-	-	R59
۲٫۱۵	۶٫۸	-	-	R60
-	-	۳۹	۷٫۸	R61
۱٫۶۵	۵٫۸	-	-	R62
۲٫۱۵	۵٫۸	-	-	R63
۲٫۷۰	۵٫۸	-	-	R64
۱٫۶۵	۶٫۸	-	-	R65
۲٫۶۰	۶٫۸	-	-	R66
۱٫۶۵	۷٫۹	-	-	R67
۱٫۶۵	۹٫۵	-	-	R68
۲٫۱۰	۹٫۵	-	-	R69
۳٫۶	۵٫۸	-	-	R70

یادآوری - ابعاد کامل این نوع باتری‌ها در استاندارد IEC 60086-2 یا IEC 60086-3 داده شده‌اند.

جدول پ-۲- شناسه‌گذاری فیزیکی و ابعاد اسمی سلول‌های تخت

ابعاد برحسب میلی‌متر

ضخامت	پهنا	طول	قطر	شناسه‌گذاری فیزیکی
۳,۰	۱۴,۵	۱۴,۵	-	F15
۴,۵	۱۴,۵	۱۴,۵	-	F16
۲,۸	۱۳,۵	۲۴	-	F20
۶,۰	۱۳,۵	۲۴	-	F22
۶,۰	-	-	-	F24
۶,۰	۲۳	۲۳	۲۳	F25
۳,۳	۲۱	۳۲	-	F30
۵,۳	۲۱	۳۲	-	F40
۳,۶	۳۲	۳۲	-	F50
۵,۶	۴۳	۴۳	-	F70
۶,۴	۴۳	۴۳	-	F80
۷,۹	۴۳	۴۳	-	F90
۵,۵	۳۷	۵۴	-	F92
۷,۹	۳۸	۵۴	-	F95
۱۰,۴	۴۵	۶۰	-	F100

یادآوری - ابعاد کامل این نوع باتری‌ها در استاندارد IEC 60086-2 داده شده‌اند.

جدول پ-۳ - شناسه‌گذاری فیزیکی و ابعاد باتری‌ها و سلول‌های مربعی

ابعاد برحسب میلی‌متر

بیشینه ابعاد باتری			ابعاد اسمی سلول			شناسه‌گذاری فیزیکی
بلندی	پهنا	طول	بلندی	پهنا	طول	
۱۲۵٫۰	۵۷٫۰	۵۷٫۰	-	-	-	S4
-	-	-	۱۵۰	۵۷	۵۷	S6
۲۰۰٫۰	۸۵٫۰	۸۵٫۰	-	-	-	S8
-	-	-	۱۸۰	۹۵	۹۵	S10

یادآوری - ابعاد کامل این نوع باتری‌ها در استاندارد IEC 60086-2 داده شده‌اند.

در بعضی موارد ابعاد سلولی که در استاندارد IEC 60086-2 مورد استفاده نمی‌باشد در این جداول آورده شده است زیرا ممکن است در استاندارد ملی مربوطه‌اش استفاده شود.

پ-۲-۳ سیستم الکتروشیمیایی

به استثنای باتری‌های با سیستم روی - کلراید آمونیم، دی اکسید منگنز - کلراید روی، حروف R, F و S توسط یک حرف اضافی که نشان‌دهنده سیستم الکتروشیمیایی می‌باشد، نشان داده می‌شوند. این حروف در جدول ۱ داده شده‌اند.

پ-۲-۴ باتری‌ها

اگر باتری فقط شامل یک سلول باشد، از شناسه‌گذاری سلول استفاده می‌شود.

اگر باتری شامل چند سلول سری باشد، یک عدد که نشان‌دهنده تعداد سلول‌هاست، قبل از شناسه سلول آورده می‌شود.

اگر سلول‌ها به صورت موازی به هم متصل باشند، نشانه عددی گروه‌های موازی به دنبال نشان سلول‌ها آورده می‌شود و به وسیله یک خط تیره به هم متصل می‌شوند.

اگر باتری بیش از یک بخش باشد، هر بخش به صورت جداگانه‌ای با یک خط مورب نشان داده می‌شود.

پ-۲-۵ اصلاح‌کننده‌ها

برای این که شناسه‌گذاری باتری مبهم نباشد، گزینه‌های متفاوت از یک نوع پایه با افزودن یک حرف اضافی مانند X یا Y مشخص می‌شوند تا تفاوت آرایه‌ها یا ترمینال‌ها و حروف P یا S برای نشان دادن اختلاف مشخصات عملکرد آن‌ها معلوم شود.

پ-۲-۶ مثال‌ها

R20 این باتری شامل سلول واحد به اندازه R20 با سیستم روی-کلراید آمونیم، کلراید روی-دی اکسید منگنز می‌باشد.

LR20 این باتری شامل سلول واحد به اندازه R20 با سیستم هیدروکسید قلیایی روی - دی اکسید منگنز می‌باشد.

3R12 این باتری شامل ۳ سلول به اندازه R12 با سیستم روی -کلراید آمونیم، کلراید روی - دی اکسید منگنز، که به صورت سری متصل هستند، می‌باشد.

4R25X این باتری شامل ۴ سلول به اندازه R25 با سیستم روی -کلراید آمونیم، کلراید روی - دی اکسید منگنز، به شکل اتصال سری و با اتصالات فنی چرخشی، می‌باشد.

پ-۳ سیستم شناسه‌گذاری مورد استفاده بعد از اکتبر ۱۹۹۰

پ-۳-۱ کلیات

این زیربند برای باتری‌هایی کاربرد دارد که بعد از اکتبر ۱۹۹۰ استاندارد شده‌اند.

اساس این سیستم شناسه‌گذاری (نام‌گذاری) به منظور تطبیق الگوی ذهنی باتری‌ها از طریق سیستم شناسه‌گذاری می‌باشد. این امر با به‌کارگیری قطر استوانه پوشاننده سلول و بلندی مربوط به الگوی مشخص شده برای تمام باتری‌ها، مدور (R) و غیرمدور (P) انجام می‌شود.

این زیربند برای تمام باتری‌های تک سلولی و چند سلولی که سلول‌های آن‌ها به صورت سری و/یا موازی متصل شده‌اند، کاربرد دارد.

برای مثال باتری با بیشینه قطر ۱۱٫۶ mm و بیشینه بلندی ۵٫۴ mm به صورت R1154 که قبلاً توسط یک کد مربوط به سیستم الکتروشیمیایی مشخص می‌شد، شناسایی می‌شود.

پ-۳-۲ باتری‌های گرد

پ-۳-۲-۱ باتری‌های گرد با قطر و بلندی کمتر از ۱۰۰ mm

پ-۳-۲-۱-۱ کلیات

شناسه‌گذاری باتری‌های با قطر و بلندی کمتر از ۱۰۰ mm در شکل پ-۱ نشان داده شده است.


پ-۳-۲-۱-۲ روش تخصیص کد قطر

کد قطر از بیشینه قطر به دست می‌آید.

شماره کد قطر عبارت است از :

الف- توصیف شده مطابق جدول پ-۴ در مورد قطر پیشنهاد شده؛

ب- توصیف شده مطابق جدول پ-۲ در مورد قطر پیشنهاد نشده.



یادآوری ۱- تعداد سلول‌ها یا دسته‌های موازی مشخص نشده است.

یادآوری ۲- اصلاح‌کننده‌ها برای تعیین ترتیب ترمینال، قابلیت بارگذاری و مشخصات ویژه بیشتر به کار می‌روند.


شکل پ-۱ - سیستم شناسه‌گذاری باتری‌های گرد:

$$d_1 < 100 \text{ mm}; \text{ height } h_1 < 100 \text{ mm}$$

جدول پ-۴ - کد قطر برای قطرهای پیشنهاد شده

ابعاد برحسب میلی‌متر

کد	بیشینه قطر پیشنهاد شده	کد	بیشینه قطر پیشنهاد شده
۴	۴٫۸	۲۰	۲۰٫۰
۵	۵٫۸	۲۱	۲۱٫۰
۶	۶٫۸	۲۲	۲۲٫۰
۷	۷٫۹	۲۳	۲۳٫۰
۸	۸٫۵	۲۴	۲۴٫۵
۹	۹٫۵	۲۵	۲۵٫۰
۱۰	۱۰٫۰	۲۶	۲۶٫۲
۱۱	۱۱٫۶	۲۸	۲۸٫۰
۱۲	۱۲٫۵	۳۰	۳۰٫۰
۱۳	۱۳٫۰	۳۲	۳۲٫۰
۱۴	۱۴٫۵	۳۴	۳۴٫۲
۱۵	۱۵٫۰	۳۶	۳۶٫۰
۱۶	۱۶٫۰	۳۸	۳۸٫۰
۱۷	۱۷٫۰	۴۰	۴۰٫۰
۱۸	۱۸٫۰	۴۱	۴۱٫۰
۱۹	۱۹٫۰	۶۷	۶۷٫۰



شکل پ-۲- کد قطر برای قطرهای پیشنهاد نشده

پ-۳-۲-۱-۳ روش اختصاص کد بلندی

کد بلندی شماره ای است که توسط اعداد صحیح بیشینه بلندی باتری، به صورت دهم میلی متر مشخص می شود ( برای مثال ۳/۲ mm بیشینه بلندی به صورت ۳۲ نمایش داده می شود).


بیشینه بلندی به صورت زیر مشخص می شود:

الف- برای ترمینال های تخت، بیشینه بلندی، بلندی کلی که پایانه ها را نیز شامل می شود، می باشد،

ب- برای انواع دیگر ترمینال ها ، بیشینه بلندی همان بلندی کلی بدون در بر گرفتن ترمینال ها می باشد (یعنی شانه به شانه).

اگر مشخص کردن بلندی به صورت صدم میلی متر نیاز باشد، مقدار صدم مطابق با شکل پ-۳ نشان داده می شود.





یادآوری - کد صدم میلی متر فقط در صورت نیاز، استفاده می شود.

مثال ۱:

LR1154 یک باتری شامل سلول گرد یا یک دسته موازی با بیشینه قطر ۱۱٫۶ mm (جدول پ-۴) و بیشینه بلندی ۵٫۴ mm با سیستم هیدروکسید فلزی روی قلبایی-اکسید منگنز می باشد.

مثال ۲:

LR27A116 یک باتری شامل سلول گرد یا یک دسته موازی با بیشینه قطر ۲۷ mm (شکل پ-۲) و بیشینه بلندی ۱۱٫۶ mm با سیستم هیدروکسید فلزی روی قلبایی-اکسید منگنز می باشد.

مثال ۳:


LR2616J یک باتری شامل سلول گرد یا یک دسته موازی با بیشینه قطر ۲۶٫۲ mm (جدول پ-۴) و بیشینه بلندی ۱۶٫۷ mm (شکل پ-۳) با سیستم هیدروکسید فلزی روی قلبایی-دی اکسید منگنز می باشد.

شکل پ-۳- کد بلندی برای نشان دادن صدم میلی متر بلندی

پ-۳-۲-۲ باتری های گرد با قطر و/یا بلندی مساوی یا بیشتر از ۱۰۰ mm

پ-۳-۲-۲-۱ کلیات

شناسه گذاری باتری های گرد با قطر و/یا بلندی بیشتر یا مساوی ۱۰۰ mm در شکل پ-۴ نشان داده شده است.



یادآوری ۱- تعداد سلول‌ها یا دسته‌های موازی مشخص نشده است.

یادآوری ۲- اصلاح‌کننده‌ها برای تعیین ترتیب ترمینال، قابلیت بارگذاری و مشخصات ویژه بیشتر می‌باشند.

شکل پ-۴- سیستم شناسه‌گذاری باتری‌های گرد:

$$d_1 \geq 100 \text{ mm}; \text{ height } h_1 \geq 100 \text{ mm}$$

پ-۳-۲-۲-۲-۲ روش اختصاص کد قطر

کد قطر از بیشینه مقدار قطر حاصل می‌شود.

شماره کد قطر، عدد صحیحی است که بیشینه قطر یک باتری را بر حسب میلی‌متر بیان می‌کند.

پ-۳-۲-۲-۲-۳ روش اختصاص کد بلندی

کد بلندی عددی است که اختصاص به عدد صحیح بیشینه بلندی باتری دارد و بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود.

بیشینه بلندی به صورت زیر مشخص می‌شود:

الف- برای ترمینال‌های تخت، بیشینه بلندی، بلندی کلی که پایانه‌ها را نیز شامل می‌شود، می‌باشد، (باتری‌های مطابق با Figures 1,7,8,9 استاندارد IEC 60086-2)

ب- برای انواع دیگر ترمینال‌ها، بیشینه بلندی همان بلندی کلی بدون در بر گرفتن ترمینال‌ها می‌باشد (یعنی شانه‌به‌شانه).

مثال:

5R184/177: یک باتری گرد شامل پنج سلول یا دسته‌های موازی با سیستم الکتروشیمیایی روی-کلراید آمونیم، کلراید روی - دی اکسید منگنز، متصل شده به صورت سری، دارای قطر ۱۸۴٫۰ mm و بیشینه بلندی شانه تا شانه ۱۷۷٫۰ mm می‌باشد.

پ-۳-۳ باتری‌های غیر گرد

پ-۳-۳-۱ کلیات

سیستم شناسه‌گذاری برای باتری‌های غیر گرد به صورت زیر است:

یک پوشش استوانه‌ای فرضی ترسیم نموده، درحالی‌که سطحی را که ترمینال‌های اولیه از بدنه باتری نمایان شده‌اند را در برگیرد.

با استفاده از بیشینه ابعاد طول ( $l$ ) و پهنا ( $w$ ) قطر اریب<sup>۱</sup> محاسبه می‌گردد که قطر استوانه فرضی است.

برای شناسه‌گذاری، مقدار صحیح قطر استوانه بر حسب میلی‌متر و عدد صحیح بیشینه بلندی باتری بر حسب میلی‌متر به کار می‌رود.

بیشینه بلندی به صورت زیر تعیین می‌شود:

الف- برای ترمینال‌های تخت، بیشینه بلندی، بلندی کلی که پایه‌ها را نیز شامل می‌شود، می‌باشد؛

ب- برای انواع دیگر ترمینال‌ها، بیشینه بلندی همان بلندی کلی بدون در بر گرفتن ترمینال‌ها می‌باشد (یعنی شانه تا شانه).


یادآوری - در مواقعی که دو یا چند ترمینال از سطوح مختلف نمایان شده باشند، یکی از آن‌ها که دارای بیشترین ولتاژ است به کار می‌رود.

پ-۳-۳-۲ باتری‌های غیر گرد با ابعاد کمتر از ۱۰۰ mm

شناسه‌گذاری باتری‌های گرد با ابعاد کمتر از ۱۰۰ mm در شکل پ-۵ نشان داده شده است.

---

<sup>۱</sup> - diagonal



یادآوری ۱- تعداد سلول‌ها یا دسته‌های موازی مشخص نشده است.

یادآوری ۲- شناسه‌ها برای تعیین ترتیب ترمینال، قابلیت بارگذاری و مشخصات ویژه بیشتر می‌باشند.

یادآوری ۳- در حالی که لازم است بلندی به صورت دهم میلی‌متر بیان شود، کد حروف نشان داده شده در شکل پ-۷ به کار می‌رود.


مثال: 6LP3146: یک باتری شامل شش سلول یا دسته سلول‌های با سیستم اکسید منگنز - هیدروکسید فلز قلیایی - روی متصل به صورت سری با بیشینه طول ۲۶/۵ mm ، بیشینه پهنای ۱۷/۵ mm و بیشینه بلندی ۴۶/۴ mm می‌باشد. مقدار صحیح قطر این سطح  $(l, w)$  از فرمول زیر حساب می‌شود.

$$\sqrt{l^2 + w^2} = 31,8 \text{ mm}; \text{ integer} = 31$$

شکل پ-۵- سیستم شناسه‌گذاری باتری‌های غیر گرد با ابعاد کمتر از ۱۰۰ mm

پ-۳-۳-۳ باتری‌های غیر گرد با ابعاد مساوی یا بزرگتر از ۱۰۰ mm

شناسه‌گذاری باتری‌های غیر گرد با ابعاد بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ mm در شکل پ-۶ نشان داده شده است.




یادآوری ۱- تعداد سلول‌ها یا دسته‌های موازی مشخص نشده است.

یادآوری ۲- شناسه‌ها برای تعیین ترتیب ترمینال، قابلیت بارگذاری و مشخصات ویژه بیشتر می‌باشند.

یادآوری ۳- در حالی که لازم است بلندی به صورت دهم میلی‌متر بیان شود، کد حروف نشان داده شده در شکل پ-۷ به کار می‌روند.

مثال 6P222/162: باتری شامل شش سلول یا دسته سلول‌های موازی با سیستم الکتروشیمیایی دی‌اکسید منگنز-کلراید روی و کلراید آمونیوم - روی متصل به صورت سری با بیشینه طول ۱۹۲ mm، بیشینه پهنای ۱۱۳ mm و بیشینه بلندی ۱۶۲ mm می‌باشد.

شکل پ-۶- سیستم شناسه‌گذاری باتری‌های غیرگرد با ابعاد بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ mm



یادآوری - کد دهم میلی متر فقط در صورت نیاز، استفاده می شود.

شکل پ-۷- کد بلندی برای نشان دهم میلی متر بلندی

پ-۳-۳ موارد مبهم

هرگاه در موارد ویژه ای دو یا چند باتری دارای قطری مشابه از استوانه محاط شده و بلندی یکسانی داشته باشند، دومین باتری همراه با علامت « ۱- » شناسه گذاری می شود.

جدول پ-۵ - شناسه‌گذاری فیزیکی و ابعاد سلول‌ها و باتری‌های گرد مطابق بند پ-۲

ابعاد برحسب میلی‌متر

بیشینه ابعاد باتری		شناسه‌گذاری فیزیکی
بلندی	قطر	
۷٫۲	۷٫۹	R772
۲٫۵	۱۰٫۰	R1025
۱٫۶	۱۲٫۵	R1216
۲٫۰	۱۲٫۵	R1220
۲٫۵	۱۲٫۵	R1225
۱٫۶	۱۶٫۰	R1616
۲٫۰	۱۶٫۰	R1620
۱٫۲	۲۰٫۰	R2012
۱٫۶	۲۰٫۰	R2016
۲٫۰	۲۰٫۰	R2020
۲٫۵	۲۰٫۰	R2025
۳٫۲	۲۰٫۰	R2032
۲٫۰	۲۳٫۰	R2320
۲٫۵	۲۳٫۰	R2325
۳٫۰	۲۳٫۰	R2330
۵٫۴	۲۳٫۰	R2354
۲٫۰	۲۴٫۵	R2420
۲٫۵	۲۴٫۵	R2425
۳٫۰	۲۴٫۵	R2430
۵٫۰	۲۴٫۵	R2450
۳٫۲	۳۰٫۰	R3032
۱۰٫۸	۱۱٫۶	R11108
۲۵٫۲	۱۳٫۰	2R13252
۶۰٫۴	۱۲٫۰	R12A604
۲۵٫۰	۱۴٫۵	R14250
۲۷٫۰	۱۵٫۶	R15H270

بیشینه ابعاد باتری		شناسه گذاری فیزیکی
بلندی	قطر	
۳۳٫۵	۱۷٫۰	R17335
۳۴٫۵	۱۷٫۰	R17345
۴۵٫۰	۱۷٫۰	R17450

یادآوری - ابعاد کامل این نوع باتری‌ها در استانداردهای IEC 60086-2 و IEC 60086-3 داده شده‌اند.

جدول پ-۶ - شناسه گذاری فیزیکی و ابعاد باتری‌های غیر گرد مطابق بند پ-۲

بیشینه ابعاد باتری			شناسه گذاری اصلی	شناسه گذاری فیزیکی
بلندی	پهنا	طول		
۴۵٫۰	۱۷٫۰	۳۴٫۰	2R5	2P3845
۳۶٫۰	۱۹٫۵	۳۵٫۰	R-P2	2P4036

یادآوری ۱- شناسه گذاری مورد استفاده برای این باتری‌ها 2R5 و R-P2 است چون این نوع باتری‌ها قبل از استاندارد شدن با این کدها شناخته می‌شدند.  
یادآوری ۲- ابعاد کامل این باتری‌ها در استاندارد IEC 60086-2 ارائه شده است.



## پیوست ت

### (آگاهی دهنده)

#### ولتاژ دشارژ استاندارد $U_S$ - تعریف و روش تعیین

##### ت-۱ تعریف

ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_S$  شاخصی برای یک سیستم الکتروشیمیایی داده شده است. تنها یک ولتاژ منحصر به فرد است که تابع ابعاد و ساختار درونی باتری است. این ولتاژ وابسته به واکنش شارژ-انتقال مربوطه به خود است. ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_S$  به وسیله فرمول زیر تعریف می شود:

$$U_S = \frac{C_S}{t_s} \times R_S \quad (ت-۱)$$

که در آن:

$U_S$  ولتاژ دشارژ استاندارد،

$C_S$  ظرفیت دشارژ استاندارد،

$t_s$  زمان دشارژ استاندارد،

$R_S$  مقاومت دشارژ استاندارد.

##### ت-۲ تعیین ولتاژ

##### ت-۱-۲ ملاحظات کلی: نمودار $C/R$

تعیین ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_d$  از طریق نمودار  $C/R$  انجام می شود (که  $C$  ظرفیت دشارژ باتری،  $R$  مقاومت دشارژ است). برای تعیین ولتاژ به شکل ت-۱ مراجعه کنید که نمای نمودار ظرفیت دشارژ  $C$  در مقابل مقاومت دشارژ  $R_d$  در حالت اصلاح شده را نشان می دهد، یعنی  $C(R_d)/C_p$  به صورت تابعی از  $R_d$  رسم شده است. برای مقادیر پایین  $R_d$ ، مقادیر پایین  $C(R_d)$  به دست آمده و بالعکس. با افزایش تدریجی  $R_d$  ظرفیت دشارژ  $C(R_d)$  تا وقتی افزایش می یابد که در سطح نهایی پایدار شده و  $C(R_d)$  یک مقدار ثابت<sup>۱</sup> می شود.

$$C_p = \text{مقدار ثابت} \quad (ت-۲)$$

۱- زیر نویس  $d$  مقدار دیفرانسیل مقاومت  $R_S$  است (به فرمول ت-۱ مراجعه شود).


۲- برای دوره های خیلی طولانی زمان دشارژ  $C_p$  می تواند کاهش یابد که ناشی از دشارژ داخلی باتری است. این مسئله می تواند برای باتری های که دارای دشارژ داخلی بالا هستند، قابل توجه باشد برای مثال ۱۰٪ در ماه یا بیشتر.

که مفهوم  $\frac{C(R_d)}{C_p} = 1$  به صورت یک خط افقی در نمودار ت-۱ نشان داده شده است. قبلاً نشان داده شد که ظرفیت  $C=f(R_d)$  تابع ولتاژ نقطه قطع  $U_c$  است: بزرگتر شدن مقدار آن اختلاف جزئی  $\Delta C$  کوچکتر است که نمی‌تواند در هنگام دشارژ به وجود آید.

یادآوری- تحت شرایط مسطح، ظرفیت  $C$  تابع  $R_d$  است.

ولتاژ دشارژ  $U_d$  به وسیله فرمول زیر تعیین می‌شود:

$$U_d = \frac{C_d}{t} \times R_d \quad (\text{ت-۳})$$



شکل ت-۱- نمودار نرمال شده  $C/R$  (ترسیمی)

خارج قسمت  $C_d/t_d$  در فرمول ت-۳ میانگین جریان  $i(\text{avg})$  وقتی که باتری از طریق مقاومت دشارژ  $R_d$  برای ولتاژ نقطه قطع (ثابت  $U_c$ ) دشارژ می‌شود را نشان می‌دهد. این فرمول به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$C_d = i(\text{avg}) \times t_d \quad (\text{ت-۴})$$

برای (مقاومت دشارژ استاندارد)  $R_d=R_s$  فرمول ت-۳ به شکل فرمول ت-۱ تغییر می‌یابد و در نتیجه فرمول ت-۴ به شکل زیر تغییر می‌یابد:

$$C_s = i(\text{avg}) \times t_s \quad (\text{ت-۵})$$

تعیین  $i_{avg}$  و  $t_s$  از طریق روش شرح داده شده در زیر بند ت-۲-۳ انجام گرفته و به وسیله شکل ت-۲ نمایش داده شده است.

**ت-۲-۲ تعیین مقاومت دشارژ استاندارد  $R_s$**

تعیین  $U_s$  بهترین راه دست یافتن به مقاومت دشارژ  $R_d$  است، که راندمان ۱۰۰٪ ظرفیت تحقق می‌یابد. مدت زمان انجام این دشارژ می‌تواند طولانی باشد. برای کاهش این زمان، یک تقریب مناسب از  $U_s$  را می‌توان از فرمول ت-۶ به دست آورد.

$$C_s(R_s) = 0.98 C_p \quad (\text{ت-۶})$$

این بدین معنی است که ۹۸٪ ظرفیت واقعی با دقت مناسب برای تعیین ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_s$  در نظر گرفته شده است. وقتی به این دقت می‌توان دست یافت که دشارژ باتری از طریق مقاومت دشارژ استاندارد  $R_s$  انجام گیرد. ضریب ۰٫۹۸ یا بیشتر قطعی نیست، زیرا  $U_s$  برای  $R_s \leq R_d$  یک مقدار تجربی ثابت است. تحت این شرایط، تحقق کامل ۹۸٪ ظرفیت واقعی مشکل نیست.

**ت-۲-۳ تعیین ظرفیت دشارژ استاندارد  $C_s$  و زمان دشارژ استاندارد  $t_s$**

شکل ت-۲ که نمای منحنی دشارژ باتری را نشان می‌دهد، مراجعه کنید.

شکل ت-۲ سطوح  $A_1$  در زیر و  $A_2$  در بالای منحنی دشارژ را نشان می‌دهد. در حالت:

$$A_1 = A_2 \quad (\text{ت-۷})$$


میانگین جریان دشارژ  $i(avg)$  به دست می‌آید. شرط توصیف شده به وسیله فرمول ت-۷ لازم نیست که در نقطه میانی دشارژ باشد، طوری که در شکل ت-۲ نشان داده شده است. زمان دشارژ  $t_d$  از نقطه عرضی بالایی  $U(R,t) = U_c$  تعیین می‌شود. ظرفیت دشارژ از فرمول ت-۸ به دست می‌آید.

$$C_d = i(avg) \times t_d \quad (\text{ت-۸})$$

ظرفیت استاندارد  $C_s$  برای حالت  $R_d = R_s$  به دست می‌آید، و فرمول ت-۸ به رابطه زیر تغییر می‌یابد:

$$C_s = i(avg) \times t_s \quad (\text{ت-۹})$$

روشی که برای تعیین آزمایشی ظرفیت دشارژ استاندارد  $C_s$  و زمان دشارژ استاندارد  $t_s$  مجاز است، برای تعیین ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_s$  مورد نیاز شده است (به فرمول ت-۱ مراجعه کنید).



شکل ت-۲- نمای ولتاژ دشارژ استاندارد (ترسیمی)

### ت-۳ شرایط آزمایشگاهی برای مشاهدات و نتایج آزمون

برای تعیین آزمایشگاهی نمودار  $C/R$ ، تعداد ۱۰ نتیجه آزمون دشارژ جداگانه پیشنهاد می‌شود، هر یک میانگین نتیجه ۹ عدد باتری است. این اطلاعات بر روی گستره مورد انتظار نمودار  $C/R$  توزیع می‌شوند. توصیه می‌شود که مقدار دشارژ ابتدایی را در تقریباً  $C_p \cdot 0.5$  به صورت نشان داده شده در شکل ت-۱ در نظر بگیرید. بهتر است مقدار آزمایشگاهی نهایی تقریباً در  $R_d \approx 2 \times R_s$  در نظر گرفته شود. داده‌های به دست آمده را می‌توان به صورت گرافیکی به شکل نمودار  $C/R$  مطابق شکل ت-۱ جمع‌بندی نمود. از این نمودار مقدار  $R_d$  برای ۹۸٪ مقدار  $C_p$  تعیین می‌شود. ولتاژ دشارژ استاندارد  $U_s$  کارکرد ۹۸٪ ظرفیت واقعی بهتر است با دقت کمتر از ۵۰ mV - از مقدار ۱۰۰٪ ظرفیت واقعی اختلاف داشته باشد. اختلاف بین این گستره (mV) فقط ناشی از واکنش انتقالی شارژ ناشی شده از سیستم تحت بررسی خواهد بود.

هنگام تعیین  $C_s$  و  $t_s$  بر طبق زیربند ت-۲-۳ ولتاژهای نقطه قطع زیر بر طبق استاندارد IEC 60086-2 به کار گرفته می‌شوند:

$$\text{گستره ولتاژ ۱: } U_c = 0,9 \text{ V} \quad \text{گستره ولتاژ ۲: } U_c = 2,0 \text{ V}$$

ولتاژهای دشارژ استاندارد تعیین شده آزمایشگاهی زیر  $U_s$  (SDV) فقط برای مجاز بودن کارشناس علاقه‌مند برای کنترل قابلیت تولید مجدد آن‌ها داده شده‌اند.

جدول ت-۱- ولتاژ دشارژ استاندارد برای سیستم‌ها

Z	Y	W	S	L	F	E	C	بدون کد	کد سیستم
۱,۵۶	۳,۵	۲,۸	۱,۵۵	۱,۳۰	۱,۴۸	۳,۵۰	۲,۹۰	۱,۳۰	Us (SDV)V

تعیین  $U_s$  برای سیستم‌های A,B,G و P تحت بررسی می‌باشد. سیستم P یک حالت ویژه است، زیرا مقدار  $U_s$  آن تابع نوع کاتالیزور برای احیاء اکسیژن است. چون سیستم P یک سیستم باز برای هوا است، رطوبت محیط همچنین افزایش  $CO_2$  بعد از فعال شدن سیستم، تأثیر اضافی بر آن خواهد داشت. برای سیستم P، مقادیر  $U_s$  بیش از ۱,۳۷ V را می‌توان مشاهده کرد.

## پیوست ث

### (آگاهی دهنده)

#### آماده‌سازی روش‌های استاندارد اندازه‌گیری عملکرد (SMMP) کالاهای مصرفی

یادآوری - این پیوست از استاندارد بین‌المللی زیر گرفته شده است.

ISO/IEC Guide 36: 1982, Preparation of standard methods of measuring performance (SMMP) of consumer goods (withdrawn 1998).

#### ث-۱ کلیات

اطلاعات مفید برای مصرف‌کنندگان در مورد عملکرد کالاهای مصرفی نیازهای مبنا شدن تکثیر روش‌های استاندارد اندازه‌گیری عملکرد است (یعنی روش‌های آزمونی که به نتایج می‌رسند دارای یک رابطه شفاف با عملکرد یک محصول در استفاده کاربردی هستند و به صورت مبنا برای اطلاع مصرف‌کنندگان درباره مشخصات عملکردی محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند).

در صورت امکان بهتر است آزمون‌های تعیین شده با توجه به محدودیت‌های مربوط به تجهیزات آزمون، هزینه و زمان در نظر گرفته شوند.

#### ث-۲ مشخصات عملکردی

مرحله اول در آماده‌سازی SMMP، ایجاد فهرست کاملی از مشخصاتی است که مرتبط با مفاد شرح داده شده در بند و-۱ است.

یادآوری - یک بار چنین فهرستی را مرتب کنید، بهتر است در آن ملاحظات برای انتخاب ویژگی‌های محصول ارائه شود که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری‌های خرید مصرف‌کنندگان دارند.

#### ث-۳ معیارهایی برای توسعه روش‌های آزمون

بهتر است یک روش آزمون برای هر مشخصات عملکردی فهرست شده داده شود. توصیه می‌شود نکات زیر در نظر گرفته شوند:

الف- بهتر است روش‌های آزمون طوری تعریف شوند که نتایج آزمون تا حد ممکن تناسب نزدیکی با نتایج عملکردی که به وسیله مصرف‌کنندگان هنگام استفاده محصول در عمل تجربه شده‌اند، داشته باشند.

ب- این ضروری است که روش‌های آزمون عینی بوده و نتایج پرمعنی و تجدیدپذیر بدهند.

پ- جزئیات روش‌های آزمون بهتر است با دیدگاه پیشینه سودمندی برای مصرف‌کننده تعریف شوند، رابطه بین مقدار محصول و هزینه‌های صرف شده در انجام آزمون‌ها در نظر گرفته شود.

ت- در مواردی که از روش‌های اجرایی تسریع‌کننده تهیه‌شده یا روش‌هایی که فقط ارتباط مستقیم با استفاده تجربی محصول دارند، استفاده می‌شود، پیشنهاد می‌شود کمیته فنی راهنمای لازم برای تفسیر نتایج آزمون در رابطه با استفاده معمولی محصول فراهم کند.

### پیوست ج

#### (آگاهی دهنده)

#### روش محاسبه مقدار میانگین کمینه مدت زمان تعیین شده

روش محاسبه مقدار میانگین کمینه مدت زمان تعیین شده به صورت زیر است:

الف- کمینه اطلاعات مقادیر مدت زمان ۱۰ هفته را که به صورت تصادفی انتخاب شده اند آماده کنید.

ب- میانگین ( $\bar{x}$ ) مقادیر مدت زمان را در هشت نمونه از هر بهر محاسبه کنید.

نکته: هر کدام از مقادیر بهرها را که خارج از محدوده  $3\sigma$  هستند، از محاسبه  $\bar{x}$  کنار بگذارید.

پ- میانگین  $\bar{\bar{x}}$  مقادیر میانگین  $\bar{x}$  فوق از هر کدام از بهرها و همچنین  $\sigma_{\bar{x}}$  را محاسبه کنید.

ت- میانگین کمینه مدت زمان هر بخش را به صورت زیر به دست آورید:

$$A: \bar{\bar{x}} - 3\sigma_{\bar{x}}$$

$$B: \bar{\bar{x}} \times 0,85$$

A و B را محاسبه کنید، مقدار بزرگتر آنها به عنوان میانگین کمینه مدت زمان در نظر بگیرید.



## پیوست چ

### (الزامی)

#### آیین کار بسته‌بندی، حمل و نقل، انبارش، استفاده و دورریزی باتری‌های اولیه

##### چ-۱ کلیات

بیشترین رضایت مصرف‌کننده باتری‌های اولیه، حاصل به‌کارگیری ترکیبات خوب در حین ساخت توسط سازندگان، توزیع مناسب و مصرف می‌باشد.

هدف از این مجموعه تشریح این روش‌های مناسب در شرایط عمومی می‌باشد. این روش‌ها از توصیه‌های سازندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باتری‌ها حاصل می‌گردند.

##### چ-۲ بسته‌بندی

بسته‌بندی باید در برابر ضربه در هنگام حمل و نقل و جابجایی و انبارش مقاوم باشد. جنس مواد بسته‌بندی باید طوری انتخاب شود که از افزایش هدایت الکتریکی غیرعمدی، خوردگی ترمینال‌ها و نفوذ رطوبت جلوگیری شود.

##### چ-۳ حمل و نقل و جابجایی

شوک و ارتعاش باید در کمینه مقدار خود باشند. برای مثال کارتن حاوی باتری را نباید از خودرو پرتاب کرد و بلندی کارتن‌ها باید محدود باشد. در شرایط نامناسب جوی باید محافظت لازم به عمل آید.

##### چ-۴ انبارش و گردش بسته‌ها

سطح انبار بهتر است تمیز، خنک، خشک، دارای تهویه و در برابر نفوذ آب عایق باشد.

برای انبارش معمولی، دما بهتر است بین  $10^{\circ}\text{C}$  تا  $25^{\circ}\text{C}$  بوده و هیچ‌گاه از  $30^{\circ}\text{C}$  فراتر نرود. از ازدیاد رطوبت (بیش از ۹۵٪ و پایین‌تر از ۴۰٪ رطوبت نسبی) برای دوره طولانی بهتر است خودداری شود، چون خارج از این حدود برای باتری و بسته‌بندی زیان‌آور است. از این رو باتری‌ها نباید نزدیک بخاری‌ها، رادیاتورها یا آبگرمکن‌ها و یا زیر اشعه مستقیم خورشید قرار گیرند.

اگرچه دمای اتاق برای انبار کردن باتری‌ها مطلوب است، انبارش در دماهای پایین‌تر (برای مثال در اتاق‌های سرد  $10^{\circ}\text{C}$  تا  $10^{\circ}\text{C}+$  یا در سردخانه شرایط زیر  $10^{\circ}\text{C}-$ ) بهتر است احتیاط لازم به عمل آید. باتری‌ها بهتر است در بسته‌بندی‌های حفاظت شده ویژه نگهداری شوند (مانند کیسه‌های پلاستیکی آب بندی شده یا انواع دیگر) که از تعریق آن‌ها در طول زمان در اثر گرم شدن دمای محیط، حفاظت شود. تسریع در گرم کردن باتری‌ها زیان‌بار است.

باتری‌هایی که در فضای سرد نگهداری شده‌اند، پس از برگشتن دمای باتری به دمای محیط باید خیلی زود مصرف شوند.

سازنده می‌تواند باتری‌ها را طبق نظر خود در داخل تجهیزات یا بسته‌بندی‌های مناسب قرار دهد.

بلندی انبار کردن باتری‌ها تابع استحکام کارتن آن است. به عنوان دستور کار کلی، این بلندی نباید از ۱٫۵ m برای کارتن‌های مقوایی و یا ۳ m برای جعبه‌های چوبی فراتر رود.

توصیه‌های فوق برای حمل و نقل طولانی تحت شرایط انبارش نیز معتبر است، بنابراین باتری‌ها باید دور از موتورخانه کشتی نگهداری شوند و برای مدت زمان طولانی و در طول تابستان نباید آن‌ها را در کانتینر فلزی بدون تهویه نگهداری کرد.

باتری‌ها باید بلافاصله پس از تولید، توزیع و به مراکز پخش و مصرف کننده تحویل گردند. در صورت استفاده از گردش انباشتگی (بر حسب اولویت تاریخ تولید) می‌توان روش نگهداری باتری در انبار را عملی ساخت و فضای انبارش باید به طور منطقی طراحی شده و کارتن‌ها به طور مناسب و دقیق علامت گذاری شوند.

#### چ-۵ عرضه باتری‌ها در محل‌های فروش

چنانچه باتری‌ها بسته‌بندی نشده باشند، بهتر است احتیاط کرد تا از صدمه فیزیکی و اتصال الکتریکی محافظت شوند.

برای مثال باتری‌ها نباید به طور درهم و برهم نگهداری شوند. باتری‌هایی که برای فروش هستند نباید به مدت طولانی در داخل ویتترین مغازه زیر اشعه مستقیم خورشید، به معرض نمایش گذاشته شوند. سازنده باتری باید اطلاعات کافی در اختیار خرده‌فروشان برای انتخاب صحیح باتری توسط مصرف‌کنندگان قرار دهد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای استفاده در تجهیزات عرضه شده جدید دارد. وسایل اندازه‌گیری آزمون، مقایسه اطمینان بخشی از عملکرد مورد انتظار باتری‌های خوب از درجه‌ها و سازندگان مختلف آن‌ها را فراهم نمی‌کنند، هر چند عیوب جدی‌تر باتری را آشکار می‌سازند.

#### چ-۶ انتخاب، مصرف و دورریزی

##### چ-۶-۱ خرید

بهتر است اندازه صحیح و درجه مناسبی از باتری که بیشترین تناسب را دارد، برای استفاده موردنظر خریداری شود. بسیاری از کارخانه‌ها بیشتر از یک نوع باتری و در ابعاد یکسان می‌سازند. در محل فروش باتری و روی تجهیزات الکتریکی باید اطلاعاتی درباره نوع باتری که بیشتر مناسب است، ذکر شود. در صورتی که نوع و درجه باتری درخواست شده و علامت ویژه آن موجود نباشد، باید کد مشخصه بر اساس استاندارد و بر حسب سیستم الکتروشیمیایی و اندازه آن درج شود. این کد باید روی برچسب باتری نوشته شود. روی باتری باید ولتاژ، نام یا علامت سازنده یا تأمین‌کننده آن، تاریخ ساخت که ممکن است به صورت کد باشد، یا مدت انقضای مصرف باتری به طور واضح و قطب‌های آن (+ و -) نوشته شوند. برای برخی از باتری‌ها، بخشی از این اطلاعات ممکن است روی بسته‌بندی آن نوشته شود (به زیربند ۴-۱-۶-۲ مراجعه شود).

#### چ-۶-۲ نصب

بهبتر است پیش از قراردادن باتری در جایگاه باتری تجهیزات، اتصالات تجهیزات و باتری‌ها از نظر تمیزی و درست بودن جایگاه کنترل شوند. اگر لازم است پیش از قراردادن باتری‌ها، جایگاه باتری را با یک پارچه مرطوب تمیز و خشک نمایید.

قرارگرفتن صحیح باتری‌ها با قطب‌های مشخص شده (+ و -) بسیار با اهمیت است. به دستورالعمل‌های همراه با تجهیزات به دقت توجه نموده و از باتری‌های توصیه شده استفاده کنید. چنانچه این موضوع رعایت نشود یا دستورالعمل اشتباهی همراه با تجهیزات در دسترس قرار گیرد، منجر به ایجاد خطا و خرابی تجهیزات و/یا باتری‌ها می‌شود.

#### چ-۶-۳ مصرف

باتری‌ها و تجهیزات را نباید در شرایط نامطلوب و یا استفاده نامناسب قرار داد و رها نمود، برای مثال کنار رادیاتورها، یا در داخل ماشینی که زیر نور خورشید پارک شده است و غیره.

بسیار مفید است که باتری‌ها را سریعاً از تجهیزاتی که دارای عملکرد مناسب بوده، یا زمانی که برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند (یعنی دوربین‌ها، فلاش‌های عکاسی، و غیره) خارج نمود.

مطمئن شوید که تجهیزات پس از استفاده خاموش شده‌اند.

باتری‌ها را در مکان خنک و خشک قرار داده و از تابش مستقیم خورشید دور نگهدارید.

#### چ-۶-۴ جایگزینی

تمام باتری‌های یک دسته را هم‌زمان تعویض کنید. باتری‌های را که به تازگی خریداری شده‌اند نباید همراه با باتری‌های که بخشی از آن‌ها خالی شده است به کار برد. باتری‌های دارای سیستم‌های الکتروشیمیایی گوناگون و از انواع مختلف با علامت‌های متفاوت را نباید باهم به کار برد. چنانچه این موضوع رعایت نشود، ممکن است نقطه خالی شدن طبیعی آن در یک مجموعه تغییر یا احتمال نشتی باتری‌ها تشدید شود.

#### چ-۶-۵ دورریزی<sup>۱</sup>

باتری‌های اولیه را می‌توان از طریق برنامه جمع‌آوری زباله دور ریخت، مشروط بر این که مغایر با الزامات و مقررات قانونی موجود محلی نباشد. برای جزئیات بیشتر به استاندارد IEC 60086-4 و استاندارد IEC 60086-5 مراجعه کنید.

---

1- Disposal

### کتابنامه

- [1] IEC 60050-482, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)- Part482: Primary and secondary cells and batteries  
یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۲-۱۰۴۲۵: سال ۱۳۸۹، واژگان الکتروتکنیک - قسمت ۴۸۲: سلول‌ها و باتری‌های اولیه و ثانویه، با استفاده از استاندارد IEC 60050-482:2004، تدوین شده است.
- [2] IEC 62281, Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport  
یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۱۷: سال ۱۳۹۲، ایمنی باتری‌ها و سلول‌های اولیه و ثانویه لیتیومی در طول حمل‌ونقل، با استفاده از استاندارد IEC 62281:2012، تدوین شده است.
- [3] ISO/IEC Guide 36:1982, Preparation of standard methods of measuring performance (SMMP) of consumer goods (withdrawn 1998)
- [4] ISO 2859, Sampling Procedures for Inspection by Attributes Package  
یادآوری - مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۶۶۶۵، رویه‌های نمونه‌گیری برای بازرسی براساس ویژگی‌های منسوب، با استفاده از برخی قسمت‌های مجموعه استاندارد ISO 2859، تدوین شده است.
- [5] ISO 21747, Statistical methods – Process performance and capability statistics for measured quality characteristics



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران  
۳۵۹۷-۲  
تجدیدنظر چهارم  
۱۳۹۶

INSO  
3597-2  
4th. Revision  
2018

Identical with  
IEC 60086-2:2015

باتری های اولیه  
قسمت ۲: مشخصات الکتریکی و فیزیکی

Primary batteries-  
Part 2:  
Physical and electrical specifications

ICS: 29.220.10

استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷ (تجدیدنظر چهارم): سال ۱۳۹۶

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ تهران- ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج- ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۸۱۱۴-۳۲۸۰ (۰۲۶)

رایانامه: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «باتری‌های اولیه قسمت ۲: مشخصات الکتریکی و فیزیکی»

#### رئیس:

#### سمت و/یا محل اشتغال:

تبریزی، همایون  
(کارشناسی ارشد فیزیک - حالت جامد)

رئیس مرکز- انرژی‌های نوین دفاعی

#### دبیر:

ملازاده، میکائیل  
(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها- اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

#### اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اصغری، علی

پژوهشگر- موسسه آموزشی تحقیقات دفاعی

(دکتری شیمی - فیزیک)

الیاسی، سعید

رئیس دفتر طراحی- سازمان توسعه منابع انرژی

(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

حبیبی، بیوک

مدیر گروه شیمی- دانشگاه شهید مدنی

(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

خسروی، وحید

رئیس دفتر طراحی- باتری حرارتی گروه شهید بابایی

(کارشناسی ارشد شیمی - آلی)

خشگ جهان، ملیحه

مدیرعامل- شرکت هما پژوهان صدر آزما

(کارشناسی شیمی - کاربردی)

رضایی ملایوسفی، فهیمه

مدیر کنترل کیفیت- باتری‌سازی آران نیرو آمیکو

(کارشناسی ارشد شیمی - تجزیه)

عابدی، حسین

پژوهشگر- دانشگاه تبریز

(دکتری شیمی - معدنی)



**اعضا:** (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس - مجتمع سپاهان باتری اصفهان

غزالی اصفهانی، سعیده  
(دکتری شیمی - تجزیه)

پژوهشگر - دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

قربانی، مصطفی  
(دکتری شیمی - آلی)

مدیرعامل - شرکت معیارگران جهان

کاویانی، احمد  
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

مسئول خط تولیدی باتری سرب اسید - سازمان توسعه منابع انرژی

کاوی، علی  
(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

پژوهشگر - سازمان توسعه منابع انرژی

مرتضوی، زهرا  
(دکتری شیمی - تجزیه)

مدیرعامل - شرکت پارس فناوران انرژی تبریز

ملازاده، سمانه  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک)

مدیرعامل - شرکت کارا باتری آریا

نوروزیانی، محمد  
(دکتری مهندسی برق - الکترونیک)

رئیس آزمایشگاهها - مجتمع صنعتی سپاهان باتری

یزدانی، بتول  
(کارشناسی شیمی کاربردی)

**ویراستار:**

کارشناس آزمایشگاه - اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

سپاس، غلامرضا  
(کارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
و	پیش‌گفتار مقدمه
۲	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علائم اختصاری
۲	۱-۳ اصطلاحات و تعاریف
۵	۲-۳ نمادها و علائم اختصاری
۵	۴ ابعاد باتری، نمادها
۶	۵ ساختار جداول مشخصات باتری
۸	۶ مشخصات فیزیکی و الکتریکی
۸	۱-۶ باتری‌های دسته ۱
۱۵	۲-۶ باتری‌های دسته ۲
۱۶	۳-۶ باتری‌های دسته ۳
۱۷	۴-۶ باتری‌های دسته ۴
۲۶	۵-۶ باتری‌های دسته ۵
۲۹	۶-۶ باتری‌های دسته ۶
۴۱	پیوست الف (آگاهی دهنده) جدول بندی باتری‌ها بر حسب نوع کاربرد
۴۸	پیوست ب (آگاهی دهنده) فهرست مرجع
۵۱	پیوست پ (آگاهی دهنده) فهرست
۵۳	پیوست ت (آگاهی دهنده) شناسه گذاری
۵۴	کتاب‌نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد «باتری‌های اولیه - قسمت ۲: مشخصات الکتریکی و فیزیکی» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای چهارمین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۱۰۹۷ اجلاس کمیته ملی استاندارد برق الکترونیک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

IEC 60086-2: 2015, Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications

## مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۵۹۷ است. سایر قسمت‌های این مجموعه عبارتند از:

- قسمت ۱: کلیات
- قسمت ۳: باتری‌های ساعت
- قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی
- قسمت ۵: ایمنی باتری‌های دارای الکترولیت محلول آبی

## باتری‌های اولیه -

### قسمت ۲: مشخصات الکتریکی و فیزیکی

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد فیزیکی، شرایط آزمون دشارژ و الزامات عملکردی دشارژ باتری‌های اولیه می‌باشد.

#### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶، باتری‌های اولیه - قسمت ۱: کلیات

2-2 ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and ran out

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۴۷: سال ۱۳۸۶، مشخصات هندسی محصول - رواداری گذاری هندسی - رواداری‌های فرم، مکان و لنگی، با استفاده از استاندارد ISO 1101:2004، تدوین شده است.

#### ۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علائم اختصاری

##### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی شماره ۱-۳۵۹۷، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۱-۳

##### آزمون کاربردی

##### application test

شبیه‌سازی استفاده واقعی از باتری در یک کاربرد مشخص می‌باشد.

۲-۱-۳

ولتاژ مدار بسته

CCV

**closed-circuit voltage**

ولتاژ بین ترمینال‌های باتری در هنگام دشارژ آن است.

۳-۱-۳

ولتاژ نقطه قطع

EV

**end-point voltage**

ولتاژ مشخص شده یک باتری وقتی که دشارژ باتری پایان می‌یابد.

[زیربند ۴۸۲-۰۳-۳۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹: ۴۸۲-۴۲۵-۱۰۴۲۵]

۴-۱-۳

کمینه مدت زمان میانگین

MAD

**minimum average duration**

کمینه مدت زمان میانگین دشارژی که یک نمونه باتری باید برآورده سازد.

یادآوری - آزمون دشارژ بر اساس روش‌های مشخص شده یا استانداردها و طراحی برای نشان دادن انطباق با استاندارد می‌گردد. برای انواع باتری به کار می‌رود، انجام می‌گیرد.

۵-۱-۳

ولتاژ نامی (باتری اولیه)

$V_n$

**nominal voltage (of a primary battery)**

مقدار تقریبی مناسب ولتاژ که برای تعیین یا شناسایی ولتاژ سلول، باتری یا یک سیستم الکتروشیمیایی به کار می‌رود.

[ زیربند ۴۸۲-۰۳-۳۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹: ۴۸۲-۴۲۵-۱۰۴۲۵، اصلاح شده («باتری اولیه») و نماد

$V_n$  اضافه شده)]

۳-۱-۶

ولتاژ مدار باز

OCV

**open-circuit voltage**

ولتاژ بین ترمینال‌های یک سلول یا باتری در حالت دشارژ قطع می‌باشد.

۳-۱-۷

اولیه (سلول یا باتری)

**primary (cell or battery)**

سلول یا باتری که فاقد قابلیت شارژ مجدد الکتریکی است.

۳-۱-۸

گرد (سلول یا باتری)

**round (cell or battery)**

سلول یا باتری که سطح مقطع دایره‌ای دارد.

۳-۱-۹

کارکرد (باتری اولیه)

**service output (of a primary battery)**

عمر کاری، ظرفیت یا انرژی خروجی یک باتری تحت شرایط مشخص دشارژ می‌باشد.

۳-۱-۱۰

آزمون کارکرد

**service output test**

آزمون طراحی شده برای اندازه‌گیری میزان کارکرد باتری اولیه می‌باشد.

یادآوری- آزمون کارکرد را می‌توان برای مثال در مواقع زیر پیش‌بینی کرد:

الف- یک آزمون کاربردی برای تکرار کردن خیلی پیچیده باشد؛

ب- مدت‌زمان یک آزمون کاربردی آن را برای آزمون روزمره، غیرعملی کند.

۳-۱-۱۱

عمر انبارش

**storage life**

مدت‌زمان نگهداری تحت شرایط معین که در پایان آن، باتری قابلیت انجام کارکرد تعیین شده را دارد.

[ زیربند ۴۸۲-۰۳-۴۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۹: ۴۸۲-۴۲۵-۱۰، اصلاح شده («کارکرد» جایگزین «خروجی سرویس») ]

۱۲-۱-۳

ترمینال‌ها (باتری اولیه)

terminals (of a primary battery)

قطعات هادی باتری یا سلول که اتصال به مدار خارجی را فراهم می‌کند.

۲-۳ نمادها و علائم اختصاری

EV ولتاژ نقطه قطع

MAD میانگین کمینه زمان میانگین دشارژ

OCV ولتاژ مدار باز (ولتاژ بی‌باری)

R بار اهمی<sup>۱</sup>

$V_n$  ولتاژ نامی باتری اولیه

۴ ابعاد باتری، نمادها

نمادهای مورد استفاده که نشانگر ابعاد گوناگون هستند، به شرح زیر می‌باشند:

$h_1$  بیشینه بلندی کلی یک باتری؛

$h_2$  کمینه فاصله بین سطوح تخت اتصال قطب مثبت و منفی؛

$h_3$  بیشینه بیرون‌زدگی اتصال تخت قطب مثبت؛

$h_4$  بیشینه تورفتگی سطح اتصال تخت قطب منفی؛

$h_5$  کمینه بیرون‌زدگی اتصال تخت قطب منفی؛

$d_1$  کمینه و بیشینه قطرهای باتری؛

$d_2$  کمینه قطر اتصال تخت مثبت؛

$d_3$  بیشینه قطر اتصال قطب مثبت که از بلندی بیرون‌زده است؛

$d_4$  کمینه قطر اتصال تخت قطب منفی؛

$d_5$  کمینه قطر اتصال منفی که از بلندی بیرون‌زده است؛

---

1- Load resistance



$d_6$  کمینه قطر خارجی سطح اتصال تخت قطب منفی؛

$d_7$  بیشینه قطر داخلی سطح اتصال تخت قطب منفی؛

$P\emptyset$  در مرکز بودن اتصال قطب مثبت.

تورفتگی در سطح اتصال تخت قطب منفی توسط ابعاد  $d_6$  و  $d_7$  برای باتری‌های دارای شکل نشان داده شده در شکل ۱-الف مجاز است، که قرار گرفتن باتری‌ها به صورت سری پشت سرهم و برقراری اتصال الکتریکی با یکدیگر را فراهم می‌نماید و این که فاصله اتصال یک مضرب صحیح از فاصله اتصال یک باتری است. شرایط زیر باید برآورده شوند:

$$d_6 > d_3$$

$$d_2 > d_7$$

$$h_3 > h_4$$

## ۵ ساختار جداول مشخصات باتری

- ۱-۵ باتری‌ها در چندین گروه مطابق با شکل آن‌ها دسته‌بندی شده‌اند.
- ۲-۵ در هر دسته، باتری‌های دارای شکل مشابه اما با سیستم الکتروشیمیایی متفاوت، هم‌گروه بوده و به صورت متوالی نشان داده شده‌اند.
- ۳-۵ باتری‌ها همیشه به ترتیب صعودی ولتاژ نامی و در هر ولتاژ نامی به ترتیب گنجایش فهرست شده‌اند.
- ۴-۵ یک شکل مشترک از این باتری‌ها که در یک گروه مشابه قرار می‌گیرند، ترسیم شده است.
- ۵-۵ نشانه‌گذاری، ولتاژ نامی، ابعاد، شرایط دشارژ، حداقل میانگین زمان و کاربرد برای این باتری‌ها که در یک گروه مشابه قرار می‌گیرند، به‌طور خلاصه در یک جدول آمده است.
- ۶-۵ هرگاه یک نمودار نشان‌دهنده تنها یک نوع باتری باشد، ابعاد باتری مربوطه مستقیماً در نمودار نشان داده می‌شود.
- ۷-۵ باتری‌ها در گروه‌های زیر دسته‌بندی شده‌اند:

الف- دسته ۱ باتری‌ها

R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S

LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20

FR10G445, FR14505

ب- دسته ۲ باتری‌ها

CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335

پ- دسته ۳ باتری‌ها

LR9, CR11108

ت- دسته ۴ باتری‌ها

PR70, PR41, PR48, PR44

LR41, LR55, LR54, LR43, LR44

SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44

CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450,

BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032

ث- دسته ۵ دیگر باتری‌های گرد- متفرقه

4LR44

2CR13252

4SR44

5AR40

ج- دسته ۶ باتری‌های غیرگرد- متفرقه

3 R12P, 3R12S, 3LR12

4LR61

CR- P2

2CR5

4R25X, 4LR25X

4R25Y

4R25-2, 4LR25-2

6F22, 6LR61, 6LP3146

6AS4

6AS6



۵-۸ نمودارهای مشخصات شکل باتری‌های مربوطه را نشان می‌دهند. ابعاد هر باتری در جداول بند ۶ نشان داده شده است.

یادآوری- برای تعیین ابعاد باتری به پیوست‌های الف، ب و پ مراجعه کنید.

## ۶ مشخصات فیزیکی و الکتریکی

### ۱-۶ باتری‌های دسته ۱

#### ۱-۱-۶ کلیات

 <p style="text-align: center;"><b>شکل ۱- الف</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>شکل ۱- ب</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- برای تعاریف ابعاد به بند ۴ مراجعه کنید.</li> <li>- سطوح استوانه‌ای از قطب‌ها عایق شده است.</li> <li>- ترمینال‌ها: کلاهکی/تخت و پایه.</li> <li>- برای کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.</li> <li>- شکل ۱- الف: سطح قطب منفی نمی‌تواند هم‌سطح تمامی ناحیه تخت باشد.</li> <li>- شکل ۱- ب: سطح قطب منفی باید ضرورتاً تخت و هم‌سطح تمام ناحیه اتصال باشد.</li> <li>- در باتری‌های مطابق با شکل‌های ۱- الف و ۱- ب تورفتگی اتصال قطب منفی ضروری نمی‌باشد.</li> <li>- هرگاه سطح تخت قطب منفی پایین‌ترین سطح باشد ابعاد <math>h_2</math> و <math>h_1</math> با هم اندازه‌گیری شده و مقدار <math>h_4</math> برابر صفر است.</li> <li>- ابعاد «P∅» مطابق با استاندارد ISO1101 اندازه‌گیری می‌شود.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>راهنما:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 قطب مثبت</li> <li>2 زائده اختیاری (ابعاد <math>h_6</math> برای باتری‌های دارای زائده بیشینه برابر <math>0.4 \text{ mm}</math> است.)</li> <li>3 سطح قطب منفی</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شکل ۱- نمودارهای ابعادی دسته ۱

۲-۱-۶ دسته ۱ - مشخصات: R20S, R20P, LR20

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		LR20	R20P	R20S
$h_1$	بیشینه	۶۱٫۵	۶۱٫۵	۶۱٫۵
$h_2$	کمینه	۵۹٫۵	۵۹٫۵	۵۹٫۵
$h_3$	کمینه	۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
$h_4$	بیشینه	۱٫۰	۱٫۰	۱٫۰
$d_1$	بیشینه	۳۴٫۲	۳۴٫۲	۳۴٫۲
	کمینه	۳۲٫۳	۳۲٫۳	۳۲٫۳
$d_3$	بیشینه	۹٫۵	۹٫۵	۹٫۵
$d_6$	کمینه	۱۸٫۰	۱۸٫۰	۱۸٫۰
$\phi P$	بیشینه	۱٫۰	۱٫۰	۱٫۰

شکل ۲- نقشه ابعادی: LR20, R20P, R20S

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	بدون حرف	بدون حرف
شناسه‌گذاری				LR20	R20P توان بالا	R20S استاندارد
شناسه‌گذاری عمومی				D	D	D
$V_n$ (V)				۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
بیشینه OCV (V)				۱٫۶۸	۱٫۷۳	۱٫۷۳
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۸۰	۸۰
کاربردها	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
چراغ سیار	۲٫۲ Ω	روشن ۴ min خاموش ۱۱ min برای ۸ h در روز	۰٫۹	۷۵۰ min	۲۲۰ min	۸۵ min
اسباب‌بازی	۲٫۲ Ω	۱ h	۰٫۸	۱۶ h	۵٫۵ h	۲ h
رادیو	۱۰ Ω	۴ h	۰٫۹	بدون آزمون	۳۳ h	۱۸ h
استریو سیار	جریان کشی ۶۰۰mA	۲ h	۰٫۹	۱۱ h	بدون آزمون	بدون آزمون

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید).

۳-۱-۶ دسته ۱ - مشخصات: LR14, R14P, LR14

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		LR14	R14P	R14S
$h_1$	بیشینه	۵۰٫۰	۵۰٫۰	۵۰٫۰
$h_2$	کمینه	۴۸٫۶	۴۸٫۶	۴۸٫۶
$h_3$	کمینه	۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
$h_4$	بیشینه	۰٫۹	۰٫۹	۰٫۹
$d_1$	بیشینه	۲۶٫۲	۲۶٫۲	۲۶٫۲
	کمینه	۲۴٫۹	۲۴٫۹	۲۴٫۹
$d_3$	بیشینه	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵
$d_6$	کمینه	۱۳٫۰	۱۳٫۰	۱۳٫۰
$\phi P$	بیشینه	۱٫۰	۱٫۰	۱٫۰

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	بدون حرف	بدون حرف
شناسه‌گذاری				LR14	R14P توان بالا	R14S استاندارد
شناسه‌گذاری عمومی				C	C	C
$V_n$ (V)				۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
OCV (V) بیشینه				۱٫۶۸	۱٫۷۳	۱٫۷۳
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۸۰	۸۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
اسباب‌بازی	۳٫۹ Ω	۱ h	۰٫۸	۱۴ h	۴ h	۱٫۵ h
چراغ سیار	۳٫۹ Ω	روشن ۴ min خاموش ۱۱ min برای ۸ h در روز	۰٫۹	۷۹۰ min	۲۰۰ min	۹۰ min
استریو سیار	جریان کشی ۴۰۰ mA	۲ h	۰٫۹	۸ h	بدون آزمون	بدون آزمون

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید).

۴-۱-۶ - دسته ۱ - مشخصات: R6S, R6P, LR6, FR14505

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		LR6, FR14505	R6P, R6S
	$h_1$	بیشینه	۵۰٫۵	۵۰٫۵
	$h_2$	کمینه	۴۹٫۵	۴۹٫۵
	$h_3$	کمینه	۱٫۰	۱٫۰
	$h_4$	بیشینه	۰٫۵	۰٫۵
	$d_1$	بیشینه	۱۴٫۵	۱۴٫۵
		کمینه	۱۳٫۷	۱۳٫۷
	$d_3$	بیشینه	۵٫۵	۵٫۵
	$d_6$	کمینه	۷٫۰	۷٫۰
	$\phi P$	بیشینه	۰٫۲۵	۰٫۵

شکل ۴ - نقشه ابعادی: LR6, FR14505, R6P, R6S

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	F	بدون حرف	بدون حرف
شناسه گذاری				LR6	FR14505	R6P توان بالا	R6S استاندارد
شناسه گذاری عمومی				AA	AA, FR6	AA	AA
$V_n$ (V)				۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
OCV بیشینه (V)				۱٫۶۸	۱٫۸۳	۱٫۷۳	۱٫۷۳
عملکرد دشوار تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۹۵	۸۰	۸۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)			
دوربین خودکار	۱۵۰۰ mW ۶۵۰ mW	<sup>b</sup>	۱٫۰۵	۴۰ پالس	۳۷۰ پالس	بدون آزمون	بدون آزمون
چراغ قابل حمل LED	۳٫۹ Ω	روشن ۴ min خاموش ۵۶ min برای ۸ h در روز	۰٫۹	۲۳۰ min	بدون آزمون	۶۰ min	بدون آزمون
اسباب بازی موتوردار	۳٫۹ Ω	۱ h	۰٫۸	۵ h	بدون آزمون	۶۵ min	۴۵ min
اسباب بازی بدون موتور	۲۵۰ mA	۱ h	۰٫۹	۵ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
سیستم‌های صوتی دیجیتال، CD، بازی‌های بی سیم و تجهیزات جانبی	۱۰۰ mA	۱ h	۰٫۹	۱۵ h	بدون آزمون	۴٫۵ h	بدون آزمون

کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)			
				بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۲۲ h
رادیو/ ساعت	۴۳ Ω	۴ h	۰٫۹	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۲۲ h
ساعت / رادیو/ کنترل از دور	۵۰ mA	روشن ۱ h خاموش ۷ h برای ۲۴ h در روز	۱٫۰	۳۰ h	بدون آزمون	۱۰ h	بدون آزمون
نورافکن <sup>۱</sup>	۱۰۰۰ mW	روشن ۴ min خاموش ۱۱ min برای ۸ h در روز	۱٫۰	بدون آزمون	۱۲۰ min	بدون آزمون	بدون آزمون


<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه شود).

<sup>b</sup> ۱۰ بار در ساعت تکرار کنید: ۱۵۰۰ mW برای ۲ s سپس ۶۵۰ mW برای ۲۸ s سپس ۰ mW برای ۵۵ min انجام دهید.

<sup>1</sup> High intensity lighting

۵-۱-۶ - دسته ۱ - مشخصات: LR03, FR10G445, R03

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		FR10G445 و LR03	R03
	$h_1$	بیشینه	۴۴٫۵	۴۴٫۵
	$h_2$	کمینه	۴۳٫۵	۴۳٫۵
	$h_3$	کمینه	۰٫۸	۰٫۸
	$h_4$	بیشینه	۰٫۵	۰٫۵
	$d_1$	بیشینه	۱۰٫۵	۱۰٫۵
		کمینه	۹٫۸	۹٫۸
	$d_3$	بیشینه	۳٫۸	۳٫۸
	$d_6$	کمینه	۴٫۳	۴٫۳
	$\phi P$	بیشینه	۰٫۲۵	۰٫۴

شکل ۵- نقشه ابعادی: LR03, FR10G445, R03

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	F	بدون حرف
شناسه گذاری				LR03	FR10G445	R03
شناسه گذاری عمومی				AAA	AAA, FR03	AAA
$V_n$ (V)				۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
OCV <sup>b</sup> (V)				۱٫۶۸	۱٫۸۳	۱٫۷۳
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۹۵	۸۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
دوربین خودکار سیار	۱۲۰۰ mW ۶۵۰ mW	b	۱٫۰۵	بدون آزمون	۱۰۰ پالس	بدون آزمون
چراغ سیار	۵٫۱ $\Omega$	روشن ۴ min خاموش ۵۶ min برای ۸ h در روز	۰٫۹	۱۳۰ min	بدون آزمون	۵۰ min
اسباب بازی	۵٫۱ $\Omega$	۱ h	۰٫۸	۱۲۰ min	بدون آزمون	۳۰ min
سیستم صوتی خودکار	۵۰ mA	روشن ۱ h خاموش ۱۱ h برای ۲۴ h در روز	۰٫۹	۱۲ h	۱۶ h	۳ h
کنترل از دور	۲۴ $\Omega$	۱۵ s در ۸ h به مدت ۸ h در روز	۱٫۰	۱۴٫۵ h	بدون آزمون	۴ h
رادیو	۷۵ $\Omega$	۴ ساعت	۰٫۹	بدون آزمون	بدون آزمون	۲۰ h
نورافکن	۴۰۰ mW	روشن ۴ min خاموش ۱۱ min برای ۸ h در روز	۱٫۰	بدون آزمون	۱۴۰ min	بدون آزمون

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه شود).

<sup>b</sup> ۱۰ بار در ساعت تکرار کنید: ۱۲۰۰ mW برای ۲ s سپس ۶۵۰ mW برای ۲۸ s سپس ۴۰۰ mW برای ۵۵ min انجام دهید.



۶-۱-۶ دسته ۱ - مشخصات: LR1, R1, LR8D425

ابعاد بر حسب میلی‌متر


	ابعاد		LR1	R1	LR8D425
	$h_1$	بیشینه	۳۰٫۲	۳۰٫۲	۴۲٫۵
	$h_2$	کمینه	۲۹٫۱	۲۹٫۱	۴۱٫۵
	$h_3$	کمینه	۰٫۵	۰٫۵	۰٫۷
	$h_4$	بیشینه	۰٫۲	۰٫۲	۰٫۱
	$d_1$	بیشینه	۱۲٫۰	۱۲٫۰	۸٫۳
		کمینه	۱۰٫۹	۱۰٫۹	۷٫۷
	$d_3$	بیشینه	۴٫۰	۴٫۰	۳٫۸
	$d_6$	کمینه	۵٫۰	۵٫۰	<sup>a</sup> ۲٫۳
	$\phi P$	بیشینه	۰٫۵	۰٫۵	۰٫۱
<sup>a</sup> در این باتری با توجه به محدودیت‌های ساخت‌وساز، الزام $d_6 \square d_3$ نیاز نیست.					

شکل ۶- نقشه ابعادی: LR1, R1, LR8D425

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	بدون حرف	L
شناسه‌گذاری				LR1	R1	LR8D425
شناسه‌گذاری عمومی				N	N	AAAA
$V_n$ (V)				۱٫۵	۱٫۵	۱٫۵
OCV (V) بیشینه				۱٫۶۸	۱٫۷۳	۱٫۶۸
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۸۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
چراغ قابل حمل	$5,1 \Omega$	۵ min	۰٫۹	۹۴ min	۳۰ min	۹۰ min
پی جو	پالس: $10 \Omega$ زمینه: $3000 \Omega$	روشن ۵ s خاموش ۵۵ s و ۵۹ min برای ۲۴ h در روز <sup>b</sup>	۰٫۹	۸۸۸ h	بدون آزمون	بدون آزمون
اشاره‌گر لیزری	$75 \Omega$	۱ h	۱٫۱	بدون آزمون	بدون آزمون	۲۲ h
آزمون کارکرد	$75 \Omega$	۱ h	۰٫۹	بدون آزمون	بدون آزمون	۲۷ h
سمک	$300 \Omega$	۱۲ h	۰٫۹	۱۳۰ h	۷۶ h	بدون آزمون
<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید) <sup>b</sup> بارگذاری پالس بهتر است تنها به دو سر باتری اعمال شود. این بار، بار مؤثر است. این بار نباید به صورت سری یا موازی با بار زمینه اضافه شود. مثال زیر را ببینید.						
دشارژ زمينه		دشارژ يالسي		دشارژ انجام نمي‌گيرد		

۲-۶ باتری‌های دسته ۲ - مشخصات: CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335

ابعاد بر حسب میلی‌متر

 <p>شکل ۷- نقشه ابعادی:</p> <p>CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335</p>	ابعاد		CR14250	CR15H270	CR17345	CR17450	BR17335
	$h_1/h_2$	بیشینه	۲۵,۰	<sup>b</sup> ۲۷,۰	۳۴,۵	۴۵,۰	۳۲,۵
		کمینه	۲۳,۵	<sup>b</sup> ۲۶,۰	۳۳,۵	۴۲,۵	۳۲,۰
	$h_3$	کمینه	۰,۴	۰,۶	۱,۰	۰,۴	۰,۱
	$h_4$	بیشینه	-	۰,۴	۰,۹	-	-
		کمینه	-	۰,۰۵	۰,۵	-	-
	$d_1$	بیشینه	۱۴,۵	۱۵,۶	۱۷,۰	۱۷,۰	۱۷,۰
		کمینه	۱۳,۵	۱۵,۰	۱۶,۰	۱۶,۰	۱۶,۰
	$d_3$	بیشینه	۸,۰	۷,۰	۹,۶	۸,۰	۸,۰
	$d_6$	کمینه	۵,۰	۸,۵	۱۱,۰	۵,۰	۵,۰

- برای تعاریف ابعاد به بند ۴ مراجعه کنید.  
 - سطح استوانه‌ای از اتصالات، عایق شده است.  
 - ترمینال‌ها: تخت/کلاهکی و پایه.  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.

حرف سیستم الکتروشیمیایی				C				B
شناسه‌گذاری				CR14250	CR15H270	CR17345	CR17450	BR17335
شناسه‌گذاری عمومی				CR-1/2AA	CR2	123, CR123A	CR-A	BR-2/3A
$V_n$ (V)				۳,۰	۳,۰	۳,۰	۳,۰	۳,۰
بیشینه OCV (V)				۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)				
دوربین عکاسی	جریان کشی ۹۰۰ mA	روشن ۳ s خاموش ۲۷ s برای ۲۴ h در روز	۱,۵۵	بدون آزمون	۸۴۰ پالس	۱۴۰۰ پالس	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۰,۱ kΩ	۲۴ h	۲,۰	بدون آزمون	بدون آزمون	۴۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۰,۲ kΩ	۲۴ h	۲,۰	بدون آزمون	۴۸ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۱ kΩ	۲۴ h	۱,۸	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۳۸۰ h
آزمون کارکرد	۱ kΩ	۲۴ h	۲,۰	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۷۱۰ h	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۳ kΩ	۲۴ h	۲,۰	۷۵۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه شود).  
<sup>b</sup> باید ابعاد  $h_1/h_2$  از روی برجسب دو لبه اندازه‌گیری شود.

۳-۶ باتری‌های دسته ۳- مشخصات: LR9, CR11108


ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		LR9	CR11108
$h_1$	بیشینه	۶,۲	۱۰,۸
$h_2$	کمینه	۵,۶	۱۰,۴
$h_3$	کمینه	۲,۰	-
$h_5$	کمینه	۰,۲	۰,۲
$d_1$	بیشینه	۱۶,۰	۱۱,۶
	کمینه	۱۵,۲	۱۱,۴
$d_2$	کمینه	۱۰,۰	۹,۰
$d_3$	بیشینه	۱۳,۵	-
$d_4$	کمینه	۱۰,۰	۳,۰
$d_5$	بیشینه	۱۲,۵	۹,۰

۱- زائده اختیاری

۴- برای تعاریف ابعاد به بند ۴ مراجعه شود.  
 - سطح استوانه‌ای به ترمینال مثبت اتصال دارد.  
 - ترمینال‌ها: تخت/کلاهکی و پایه.  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه شود.  
 - هیچ قسمت از بدنه باتری نباید فراتر از سطح اتصال باتری بیرون زده باشد.  
 - نشانه‌گذاری: بر طبق زیربند ۴-۱-۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ قابل استفاده است.




شکل ۸- نقشه ابعادی: LR9, CR11108

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	C
شناسه‌گذاری				LR9	CR11108
شناسه‌گذاری عمومی				-	۱,۳ N
$V_n$ (V)				۱,۵	۳,۰
بیشینه OCV (V)				۱,۶۸	۳,۷
عملکرد دشوار <sup>a</sup> تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۹۸
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)	
آزمون کارکرد	۰,۳۹ kΩ	۲۴ h	۰,۹	۴۸ h	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲,۰	بدون آزمون	۶۲۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوار<sup>a</sup> اولیه مراجعه شود).


۴-۶ باتری‌های دسته ۴

۱-۴-۶ کلیات

 <p>شکل ۹- نقشه ابعادی: دسته ۴</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- برای تعاریف ابعاد به بند ۴ مراجعه کنید.</li> <li>- سطح استوانه‌ای به ترمینال قطب مثبت اتصال دارد. اتصال قطب مثبت بهتر است تمامی بدنه استوانه‌ای باتری را شامل شود اما می‌تواند از پایه ساخته شود.</li> <li>- ترمینال‌ها: تخت/کلاهکی و پایه.</li> <li>- اتصال تخت قطب منفی باید طرح‌ریزی شود. برای مقاومت فشار اتصال به زیربند ۱-۳-۴ استاندارد ملی ۳۵۹۷-۱ مراجعه کنید.</li> <li>- برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۱ مراجعه کنید.</li> <li>- هرگونه اختلاف مابین بلندی باتری و فاصله بین اتصالات نباید از ۰٫۱ mm تجاوز کند.</li> <li>- هیچ قسمت از بدنه باتری نباید فراتر از اتصال قطب مثبت باشد.</li> <li>- نشانه‌گذاری: به زیربند ۲-۶-۴ از استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۹۷-۱ قابل استفاده است.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲-۴-۶ دسته ۴ - مشخصات: PR70, PR41, PR48, PR44

ابعاد بر حسب میلی‌متر

 <p>شکل ۱۰ - نقشه ابعادی: PR70, PR41, PR48, PR44</p>	ابعاد		PR70	PR41	PR48	PR44
	$h_1 / h_2$	بیشینه	۳۶۰	۳۶۰	۵۴۰	۵۴۰
		کمینه	۳۳۰	۳۳۰	۵۰۵	۵۰۵
	$d_1$	کمینه	۵۸۰	۷۹۰	۷۹۰	۱۱۶۰
		بیشینه	۵۶۵	۷۷۰	۷۷۰	۱۱۳۰
	$d_2$	بیشینه	-	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰
$d_4$	کمینه	-	۳۰۰	۳۰۰	۳۸۰	

حرف سیستم الکتروشیمیایی				P			
شناسه‌گذاری				b,c PR70	b,c PR41	b,c PR48	b,c PR44
شناسه‌گذاری عمومی				۱۰ PR536	۳۱۲	۱۳	۶۷۵
$V_n$ (V)				۱٫۴	۱٫۴	۱٫۴	۱٫۴
OCV <sup>b</sup> (V)				۱٫۵۹	۱٫۵۹	۱٫۵۹	۱٫۵۹
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)			
سمک استاندارد	پالس: ۵ mA زمینه: ۱ mA	d,e	۱٫۰۵	۵۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
سمک	پالس: ۵ mA	d,e	۱٫۱	۳۵ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون

تخلیه بالا	زمینه: ۱,۵ mA						
سمک استاندارد	پالس: ۱۰ mA زمینه: ۲ mA	d, e	۱,۰۵	بدون آزمون	۵۵ h	بدون آزمون	بدون آزمون
مودم بی سیم	پالس: ۵ mA (۱۵ min) زمینه: ۲ mA	d, f	۱,۱	بدون آزمون	۳۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون
سمک استاندارد	پالس: ۱۲ mA زمینه: ۳ mA	d, e	۱,۰۵	بدون آزمون	بدون آزمون	۵۵ h	بدون آزمون
مودم بی سیم	پالس: ۵ mA (۱۵ min) زمینه: ۳ mA	d, f	۱,۱	بدون آزمون	بدون آزمون	۴۵ h	بدون آزمون
سمک استاندارد	پالس: ۱۵ mA زمینه: ۵ mA	d, e	۱,۰۵	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۷۰ h
سمک تخلیه بالا	پالس: ۲۴ mA زمینه: ۸ mA	d, e	۱,۰۵	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۴۵ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید).


<sup>b</sup> یک دوره دست کم ۱۰ min باید مابین فعال شدن و شروع اندازه گیری الکتریکی سپری شود.

<sup>c</sup> توجه طراحان تجهیزات معطوف به اهمیت ساخت اتصال الکتریکی مثبت بر روی سطح باتری طوری است که مانعی برای دسترسی به هوا برای باتری های با سیستم «P» نباشد.


<sup>d</sup> بارگذاری پالس تنها باید به دو سر باتری اعمال شود. این بار، بار مؤثر است. این بار نباید به صورت سری یا موازی با بار زمینه اضافه شود. مثال زیر را ببینید.

<sup>e</sup> هر ۱۲h در روز سیکل بارگذاری سنگین تر برای ۱۰۰ms تکرار شود. بارگذاری سبک تر برای ۱۱۹ min، ۵۹ s و ۹۰۰ ms اضافه شود.

<sup>f</sup> بارگذاری پالسی به مدت ۱۵ ثانیه به دنبال آن بار زمینه به مدت ۴۵ min اعمال سپس ۱۲ h خاموش شدن ۱۲ بار تکرار شود.



### ۳-۴-۶ سنجه پذیرش برازش برای باتری های PR<sup>1</sup>




شکل ۱۱- نمودار سنجه برای ابعاد باتری های سیستم P

جدول ۱- ابعاد نمودار سنجه

<sup>1</sup> Fit acceptance gauge for PR batteries


ابعاد سنجه Mm								شناسه گذاری	حرف سیستم الکتروشمیایی
h		H		d		D			
رواداری	نامی	رواداری	نامی	رواداری	نامی	رواداری	نامی		
±۰٫۰۰۵	۲٫۸۱۰	±۰٫۰۰۵	۳٫۶۱۰	±۰٫۰۰۵	۴٫۲۱۰	±۰٫۰۰۵	۵٫۸۱۰	PR70	P
±۰٫۰۰۵	۲٫۴۱۰	±۰٫۰۰۵	۳٫۶۱۰	±۰٫۰۰۵	۵٫۵۱۰	±۰٫۰۰۵	۷٫۹۱۰	PR41	
±۰٫۰۰۵	۴٫۲۱۰	±۰٫۰۰۵	۵٫۴۱۰	±۰٫۰۰۵	۵٫۵۱۰	±۰٫۰۰۵	۷٫۹۱۰	PR48	
±۰٫۰۰۵	۴٫۱۱۰	±۰٫۰۰۵	۵٫۴۱۰	±۰٫۰۰۵	۹٫۰۱۰	±۰٫۰۰۵	۱۱٫۶۱۰	PR44	



یکپارچگی فیزیکی سنجه بهتر است برای شکل، برازش و عملکرد ثابت بماند.

(همه ابعاد بر حسب mm است)


شکل ۱۲- طرح سنجه پیشنهادی



$l_3$ (بیشینه)	$l_2$ (کمینه)	$l_1$ (بیشینه)	$d_1$		شناسه گذاری	حرف سیستم الکتروشیمیایی
			کمینه	بیشینه		
۲,۰۰	-	-	۵,۶۵	۵,۸۰	PR70	P
۱,۰۰	۲,۳۰	۳,۷۰	۷,۷۰	۷,۹۰	PR41	
۱,۰۰	۲,۳۰	۳,۷۰	۷,۷۰	۷,۹۰	PR48	
۱,۰۰	۳,۸۰	۵,۸۰	۱۱,۳۰	۱۱,۶۰	PR44	

۴-۴-۶ نقشه ابعادی LR41, LR55, LR54, LR43, LR44

ابعاد بر حسب میلی‌متر


	ابعاد		LR41	LR55	LR54	LR43	LR44
	$h_1 / h_2$	بیشینه	۳,۶	۲,۱	۳,۰۵	۴,۲	۵,۴
		کمینه	۳,۳	۱,۸۵	۲,۷۵	۳,۸	۵,۰
	$d_1$	بیشینه	۷,۹	۱۱,۶	۱۱,۶	۱۱,۶	۱۱,۶
		کمینه	۷,۵۵	۱۱,۲۵	۱۱,۲۵	۱۱,۲۵	۱۱,۲۵
	$d_2$	کمینه	۳,۸	۳,۸	۳,۸	۳,۸	۳,۸
$d_4$	کمینه	۳,۰	۳,۸	۳,۸	۳,۸	۳,۸	
<p>شکل ۱۴- نقشه ابعادی: LR41, LR55, LR54, LR43, LR44</p>							

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L				
شناسه‌گذاری				LR41	LR55	LR54	LR43	LR44
شناسه‌گذاری عمومی				192	191	LR1130, 189	186	A76
$V_n$ (V)				۱,۵	۱,۵	۱,۵	۱,۵	۱,۵
OCV <sup>بیشینه</sup> (V)				۱,۶۸	۱,۶۸	۱,۶۸	۱,۶۸	۱,۶۸
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)				
آزمون کارکرد	۲۲ Ω	۲۴ h	۱,۲	۳۰۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۲۲ Ω	۲۴ h	۱,۲	بدون آزمون	۲۷۵ h	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۱۵ Ω	۲۴ h	۱,۲	بدون آزمون	بدون آزمون	۳۵۰ h	بدون آزمون	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۱۰ Ω	۲۴ h	۱,۲	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	۳۵۹ h	بدون آزمون
آزمون کارکرد	۶,۸ Ω	۲۴ h	۱,۲	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون	بدون آزمون
<p><sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)</p>								



۵-۴-۶ دسته ۴- مشخصات: SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44

ابعاد بر حسب میلی‌متر



شکل ۱۵- نقشه ابعادی: SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44

$d_4$	$d_2$	$d_1$		$h_1/h_2$		شناسه گذاری
		کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
۲,۵	۳,۸	۵,۵۵	۵,۸	۱,۴۵	۱,۶۵	SR62
۲,۵	۳,۸	۵,۵۵	۵,۸	۱,۹	۲,۱۵	SR63
۳,۰	-	۶,۶	۶,۸	۱,۴۵	۱,۶۵	SR65
۲,۵	۳,۸	۵,۵۵	۵,۸	۲,۴	۲,۷	SR64
۳,۰	۳,۸	۶,۵	۶,۸	۱,۹	۲,۱۵	SR60
۳,۰	-	۷,۶۵	۷,۹	۱,۴۵	۱,۶۵	SR67
۳,۰	-	۶,۶	۹,۵	۲,۴	۲,۶	SR66
۳,۰	۳,۸	۷,۵۵	۷,۹	۱,۸۵	1/2	SR58
۳,۸	-	۹,۲۵	۹,۵	۱,۴۵	۱,۶۵	SR68
۳,۰	۳,۸	۷,۵۵	۷,۹	۲,۳	۲,۶	SR59
۳,۸	-	۹,۲۵	۹,۵	۱,۸۵	۲,۱	SR69
۳,۰	۳,۸	۷,۵۵	۷,۹	۳,۳	۳,۶	SR41
۳,۸	۳,۸	۹,۱۵	۹,۵	۲,۴	۲,۷	SR57
۳,۸	۳,۸	۱۱,۲۵	۱۱,۶	۱,۸۵	۲,۱	SR55
۳,۰	۳,۸	۷,۵۵	۷,۹	۵,۰	۵,۴	SR48
۳,۸	۳,۸	۱۱,۲۵	۱۱,۶	۲,۷۵	۳,۰۵	SR54
۳,۸	۳,۸	۱۱,۲۵	۱۱,۶	۳,۳	۳,۶	SR42
۳,۸	۳,۸	۱۱,۲۵	۱۱,۶	۳,۸	۴,۲	SR43
۳,۸	۳,۸	۱۱,۲۵	۱۱,۶	۵,۰	۵,۴	SR44

حرف سیستم الکتروشیمیایی						S
OCV (V) بیشینه						۱,۶۳
$V_n$ (V)						۱,۵۵
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)						۹۰
شناسه گذاری	شناسه گذاری عمومی	آزمون	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
SR62	SR516	کارکرد	۸۲ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۳۹۰ h
SR63	379, SR521	کارکرد	۶۸ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۶۰ h
SR65	SR616	کارکرد	۱۰۰ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۸۱۰ h
SR64	SR527	کارکرد	۵۶ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۴۰ h
SR60	363, 364, SR621	کارکرد	۶۸ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۸۵ h
SR67	SR716	کارکرد	۶۸ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۸۲۰ h
SR66	376, 377, SR626	کارکرد	۴۷ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۸۰ h
SR58	361, 362, SR721	کارکرد	۴۷ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۱۸ h
SR68	373, SR916	کارکرد	۴۷ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۸۰ h
SR59	396, 397, SR726	کارکرد	۳۳ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۳۰ h
SR69	370, 371, SR921	کارکرد	۳۳ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۶۳ h
SR41	384, 392	کارکرد	۲۲ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۴۵۰ h
SR57	395, 399, SR927	کارکرد	۲۲ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۰۰ h
SR55	381, 391	کارکرد	۲۲ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۴۵۰ h
SR48	309, 393	سمعک	۱,۵ kΩ	۱۲ h	۱,۲	۴۰ h
			۱۵ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۸۰ h
SR54	389, 390, SR1130	کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۵۸۰ h
SR42	344, 350, 387	کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۷۰ h
SR43	301, 386	کارکرد	۱۰ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۲۰ h
SR44	303, 357	کارکرد	۶,۸ kΩ	۲۴ h	۱,۲	۶۲۰ h
		آزمون کاربرد شتاب دار برای دوربین خودکار	پالس: ۳۹ Ω زمینه: ۵,۶ kΩ	b,c	۰,۹	۴۵۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)

<sup>b</sup> بار پالسی برای ۱ s هر ۶ s برای ۵ min در روز. بار زمینه به صورت متناوب و مداوم برای ۲۴ h در روز.

<sup>c</sup> بارگذاری پالس بهتر است تنها به دو سر باتری اعمال شود. این بار، بار مؤثر است. این بار نباید به صورت سری یا موازی با بار زمینه اضافه شود. مثال زیر را ببینید.



دشارژ توسط یار زمینه




دشارژ یار پالسی



دشارژ انجام نمی گیرد

۶-۴-۶ دسته ۴- مشخصات: CR1620, CR2016, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR2450, BR1225, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032

ابعاد بر حسب میلی‌متر



شکل ۱۶- نقشه ابعادی CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032

$d_4$	$d_2$	$d_1$		$h_1/h_2$		شناسه گذاری
		کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
۳٫۰	-	۹٫۷	۱۰٫۰	۲٫۲	۲٫۵	CR1025
۴٫۰	-	۱۲٫۲	۱۲٫۵	۱٫۴	۱٫۶	CR1216
۴٫۰	-	۱۲٫۲	۱۲٫۵	۱٫۸	۲٫۰	CR1220
۵٫۰	-	۱۵٫۷	۱۶٫۰	۱٫۴	۱٫۶	CR1616
۸٫۰	-	۱۹٫۷	۲۰٫۰	۱٫۰	۱٫۲	CR2012
۵٫۰	-	۱۵٫۷	۱۶٫۰	۱٫۸	۲٫۰	CR1620
۸٫۰	-	۱۹٫۷	۲۰٫۰	۱٫۴	۱٫۶	CR2016
۸٫۰	-	۱۹٫۷	۲۰٫۰	۲٫۲	۲٫۵	CR2025
۸٫۰	-	۲۲٫۶	۲۳٫۰	۱٫۸	۲٫۰	CR2320
۸٫۰	-	۱۹٫۷	۲۰٫۰	۲٫۹	۳٫۲	CR2032
۸٫۰	-	۲۲٫۶	۲۳٫۰	۲٫۷	۳٫۰	CR2330
۸٫۰	-	۲۴٫۲	۲۴٫۵	۲٫۷	۳٫۰	CR2430
۸٫۰	-	۲۲٫۶	۲۳٫۰	۵٫۱	۵٫۴	CR2354
۸٫۰	-	۲۹٫۶	۳۰٫۰	۲٫۹	۳٫۲	CR3032
۸٫۰	-	۲۴٫۲	۲۴٫۵	۴٫۶	۵٫۰	CR2450
۴٫۰	-	۱۲٫۲	۱۲٫۵	۲٫۲	۲٫۵	CR1225
۸٫۰	-	۱۹٫۷	۲۰٫۰	۱٫۴	۱٫۶	CR2016
۸٫۰	-	۲۲٫۶	۲۳٫۰	۱٫۸	۲٫۰	CR2320
۸٫۰	-	۲۲٫۶	۲۳٫۰	۲٫۲	۲٫۵	CR2325
۸٫۰	-	۲۹٫۶	۳۰٫۰	۲٫۹	۳٫۲	CR3032

حرف سیستم الکتروشیمیایی					C	B
$V_n$ (V)					۳٫۰	۳٫۰
OCV <sup>بیشینه</sup> (V)					۳٫۷	۳٫۷
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)					۹۸	۹۸
شناسه‌گذاری	آزمون	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)	
CR1025	آزمون کارکرد	۶۸ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۶۳۰ h	بدون آزمون
CR1216	آزمون کارکرد	۶۲ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۴۸۰ h	بدون آزمون
CR1220	آزمون کارکرد	۶۲ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۷۰۰ h	بدون آزمون
CR1616	آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۴۸۰ h	بدون آزمون
CR2012	آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۵۳۰ h	بدون آزمون
CR1620	آزمون کارکرد	۴۷ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۹۰۰ h	بدون آزمون
CR2016	آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۶۷۵ h	بدون آزمون
CR2025	آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۵۴۰ h	بدون آزمون
	آزمون کلید برقی	۱۰ mA	روشن ۵ s خاموش ۵۵ s برای ۲۴ h در روز	۱٫۸	۸٫۵ h	بدون آزمون
CR2320	آزمون کلید الکترونیکی	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۵۹۰ h	بدون آزمون
CR2032	آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	۹۲۰ h	بدون آزمون
	آزمون کلید الکترونیکی	۱۰ mA	روشن ۵ s خاموش ۵۵ s برای ۲۴ h در روز	۱٫۸	۱۲٫۵ h	بدون آزمون
CR2330	آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	h۱۳۲۰	بدون آزمون
CR2430	آزمون کلید الکترونیکی	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	h۱۳۰۰	بدون آزمون
CR2354	آزمون کارکرد	۷٫۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	h۱۲۶۰	بدون آزمون
CR3032	آزمون کارکرد	۷٫۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	h۱۲۵۰	بدون آزمون
CR2450	آزمون کارکرد	۷٫۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	h۱۲۰۰	بدون آزمون
BR1225	آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	بدون آزمون	۳۹۵ h
BR2016	آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	بدون آزمون	۶۳۶ h
BR2320	آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	بدون آزمون	۴۶۸ h
BR2325	آزمون کارکرد	۱۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	بدون آزمون	۶۹۶ h
BR3032	آزمون کارکرد	۷٫۵ kΩ	۲۴ h	۲٫۰	بدون آزمون	۱۳۱۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)

۵-۶ باتری‌های دسته ۵

۱-۵-۶ دسته ۵- مشخصات: 4LR44, 2CR13252, 4SR44


ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		4LR44	2CR13252	4SR44
$h_1$	بیشینه	۲۵٫۲	۲۵٫۲	۲۵٫۲
	کمینه	۲۳٫۹	۲۳٫۹	۲۳٫۹
$h_3$	کمینه	۰٫۷	۰٫۷	۰٫۷
$h_5$	بیشینه	۰٫۴	۰٫۴	۰٫۴
	کمینه	۰٫۰۵	۰٫۰۵	۰٫۰۵
$d_1$	بیشینه	۱۳	۱۳	۱۳
	کمینه	۱۲	۱۲	۱۲
$d_2$	کمینه	۵٫۰	۵٫۰	۵٫۰
$d_3$	بیشینه	۶٫۵	۶٫۵	۶٫۵
$d_4$	کمینه	۵٫۰	۵٫۰	۵٫۰


- سطح استوانه‌ای از اتصالات عایق شده است.  
 - ترمینال‌ها: تخت  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.

شکل ۱۷- نقشه ابعادی: 2CR13252, 4SR44, 4LR44

حرف سیستم الکتروشیمیایی				L	C	S
شناسه گذاری				4LR44	2CR13252	4SR44
شناسه گذاری عمومی				-	2CR-1/3N, 28L	-
$V_n$ (V)				۶۰	۶۰	۶۲
OCV <sup>بیشینه</sup> (V)				۶۷۲	۷۴	۶۵۲
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۰	۹۸	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
آزمون کاربدهای تشدید شده دوربین خودکار	پالس: ۰٫۱۶۰ kΩ زمینه: ۲۷ kΩ	b, c	۳٫۶	۳۱۰ h	بدون آزمون	۵۷۰ h
آزمون کارکرد	۲۷ kΩ	۲۴ h	۳٫۶	۴۲۰ h	بدون آزمون	۶۲۰ h
آزمون پالس	۰٫۱ kΩ	روشن ۲ s خاموش ۱ s برای ۲۴ h در روز	۳٫۶	۹۵۰ پالس	بدون آزمون	۱۰۰۰ پالس
آزمون کارکرد	۳۰ kΩ	۲۴ h	۴٫۰	بدون آزمون	۶۲۰ h	بدون آزمون
<p><sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)</p> <p><sup>b</sup> بار پالسی برای ۱ s هر ۶ s برای ۵ min در روز . بار زمینه به صورت متناوب و مداوم برای ۲۴ h در روز.</p> <p><sup>c</sup> بارگذاری پالس بهتر است تنها به دو سر باتری اعمال شود. این بار، بار مؤثر است. این بار نباید به صورت سری یا موازی با بار زمینه اضافه شود. مثال زیر را ببینید.</p>						
 <p>دشارژ توسط بار زمینه</p>		 <p>دشارژ یار یالی</p>		 <p>دشارژ انجام نمی گیرد</p>		

۲-۵-۶ دسته ۵- مشخصات: 5AR40

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		5AR40	
	A	بیشینه	۱۹۰٫۰	
	Ø	بیشینه	۱۸۴٫۰	
<p>- ترمینال‌ها: ترمینال‌های پیچی</p> <p>- ترمینال‌ها در بالاترین سطح قرار دارند.</p> <p>- حداکثر قطر گل پیچ ترمینال ۴٫۲ mm است.</p> <p>- برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹ مراجعه کنید.</p>				
حرف سیستم الکتروشیمیایی			A	
شناسه‌گذاری			5AR40 <sup>a</sup>	
شناسه‌گذاری عمومی			--	
$V_n$ (V)			۷٫۰	
بیشینه OCV (V)			۷٫۷۵	
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)			۸۰	
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>b</sup> (اولیه)
کنترل‌کننده‌های حفاظتی برقی	۲۴۰ Ω	۲۴ h	۴٫۵	۱۲۰ روز
<p><sup>a</sup> توجه طراحان تجهیزات به اهمیت اطمینان از دسترسی به هوا برای باتری‌های با سیستم «A» ممانعت شده، جلب شود.</p> <p><sup>b</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)</p>				

شکل ۱۸- نقشه ابعادی: 5AR40

۶-۶ باتری‌های دسته ۶

۱-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 3R12P, 3R12S, 3LR12

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		3R12P	3R12S	3LR12
$h_1$	بیشینه	۶۷,۰	۶۷,۰	۶۷,۰
	کمینه	۶۳,۰	۶۳,۰	۶۳,۰
$l_1$	بیشینه	۶۲,۰	۶۲,۰	۶۲,۰
	کمینه	۶۰,۰	۶۰,۰	۶۰,۰
$l_2$	بیشینه	۲۲,۰	۲۲,۰	۲۲,۰
	کمینه	۲۰,۰	۲۰,۰	۲۰,۰
$l_3$	بیشینه	-	-	-
	کمینه	۲۳,۰	۲۳,۰	۲۳,۰
$l_4$	بیشینه	-	-	-
	کمینه	۱۶,۰	۱۶,۰	۱۶,۰
$l_5$	بیشینه	-	--	--
	کمینه	۱,۰	۱,۰	۱,۰
$l_6$	بیشینه	-	-	-
	کمینه	۳,۰	۳,۰	۳,۰
$l_7$	بیشینه	۷,۰	۷,۰	۷,۰
	کمینه	۶,۰	۶,۰	۶,۰

شکل ۱۹- نقشه ابعادی: 3R12P, 3R12S, 3LR12

ترمینالها: گیره‌های فنری  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹ مراجعه کنید.

حرف سیستم الکتروشیمیایی				بدون حرف	بدون حرف	L
شناسه‌گذاری				3R12P توان بالا	3R12S استاندارد	3LR12
شناسه‌گذاری عمومی				-	-	-
$V_n$ (V)				۴,۵	۴,۵	۴,۵
بیشینه OCV (V)				۵,۱۹	۵,۱۹	۵,۰۴
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰	۸۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV (V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
چراغ قابل حمل	۲۰ Ω	۱ h	۲,۷	۵,۵ h	۳,۵ h	۱۲ h
رادیو	۲۲۰ Ω	۴ h	۲,۷	۹۶ h	۹۶ h	۳۰۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید)



۲-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 4LR61

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		4LR61
$h_1$	بیشینه	۴۸٫۵
	کمینه	۴۷٫۰
$h_2$	بیشینه	۲٫۷
	کمینه	۲٫۲
$h_3$	بیشینه	۲٫۳
	کمینه	۱٫۸
$h_4$	بیشینه	۰٫۸
	کمینه	۰٫۳
$l_1$	بیشینه	۳۵٫۶
	بیشینه	۳۵٫۰
$l_2$	بیشینه	۹٫۲
	کمینه	۸٫۷
$l_3$	بیشینه	۶٫۵
	کمینه	۶٫۰
$l_4$	بیشینه	۸٫۰
	کمینه	۶٫۵
$l_5$	بیشینه	۱٫۵
	کمینه	۱٫۰
$l_6$	بیشینه	۲٫۵
	کمینه	۲٫۰
$\alpha$		۴۵°

شکل ۲۰- نقشه ابعادی: 4LR61

- ترمینالها: اتصالات تخت  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۷۹-۱ مراجعه کنید.

حرف سیستم الکتروشیمیایی		L		
شناسه‌گذاری		4LR61		
شناسه‌گذاری عمومی		J		
$V_n$ (V)		۶٫۰		
OCV <sup>بیشینه</sup> (V)		۶٫۷۲		
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)		۹۰		
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
تجهیزات الکتریکی	۰٫۳۳ Ω	۲۴ h	۳٫۶	۲۴ h
آزمون کارکرد	۶٫۸ Ω	۲۴ h	۳٫۶	۷۰۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۷۹-۱، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)

۳-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: CR-P2

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		CR-P2	
		بیشینه	کمینه
$h_1$	بیشینه	۳۶۰	
	کمینه	۳۴۵	
$h_4$	بیشینه	۱٫۵	
	کمینه	۰٫۷	
$h_6$	بیشینه	۱٫۰	
	کمینه	۰٫۱	
$l_1$	بیشینه	۳۵۰	
	کمینه	۳۲٫۵	
$l_2$	بیشینه	۱۹٫۵	
	بیشینه	۱۸٫۵	
$l_3$	-	۱۶٫۸	
$l_4$	-	۸٫۴	
$l_5$	بیشینه	۱۶٫۲	
	کمینه	۱۵٫۳	
$l_6$	بیشینه	۹٫۸	
	کمینه	۹٫۲	
$l_7$	بیشینه	۸٫۷	
	کمینه	۷٫۵	
$l_8$	بیشینه	-	
	کمینه	۱٫۳	
$r_1$	بیشینه	۱۰٫۰	
	کمینه	۷٫۴	

شکل ۲۱- نقشه ابعادی: 4LR61				
<p>ترمینال‌ها: اتصالات تخت                  - اتصالاتی که دارای تورفتگی هستند.                  - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹ مراجعه کنید.                  - لبه‌های گرد قابل قبول هستند.</p>				
<b>C</b>				
حرف سیستم الکتروشمیایی				
شناسه‌گذاری				
شناسه‌گذاری عمومی				
$V_n$ (V)				
OCV <sub>بیشینه</sub> (V)				
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				
۹۸				
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
آزمون عکاسی	جریان کشی ۹۰۰ mA	روشن ۳ s خاموش ۲۷ s برای ۲۴ h در روز	۳٫۱	۱۴۰۰ پالس
آزمون کارکرد	۲۰۰ Ω	۲۴ h	۴٫۰	۴۰ h


<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید)

۴-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 2CR5

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		2CR5	
		بیشینه	کمینه
$h_1$	بیشینه	۴۵٫۰	
	کمینه	۴۳٫۰	
$h_6$	بیشینه	۰٫۹	
	کمینه	۰٫۱	
$h_7$	بیشینه	۴٫۵	
	کمینه	۳٫۵	
$l_1$	بیشینه	۳۴٫۰	
	کمینه	۳۲٫۵	
$l_2$	بیشینه	۱۷٫۰	
	بیشینه	۱۶٫۰	
$l_3$	-	۱۶٫۰	
$l_4$	-	۸٫۰	
$l_5$	بیشینه	۱۵٫۵	
	کمینه	-	
$l_6$	بیشینه	۱٫۰	
	کمینه	۰٫۲	
$l_7$	بیشینه	۴٫۵	
	کمینه	۳٫۵	
$l_8$	بیشینه	۴٫۶	
	کمینه	۳٫۵	
$r_1$	بیشینه	۹٫۰	
	کمینه	۸٫۰	

- ترمینال‌ها: اتصالات تخت  
- برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹ مراجعه کنید.



شکل ۲۲- نقشه ابعادی: 2CR5

حرف سیستم الکتروشیمیایی				C
شناسه‌گذاری				2CR5
شناسه‌گذاری عمومی				۲۴۵
$V_n$ (V)				۶٫۰
بیشینه OCV (V)				۷٫۴
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۹۸
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
آزمون عکاسی	جریان کشی ۹۰۰ mA	روشن ۳ s خاموش ۲۷ s برای ۲۴ h در روز	۳٫۱	۱۴۰۰ پالس
آزمون کارکرد	۲۰۰ Ω	۲۴ h	۴٫۰	۴۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید)

۵-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 4R25X, 4LR25X

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		4R25X	4LR25X
	$h_1$	بیشینه	۱۱۵	۱۱۵
		کمینه	۱۰۸	۱۰۸
	$h_6$	کمینه	۱۰۲	۱۰۲
		بیشینه	۹۷	۹۷
	$l_1$	بیشینه	۶۷	۶۷
		کمینه	۶۵	۶۵
	$l_2$	بیشینه	۶۷	۶۷
		کمینه	۶۵	۶۵
	$l_3$	بیشینه	۲۷	۲۷
کمینه		۲۳	۲۳	
$\alpha$	-	$45^\circ$	$45^\circ$	

- ترمینال‌ها: فنر مخروطی دارای دست‌کم ۳ پیچ قابل فشردن شدن در ۳mm از سطح تخت باتری.  
 - این باتری دارای گوشه‌های گرد یا مورب بوده و باید آزادانه از سنجه اندازه‌گیری به قطر ۸۶٫۲ mm عبور نماید.  
 - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.

شکل ۲۳ - نقشه ابعادی: 4R25X و 4LR25X

حرف سیستم الکتروشیمیایی				بدون حرف	L
شناسه‌گذاری				4R25X	4LR25X
$V_n$ (V)				۶٫۰	۶٫۰
OCV <sub>بیشینه</sub> (V)				۶٫۹۲	۶٫۷۲
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)	
چراغ قابل حمل ۱	۸٫۲ Ω	۳۰ min	۳٫۶	۳۵۰ min	۹۰۰ min
چراغ قابل حمل ۲	۹٫۱ Ω	روشن ۳۰ min خاموش ۳۰ min برای ۸ h در روز	۳٫۶	۲۷۰ min	۱۰۲۰ min
چراغ هشدار جاده‌ای	۱۱۰ Ω	۱۲ h	۳٫۶	۱۵۵ h	۳۱۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید)

۶-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 4R25Y

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		R25Y4
$h_1$	بیشینه	۱۱۴
	کمینه	۱۰۶
$h_6$	کمینه	۱۰۲
	بیشینه	۹۷
$l_1$	بیشینه	۶۷
	کمینه	۶۵
$l_2$	بیشینه	۶۷
	کمینه	۶۵
$l_3$	بیشینه	۲۵
	کمینه	۲۲
$\alpha$	-	۴۵°

<p>- ترمینال‌ها: ترمینال‌های پیچی (مهره‌های فلزی یا عایق شده)</p> <p>- حداکثر قطر دکمه ترمینال ۳ mm است.</p> <p>- این باتری دارای گوشه‌های گرد یا مورب بوده و باید آزادانه از سنجه اندازه‌گیری به قطر ۸۶٫۲ mm عبور نماید.</p> <p>- برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

شکل ۲۴ - نقشه ابعادی: R25Y4

حرف سیستم الکتروشیمیایی				بدون حرف
شناسه‌گذاری				4R25Y
$V_n$ (V)				۶٫۰
بیشینه OCV (V)				۶٫۹۲
عملکرد دشوار <sup>a</sup> تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
چراغ قابل حمل ۱	۸٫۲ Ω	۳۰ min	۳٫۶	۳۵۰ min
چراغ قابل حمل ۲	۹٫۱ Ω	روشن ۳۰ min خاموش ۳۰ min برای ۸ h در روز	۳٫۶	۲۷۰ min
چراغ هشدار جاده‌ای	۱۱۰ Ω	۱۲ h	۳٫۶	۱۵۵ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوار<sup>a</sup> اولیه مراجعه کنید)

۷-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 4R25-2, 4LR25-2

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		4R25-2	4LR25-2
	$h_1$	بیشینه	۱۲۷,۰	۱۲۷,۰
		کمینه	۰	۰
	$h_6$	کمینه	۱۱۴,۰	۱۱۴,۰
		بیشینه	۱۰۹,۵	۱۰۹,۵
	$l_1$	بیشینه	۱۳۶,۵	۱۳۶,۵
		کمینه	۱۳۲,۵	۱۳۲,۵
	$l_2$	بیشینه	۷۳,۰	۷۳,۰
		کمینه	۶۹,۰	۶۹,۰
	$l_3$	بیشینه	۷۷,۰	۷۷,۰
کمینه		۷۵,۲	۷۵,۴	
$r$	کمینه	۱۴,۰	۱۴,۰	
<p>- ترمینال‌ها: ترمینال‌های پیچی (مهره‌های فلزی یا عایق شده)                  - حداکثر قطر گل پیچ برابر ۴,۲ mm است.                  - حداقل قطر سطح تکیه‌گاه ترمینال برابر ۶,۳ mm است.                  - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.                  راهنما:                  1 مهره‌های عایق شده</p>				

شکل ۲۵ - نقشه ابعادی: 4R25-2 و 4LR25-2

حرف سیستم الکتروشیمیایی				بدون حرف	L
شناسه‌گذاری				4R25-2	4LR25-2
$V_n$ (V)				۶,۰	۶,۰
OCV <sup>b</sup> (V) بیشینه				۶,۹۲	۶,۷۲
عملکرد دشوار <sup>a</sup> تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)	
چراغ قابل حمل ۱	۸,۲ Ω	۳۰ min	۳,۶	۹۰۰ min	۱۸۰۰ min
چراغ قابل حمل ۲	۹,۱ Ω	روشن ۳۰ min خاموش ۳۰ min برای ۸ h در روز	۳,۶	۶۹۶ min	۲۰۴۰ min
چراغ هشدار جاده‌ای	۱۱۰ Ω	۱۲ h	۳,۶	۲۰۰ h	۶۲۰ h

<sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوار<sup>a</sup> اولیه مراجعه کنید)

۸-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 6F22, 6LR61, 6LP3146




ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		6F22	6LR61	6LP3146
$h_1$	بیشینه	۴۸,۵	۴۸,۵	۴۸,۵
	کمینه	۴۶,۵	۴۶,۵	۴۶,۵
$h_2$	بیشینه	۴۶,۴	۴۶,۴	۴۶,۴
	کمینه	-	-	-
$l_1$	بیشینه	۲۶,۵	۲۶,۵	۲۶,۵
	کمینه	۲۴,۵	۲۴,۵	۲۴,۵
$l_2$	بیشینه	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۷,۵
	کمینه	۱۵,۵	۱۵,۵	۱۵,۵
$l_3$	بیشینه	۱۲,۹۵	۱۲,۹۵	۱۲,۹۵
	کمینه	۱۲,۴۵	۱۲,۴۵	۱۲,۴۵

- ترمینال‌ها: اتصالات محکم مینیاتوری  
 - برای کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.  
**راهنما:**  
 1 سوکت  
 2 دکمه

شکل ۲۶ - نقشه ابعادی: 6F22, 6LR61, 6LP3146


حرف سیستم الکتروشیمیایی				بدون حرف	L	L
شناسه گذاری				6F22	6LR61	6LP3146
شناسه گذاری عمومی				9V	9V	9V و 6LF22
$V_n$ (V)				۹,۰	۹,۰	۹,۰
OCV بیشینه (V)				۱۰,۴	۱۰,۱	۱۰,۱
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه ( درصدی از MAD)				۸۰	۹۰	۹۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)		
اسباب بازی	۲۷۰ Ω	۱ h	۵,۴	۷ h	۱۲ h	۱۲ h
رادیو ساعتی	۶۲۰ Ω	۲ h	۵,۴	۲۴ h	۳۳ h	۳۳ h
آشکارساز دود <sup>b</sup>	پالس: ۰,۶۲ kΩ زمینه: ۱۰ kΩ	روشن ۱ s خاموش ۳۵۹۹ s برای ۲۴ h در روز <sup>c</sup>	۷,۵	۸ روز	۱۶ روز	۱۶ روز
<p><sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه کنید)</p> <p><sup>b</sup> آزمون تسریع شده است.</p> <p><sup>c</sup> بارگذاری پالس بهتر است تنها به دو سر باتری اعمال شود. این بار، بار مؤثر است. این بار نباید به صورت سری یا موازی با بار زمینه اضافه شود. مثال زیر را ببینید.</p>						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">دشارژ توسط بار زمینه      دشارژ با پالس      بدون دشارژ</p>						



۹-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 6F22, 6LR61 6LP3146

ابعاد بر حسب میلی‌متر

ابعاد		6F22, 6LR61 6LP3146
$h_7$	بیشینه	۳,۱۰
	کمینه	۲,۹۰
$h_8$	کمینه	۲,۵۵
	بیشینه	۲,۵۵
$l_4$	بیشینه	۵,۷۷
	کمینه	۵,۶۷
$l_5$	بیشینه	۵,۳۸
	کمینه	۵,۳۸
$r_1$	بیشینه	۰,۸
	کمینه	۰,۸
$r_2$	بیشینه	۰,۴
	کمینه	۰,۴



شکل ۲۷ - نقشه ابعادی: نری<sup>۱</sup>

<sup>1</sup> Stud

۱۰-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 6AS4

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	<b>ابعاد</b>		<b>6AS4</b>
	$h_1$	بیشینه	۱۱۴
	$l_1$	بیشینه	۱۶۸
	$l_2$	بیشینه	۱۱۳
<p>- ترمینال‌ها: سیم                  - کمینه طول آزاد سیم‌های رابط: ۲۰۰ mm                  - برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.  <b>راهنما:</b>                  1 سیم</p>			
<p><b>شکل ۲۸ - نقشه ابعادی: 6AS4</b></p>			

<b>حرف سیستم الکتروشیمیایی</b>				<b>A</b>
شناسه‌گذاری				<sup>b</sup> 6AS4
$V_n$ (V)				۸٫۴
OCV <sup>bیشینه</sup> (V)				۹٫۳۰
عملکرد دشوارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰
<b>کاربرد</b>	<b>بار</b>	<b>دوره روزانه</b>	<b>EV(V)</b>	<b>MAD<sup>a</sup> (اولیه)</b>
کنترل‌کننده حفاظ برقی <sup>۱</sup>	۳۰۰ Ω	۲۴ h	۵٫۴	۸۰ روز
<p><sup>a</sup> شرایط استاندارد(به جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشوارژ اولیه مراجعه کنید)  <sup>b</sup> توجه طراحان تجهیزات به اهمیت اطمینان از مانع نشدن دسترسی به هوا برای باتری‌های با سیستم «A» ممانعت شده، جلب شود.</p>				

<sup>1</sup> Electric fence controller

۱۱-۶-۶ دسته ۶- مشخصات: 6AS6

ابعاد بر حسب میلی‌متر

	ابعاد		6AS6
	$h_1$	بیشینه	۱۶۲
	$l_1$	بیشینه	۱۹۲
	$l_2$	بیشینه	۱۲۸
<p>- ترمینال‌ها: سیمی</p> <p>- کمینه طول آزاد سیم‌های رابط: ۲۰۰ mm</p> <p>- انتهای سیم‌ها می‌تواند به یک ترمینال ویژه نصب شود.</p> <p>- برای کسب اطلاعات عمومی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷ مراجعه کنید.</p> <p>راهنما:</p> <p>1 سیم</p>			
<p>شکل ۲۹ - نقشه ابعادی: 6AS6</p>			

حرف سیستم الکتروشیمیایی				A
شناسه‌گذاری				<sup>b</sup> 6AS6
$V_n$ (V)				۸٫۴
OCV <sup>b</sup> (V)				۹٫۳۰
عملکرد دشارژ تاخیری بعد از ۱۲ ماه (درصدی از MAD)				۸۰
کاربرد	بار	دوره روزانه	EV(V)	MAD <sup>a</sup> (اولیه)
کنترل‌کننده حفاظ برقی	۳۰۰ Ω	۲۴ h	۵٫۴	۱۲۰ روز
<p><sup>a</sup> شرایط استاندارد (به جدول ۳ استاندارد ملی شماره ۱-۳۵۷۹، آزمون دشارژ اولیه مراجعه شود)</p> <p><sup>b</sup> توجه طراحان تجهیزات به اهمیت اطمینان از دسترسی به هوا برای باتری‌های با سیستم «A» ممانعت شده، جلب شود.</p>				

پیوست الف

(آگاهی‌دهنده)

جدول بندی باتری‌ها بر حسب نوع کاربرد

در هر کدام از جداول الف-۱ تا الف-۲۵ فهرستی از باتری‌هایی که در این استاندارد بر حسب نوع کاربرد مورد آزمون قرار گرفته‌اند، فراهم آمده است.

در هر جدول، باتری‌ها بر حسب سیر صعودی ولتاژ نامی و در هر ولتاژ نامی گنجایش آن‌ها بر حسب سیر صعودی فهرست شده‌اند.

جدول الف-۱- دوربین خودکار

ولتاژ نامی V	شناسه‌گذاری
۱٫۵۵	SR44
۶٫۰	4LR44
۶٫۲	4SR44

جدول الف-۲- CD، رادیو، بازی‌های الکترونیکی و لوازم جانبی

ولتاژ نامی V	شناسه‌گذاری
۱٫۵	R6P
۱٫۵	LR6

جدول الف-۳- سیستم‌های صوتی دیجیتال

ولتاژ نامی V	شناسه‌گذاری
۱٫۵	R03
۱٫۵	LR03
۱٫۵	FR10G445

جدول الف-۴- دوربین خودکار

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR6
۱٫۵	FR14505
۱٫۵	FR10G445

جدول الف-۵- تجهیزات الکتریکی

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۶٫۰	4LR61

جدول الف-۶- کنترل کننده حفاظ الکتریکی

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۷٫۰	5AR40
۸٫۴	6AS4
۸٫۴	6AS6

جدول الف-۷- کلیدهای الکترونیکی

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۳٫۰	CR2025
۳٫۰	CR2032

جدول الف-۸- سمعک

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R1
۱٫۵	LR1
۱٫۵۵	SR48

جدول الف-۹- سمعک جریان بالا<sup>۱</sup>

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۴	PR70
۱٫۴	PR44

جدول الف-۱۰- سمعک استاندارد

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۴	PR70
۱٫۴	PR41
۱٫۴	PR48
۱٫۴	PR44

جدول الف-۱۱- نورافکن

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	FR10G445
۱٫۵	FR14505

جدول ۱۲- اشاره گر لیزری

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR8D425

جدول الف-۱۳- پیام رسان<sup>۲</sup>

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR1

<sup>1</sup> Hearing aid high drain

<sup>2</sup> Pager

جدول الف-۱۴- عکس

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۳٫۰	CR15H270
۳٫۰	CR17345
۶٫۰	CR-P2
۶٫۰	2CR5

جدول الف-۱۵- چراغ قابل حمل (LED)

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR8D425
۱٫۵	R1
۱٫۵	LR1
۱٫۵	R03
۱٫۵	LR03
۱٫۵	R6P
۱٫۵	LR6
۱٫۵	R14P
۱٫۵	R14S
۱٫۵	LR14
۱٫۵	R20P
۱٫۵	R20S
۱٫۵	LR20
۴٫۵	3R12P
۴٫۵	3R12S
۴٫۵	3LR12
۶٫۰	4R25X
۶٫۰	4LR25X
۶٫۰	4R25Y
۶٫۰	4R25-2
۶٫۰	4LR25-2

جدول الف-۱۶- سیستم استریو

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR14
۱٫۵	LR20

جدول الف-۱۷- رادیو

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R03
۱٫۵	R20P
۱٫۵	R20S
۴٫۵	3R12P
۴٫۵	3R12S
۴٫۵	3LR12

جدول الف-۱۸- رادیو / ساعت

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R6S
۹٫۰	6F22
۹٫۰	6LR61
۹٫۰	6LP3146

جدول الف-۱۹- رادیو / ساعت / کنترل از دور

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R6P
۱٫۵	LR6



جدول الف-۲۰- کنترل از دور

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R03
۱٫۵	LR03

جدول الف-۲۱- چراغ هشداردهنده جاده‌ای

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۶٫۰	4R25X
۶٫۰	4LR25X
۶٫۰	4R25Y
۶٫۰	4R25-2
۶٫۰	4LR25-2

جدول الف-۲۲- آشکارساز دود

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۹٫۰	6F22
۹٫۰	6LR61
۹٫۰	6LP3146

جدول الف-۲۳- اسباب بازی (موتوردار)

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	R03
۱٫۵	LR03
۱٫۵	R6P
۱٫۵	R6S
۱٫۵	LR6
۱٫۵	R14P
۱٫۵	R14S
۱٫۵	LR14
۱٫۵	R20P
۱٫۵	R20S
۱٫۵	LR20
۹٫۰	6F22
۹٫۰	6LR61
۹٫۰	6LP3146

جدول الف-۲۴- اسباب بازی (بدون موتور)

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۵	LR6

جدول الف-۲۵- سیستم‌های انتقال داده بی‌سیم<sup>۱</sup>

ولتاژ نامی V	شناسه گذاری
۱٫۴	PR41
۱٫۴	PR48

## پیوست ب

<sup>1</sup> Wireless streaming

(آگاهی دهنده)

فهرست مرجع

باتری‌های دارای ابعاد فیزیکی یکسان ممکن است دارای سیستم الکتروشیمیایی متفاوت باشد. به منظور مجاز دانستن تعویض پذیری فیزیکی باتری‌ها از نظر سیستم‌های الکتروشیمیایی متفاوت در مواردی عملکرد الکتریکی مقایسه شده، مراجع چندگانه در زیر آمده است.

باتری‌ها بر حسب نوع دسته و در هر دسته از نظر شیمیایی و شکل و اندازه درجه بندی شده‌اند. باتری‌ها همیشه به وسیله ولتاژ و در هر ولتاژ بر حسب گنجایش درجه بندی شده‌اند.

جدول ب-۱- باتری‌های دسته ۱

باتری‌های گرد مطابق با شکل‌های ۱-الف و ۱-ب	
درجه بندی بر حسب شکل /حجم	درجه بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
LR8D425 R1, LR1 R03, LR03 R6P, R6S, LR6 R14P, R14S, LR20 R20P, R20S, LR20	R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S, 2R10, LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20

جدول ب-۲- باتری‌های دسته ۲

باتری‌های گرد مطابق شکل ۲	
درجه بندی بر حسب شکل و گنجایش	درجه بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
CR14250 CR15H270 BR17335 CR17345 CR17450	CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450 BR17335

جدول ب-۳- باتری‌های دسته ۳

باتری‌های گرد مطابق با شکل ۳		
درجه‌بندی بر حسب شکل / گنجایش		درجه‌بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
(شکل ۸)	CR11108	LR9
(شکل ۸)	LR9	CR11108

جدول ب-۴- باتری‌های دسته ۴

باتری‌های گرد مطابق با شکل ۴	
درجه‌بندی بر حسب شکل / گنجایش	درجه‌بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
SR62 SR63 SR65 SR64 SR60 SR67 SR66 SR70 SR58 SR68 SR59 SR69 PR41, LR41, SR41 SR57 CR1025 CR1216 LR55,SR55 CR1220 PR48,SR48 SR56 BR1225 CR1616 LR54,SR54 CR2012 SR42 CR1620 LR43,SR43 CR2016,BR2016 PR44,LR44,SR44 BR2020 CR2025 CR2320,BR2320 CR2032 CR2325 CR2330 CR2430 CR2354 CR3032,BR3032 CR2450	PR70, PR41, PR48, PR44  LR41, LR55, LR54, LR43, LR44  SR62, SR63, SR65, SR64, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR56, SR54, SR42, SR43, SR44  CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450  BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032

جدول ب - ۵ - باتری‌های دسته ۵

دیگر باتری‌های گرد - متفرقه	
درجه‌بندی بر حسب شکل و گنجایش	درجه‌بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
4LR44, 2CR13252, 4SR44 5AR40	4LR44 2CR13252 4SR44 5AR40

جدول ب - ۶ - باتری‌های دسته ۶

باتری‌های غیرگرد - متفرقه	
درجه‌بندی بر حسب شکل و گنجایش	درجه‌بندی بر حسب سیستم الکتروشیمیایی
4LR61 6F22, 6LR61, 6LP3146 CR-P2, 2CR5 3R12P, 3R12S, 3LR12 4R25X, 4LR25X 4R25Y 4R25-2, 4LR25-2 6AS4 6AS6	3R12P, 3R12S, 4R25X, 4R25Y, 4R25-2 6F22  3LR12, 4LR61, 4LR25X, 4LR25-2, 6LR61  CR-P2, 2CR5  6AS4, 6AS6

## پیوست پ

### (آگاهی‌دهنده)

#### فهرست

این فهرست رابطه بین یک باتری ویژه و ابعاد فیزیکی آن و الزامات مربوط به آزمون کاربردی و یا/ کارکرد آن را فراهم می‌نماید.

در این فهرست باتری‌ها با نام اختصاری که در ابتدا بخش الفبایی و بعد بخش عددی شناسه‌گذاری آمده است، درجه‌بندی شده‌اند. در مواردی که دو باتری دارای بخش عددی مشابه می‌باشند، به صورت الفبایی مطابق قسمت الفبایی شناسه‌گذاری درجه‌بندی می‌شوند. در مواردی که دو باتری دارای این دو قاعده می‌باشند هنوز درجه‌بندی مشخصی مجاز نشده است، بیشتر تمایز توسط اضافه نمودن بخش عددی قبل از بخش الفبایی شناسه‌گذاری انجام می‌گیرد.

جدول پ - ۱ - فهرست

صفحه	باتری	صفحه	باتری	صفحه	باتری
۱۸	CR15H270	۲۱	PR41	۱۴	LR1
۲۸	CR1025	۲۶	SR41	۱۲	R1
۲۸	CR1216	۲۶	SR42	۳۵	CR-P2
۲۸	CR1220	۲۵	LR43	۱۶	LR03
۲۸	BR1225	۲۶	SR43	۱۲	R03
۲۸	CR1616	۲۵	LR44	۳۶	2CR5
۲۸	CR1620	۳۰	4LR44	۱۶	LR6
۲۸	CR2012	۲۱	PR44	۱	R6P
۲۸	BR2016	۲۶	SR44	۱۲	R6S
۲۸	CR2016	۳۰	4SR44		LR8D425
۲۸	CR2025	۲۱	PR48	۲۰	LR9
۲۸	CR2032	۲۶	SR48		FR10G445
۲۸	BR2320	۲۵	LR54	۳۳	3LR12
۲۸	CR2320	۲۶	SR54	۳۳	3R12P
۲۸	BR2325	۲۵	LR55	۳۳	3R12S
۲۸	CR2330	۲۶	SR55	۱۶	LR14
۲۸	CR2354	۲۶	SR57	۱۳	R14P
۲۸	CR2430	۲۶	SR58	۱۳	R14S
۲۸	CR2450	۲۶	SR59	۱۷	LR20
۲۸	BR3032	۲۶	SR60	۱۴	R20P
۲۸	CR3032	۳۳	4LR61	۱۴	R20S
۱۹	CR11108	۲۶	SR62	۳۱	5AR40
۳۰	2CR13252	۲۶	SR63	۴۱	6AS4
۱۸	CR14250	۲۶	SR64	۴۲	6AS6
۱۵	FR14505	۲۶	SR65	۳۹	6F22
۱۸	BR17335	۲۶	SR66	۳۹	6LR61
۱۸	CR17345	۲۶	SR67	۳۹	6LP3146
۱۸	CR17450	۲۶	SR68	۳۶	4LR25X
		۲۶	SR69	۳۸	4LR25-2
		۲۱	PR70	۳۶	4R25X
				۳۷	4R25Y
				۳۸	4R25-2
				۲۵	LR41

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

شناسه گذاری رایج<sup>۱</sup>

این فهرست شناسه گذاری رایج و شناسه گذاری IEC باتری‌ها را برای فرآیند نشانه گذاری مشخص می‌کند.

جدول ت-۱- فهرست

شناسه گذاری IEC	شناسه گذاری رایج	شناسه گذاری IEC	شناسه گذاری رایج	شناسه گذاری IEC	شناسه گذاری رایج
LR1	N	LR41	192	CR15H270	CR2
R1	N	PR41	312	LR8D425	AAAA
CR-P2	233	SR41	384, 392	CR1025	1025
LR03	AAA	SR42	344, 350, 387	CR1216	1216
R03	AAA	LR43	186	CR1220	1220
FR10G445	AAA, FR03	SR43	301, 386	BR1225	--
2CR5	245	LR44	A76	CR1616	1616
LR6	AA	4LR44	--	CR1620	1620
R6P	AA	PR44	675	CR2012	2012
R6S	AA	SR44	303, 357	BR2016	--
FR14505	AA, FR6	4SR44	--	CR2016	2016
LR9	--	PR48	13	CR2025	2025
3LR12	--	SR48	309, 393	CR2032	2032
3R12P	--	LR54	191, LR1130	BR2320	--
3R12S	--	SR54	389,390,SR1130	CR2320	2320
LR14	C	LR55	191	BR2325	--
R14P	C	SR55	381,391	CR2330	2330
R14S	C	SR57	395,399,SR927	CR2354	2354
LR20	D	SR58	361,362,SR721	CR2430	2430
R20P	D	SR59	396,397,SR726	CR2450	2450
R20S	D	SR60	363,364,SR621	BR3032	--
6F22	9V	4LR61	J	CR3032	3032
6LR61	9V	SR62	SR516	2EP3863	--
6LP3146	9V, 6LF22	SR63	379,SR521	CR11108	1/3N
4LR25X	--	SR64	SR527	2CR13252	2CR-1/3N, 28L
4LR25-2	--	SR65	SR616	CR14250	CR-1/2AA
4R25X	--	SR66	376,377,SR626	BR17335	BR-2/3A
4R25Y	--	SR67	SR716	CR17345	123,CR123A
4R25-2	--	SR68	373,SR916	CR17450	CR-A
		SR69	370,371,SR921	5AR40	--
		PR70	10,PR536	6AS4	--
				6AS6	--

یادآوری - باتری‌هایی که حرف W در آخر شناسه گذاری رایج آنها هست باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷، قسمتی که جزئیات بیشتری در مورد ابعاد و شرایط آزمون مشخص شده است، باشند.  
مثال: SR626W, SR626SW

<sup>1</sup> Common designation



### کتابنامه

[1] IEC 60050-482, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)- Part 482: Primary and secondary cells and batteries

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۲-۱۰۴۲۵: سال ۱۳۸۹، واژگان الکتروتکنیک - قسمت ۴۸۲: سلول‌ها و باتری‌های اولیه و ثانویه، با استفاده از استاندارد IEC 60050-482:2004، تدوین شده است.

[2] IEC 60086-3, Primary batteries – Part 3: Watch batteries

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۳-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶، باتری‌های اولیه - قسمت ۳: باتری‌های ساعت، با استفاده از استاندارد IEC 60086-3:2016، تدوین شده است.

[3] IEC 60086-4, Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۴-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱، باتری‌های اولیه - قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی، با استفاده از استاندارد IEC 60086-4:2016، تدوین شده است.

[4] IEC 60086-5, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۵-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶، باتری‌های اولیه - قسمت ۵: ایمنی باتری‌های دارای الکترولیت محلول آبی، با استفاده از استاندارد IEC 60086-5:2016، تدوین شده است.

[5] IEC 62281, Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۱۷: سال ۱۳۹۲، ایمنی باتری‌ها و سل‌های اولیه و ثانویه لیتیومی در طول حمل‌ونقل، با استفاده از استاندارد IEC 62281:2012، تدوین شده است.



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران  
۳-۳۵۹۷

تجدیدنظر سوم

۱۳۹۶

INSO  
3597-3

3rd Revision

2018

Identical with  
IEC 60086-3:2016

باتری‌های اولیه -  
قسمت ۳: باتری‌های ساعت

Primary batteries-  
Part 3: Watch batteries

ICS: 29.220.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ تهران-ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۱۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۸۱۱۴۰۳۲۸ (۰۲۶)

رایانامه: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: [standard@isiri.gov.ir](mailto:standard@isiri.gov.ir)

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به‌عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «باتری‌های اولیه - قسمت ۳: باتری‌های ساعت»

#### رئیس:

تبریزی، همایون

(کارشناسی ارشد فیزیک - حالت جامد)

#### سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس مرکز - انرژی‌های نوین دفاعی

#### دبیر:

ملازاده، میکائیل

(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها - اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

#### اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اصغری، علی

(دکتری شیمی - فیزیک)

پژوهشگر - موسسه آموزشی تحقیقات دفاعی

الیاسی، سعید

(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

رئیس دفتر طراحی - سازمان توسعه منابع انرژی

حبیبی، بیوک

(دکتری شیمی - الکتروشیمی)

مدیر گروه شیمی - دانشگاه شهید مدنی

خسروی، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی - آلی)

رئیس دفتر طراحی - باتری حرارتی گروه شهید بابایی

خشگ جهان، ملیحه

(کارشناسی شیمی - کاربردی)

مدیرعامل - شرکت هما پژوهان صدر آزما

رضایی ملایوسفی، فهیمه

(کارشناسی ارشد شیمی - تجزیه)

مدیر کنترل کیفیت - باتری‌سازی آران نیرو آمیکو

عابدی، حسین

(دکتری شیمی - معدنی)

پژوهشگر - دانشگاه تبریز

**اعضا:** (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس - مجتمع سپاهان باتری اصفهان

غزالی اصفهانی، سعیده

(دکتری شیمی - تجزیه)

پژوهشگر - دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

قربانی، مصطفی

(دکتری شیمی - آلی)

مدیرعامل - شرکت معیارگران جهان

کاویانی، احمد

(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

مسئول خط تولیدی باتری سرب اسید - سازمان توسعه منابع انرژی

کاوی، علی

(کارشناسی ارشد شیمی - کاربردی)

پژوهشگر - سازمان توسعه منابع انرژی

مرتضوی، زهرا

(دکتری شیمی - تجزیه)

مدیرعامل - شرکت پارس فناوران انرژی تبریز

ملازاده، سمانه

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک)

مدیرعامل - شرکت کارا باتری آریا

نوروزیانی، محمد

(دکتری مهندسی برق - الکترونیک)

رئیس آزمایشگاهها - مجتمع صنعتی سپاهان باتری

یزدانی، بتول

(کارشناسی شیمی کاربردی)

**ویراستار:**

کارشناس آزمایشگاه - اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

سپاس، غلامرضا

(کارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ الزامات فیزیکی
۸	۵ الزامات الکتریکی
۹	۶ نمونه‌برداری و تضمین کیفیت
۹	۷ روش‌های آزمون
۱۸	۸ بررسی چشمی و شرایط پذیرش
۲۱	پیوست الف (الزامی) کدگذاری
۲۲	کتاب‌نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد «باتری‌های اولیه- قسمت ۳: باتری‌های ساعت» که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۱۰۹۷ اجلاس کمیته ملی استاندارد برق الکترونیک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۳-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

IEC 60086-3: 2016, Primary batteries Part 3: Watch batteries.



## مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۵۹۷ است.

سایر قسمت‌های این مجموعه عبارتند از:

- قسمت ۱: کلیات
- قسمت ۲: ویژگی‌های فیزیکی و الکتریکی
- قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی
- قسمت ۵: ایمنی باتری‌های دارای الکترولیت محلول آبی

## باتری‌های اولیه-قسمت ۳: باتری‌های ساعت

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص نمودن ابعاد، کدگذاری، روش‌های آزمون و الزامات باتری‌های اولیه ساعت می‌باشد. در چند مورد، فهرستی از روش‌های آزمون ارائه شده است. در صورت ارائه ویژگی‌های الکتریکی و/یا داده‌های عملکردی باتری، بهتر است سازنده مشخص نماید که کدام روش آزمون، مورد استفاده قرار گرفته است.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶، باتری‌های اولیه- قسمت ۱: کلیات

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۶: باتری‌های اولیه- قسمت ۲: مشخصات الکتریکی و فیزیکی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱: باتری‌های اولیه- قسمت ۴: ایمنی باتری‌های لیتیومی

2-4 IEC 60086-5, Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۵-۳۵۹۷: سال ۱۳۹۱، باتری‌های اولیه- قسمت ۵: ایمنی باتری‌های دارای الکترولیت محلول آبی، با استفاده از استاندارد IEC 60086-5: 2011، تدوین شده است.

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی شماره ۱-۳۵۹۷، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۳

### راکتانس ظرفیتی

#### capacitive reactance

قسمتی از مقاومت داخلی است که در حین اولین ثانیه‌های بارگذاری، منجر به افت ولتاژ می‌شود.

۲-۳

### ظرفیت

#### capacity

بار الکتریکی (مقدار الکتریسیته) که یک سلول یا باتری می‌تواند در شرایط دشارژ مشخص تحویل دهد. یادآوری - یکای SI برای بار الکتریکی، کولمب<sup>۱</sup> ( $1 C = 1 As$ ) می‌باشد، اما در عمل، ظرفیت معمولاً برحسب آمپرساعت (Ah) بیان می‌شود.

۳-۳

### باتری تازه

#### fresh battery

باتری که بیشینه ۶۰ روز بعد از تاریخ ساخت، دشارژ نشده باشد.

۴-۳

### افت اهمی

#### ohmic drop

قسمتی از مقاومت داخلی که بلافاصله بعد از انتقال بار بر روی آن منجر به افت ولتاژ می‌شود.

### ۴ الزامات فیزیکی

#### ۱-۴ ابعاد، نمادها و کدهای اندازه باتری‌ها

ابعاد و رواداری باتری‌های ساعت باید مطابق با شکل ۱، جدول ۱ و جدول ۲ باشند.


ابعاد باتری‌ها باید مطابق با زیربند ۷-۱ مورد آزمون قرار گیرند.

---

1- Coulomb

نمادهای مورد استفاده برای ابعاد مختلف در شکل ۱ مطابق با بند ۴ از استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷ سال: ۱۳۹۶ می‌باشند.

ابعاد برحسب میلی‌متر



راهنما:

- $h_1$  بیشینه بلندی کلی باتری
- $h_2$  کمینه فاصله بین اتصال‌های مثبت و منفی
- $h_5$  کمینه بیرون‌زدگی اتصال منفی
- $d_1$  بیشینه و کمینه قطر باتری
- $d_2$  کمینه قطر اتصال مثبت
- $d_4$  کمینه قطر اتصال منفی

یادآوری - کدگذاری به صورت هماهنگ از استاندارد IEC 60068 پیروی می‌کند.

### شکل ۱- نمودار ابعادی

### ۲-۴ ترمینال‌ها

اتصال منفی (-): اتصال منفی ( $d_4$ ) باید مطابق با جدول ۱ و جدول ۲ باشد. این مورد برای باتری‌های دارای اتصال منفی دو پله‌ای کاربرد ندارد.

اتصال مثبت (+): سطح استوانه‌ای باتری باید به ترمینال مثبت وصل شود (به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷ مراجعه کنید).

جدول ۱- ابعاد و کد اندازه‌ها

ابعاد برحسب میلی‌متر

بلندی $h_1/h_2$															قطر				
کد <sup>a</sup>															$d_4$	روداری	$d_1$	کد <sup>a</sup>	
۵۴	۴۲	۳۶	۳۲	۳۱	۳۰	۲۷	۲۶	۲۵	۲۱	۲۰	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰					
روداری																			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰٫۲۵	-۰٫۲۵	-۰٫۲۵	-۰٫۲۵	-۰٫۲۵	-۰٫۲۵	-۰٫۲۰	-۰٫۲۰	-۰٫۲۰	-۰٫۲۰	-۰٫۲۰	-۰٫۱۸	-۰٫۱۵	-۰٫۱۵	-۰٫۱۰					
									۲٫۱۵		۱٫۶۵						۰	۴٫۸	۴
						۲٫۷۰			۲٫۱۵		۱٫۶۵	۱٫۴۵	۱٫۲۵	۱٫۰۵	۲٫۶		۰	۵٫۸	۵
							۲٫۶۰		۲٫۱۵		۱٫۶۵	۱٫۴۵	۱٫۲۵	۱٫۰۵	۳٫۰		۰	۶٫۸	۶
۵٫۴۰		۳٫۶۰		۳٫۱۰			۲٫۶۰		۲٫۱۰		۱٫۶۵	۱٫۴۵	۱٫۲۵	۱٫۰۵	۳٫۵		۰	۷٫۹	۷
		۳٫۶۰				۲٫۷۰			۲٫۱۰	۲٫۰۵	۱٫۶۵	۱٫۴۵	۱٫۲۵	۱٫۰۵	۴٫۵		۰	۹٫۵	۹
								۲٫۵۰							۳٫۰		۰	۱۰٫۰	۱۰
۵٫۴۰	۴٫۲۰	۳٫۶۰			۳٫۰۵		۲٫۶۰		۲٫۱۰	۲٫۰۵	۱٫۶۵	۱٫۴۵	۱٫۲۵	۱٫۰۵	۶٫۰		۰	۱۱٫۶	۱۱
								۲٫۵۰		۲٫۰۰	۱٫۶۰		۱٫۲۰		۴٫۰		۰	۱۲٫۵	۱۲

<sup>a</sup> به پیوست الف مراجعه کنید.

یادآوری- بخاطر هم‌زمانی روداری ها، تعیین استاندارد قسمت‌های خالی جدول لزوماً در دسترس نمی‌باشند.

جدول ۲- ابعاد و کد اندازه‌ها

بلندی $h_1/h_2$						$d_4$	قطر		
کد <sup>a</sup>							رواداری	$d_1$	کد <sup>a</sup>
۳۲	۳۰	۲۵	۲۰	۱۶	۱۲				
رواداری‌ها									
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
-۰٫۳۰	-۰٫۳۰	-۰٫۳۰	-۰٫۲۵	-۰٫۲۰	-۰٫۲۰				
۳٫۲۰		۲٫۵۰	۲٫۰۰	۱٫۶۰	۱٫۲۰	۵٫۰۰	۰	۱۶	۱۶
							-۰٫۲۵		
۳٫۲۰		۲٫۵۰	۲٫۰۰	۱٫۶۰	۱٫۲۰	۸٫۰۰	۰	۲۰	۲۰
							-۰٫۲۵		
	۳٫۰۰	۲٫۵۰	۲٫۰۰	۱٫۶۰	۱٫۲۰	۸٫۰۰	۰	۲۳	۲۳
							-۰٫۳۰		
	۳٫۰۰			۱٫۶۰	۱٫۲۰	۸٫۰۰	۰	۲۴٫۵	۲۴
							-۰٫۳۰		

<sup>a</sup> به پیوست الف مراجعه کنید.  
یادآوری- به‌خاطر همپوشانی رواداری‌ها، تعیین استاندارد قسمت‌های خالی جدول لزوماً در دسترس نمی‌باشند.

#### ۳-۴ بیرون‌زدگی ترمینال منفی ( $h_5$ )

بعد  $h_5$  باید مطابق زیر باشد:

$$h_5 \leq 0.02 \text{ برای } h_1/h_2 \geq 1.65$$

$$h_5 \leq 0.06 \text{ برای } 1.65 > h_1/h_2 > 2.5$$


$$h_5 \leq 0.08 \text{ برای } h_1/h_2 \leq 2.5$$

اتصال منفی بهتر است بلندترین نقطه باتری باشد.

#### ۴-۴ شکل ترمینال منفی

باتری‌ها باید فضایی به اندازه  $45^\circ$  برای لغزیدن داشته باشند (به شکل ۲ مراجعه کنید).

در جدول ۳، کمینه مقادیر  $l_1$  برای بلندی‌های مختلف  $h_1/h_2$  ارائه شده‌اند.



شکل ۲- شکل ترمینال منفی

جدول ۳- کمینه مقادیر  $l_1$

ابعاد بر حسب میلی متر

$l_1 \text{ min}$	$h_1/h_2$
۰,۲۰	$1 < h_1/h_2 \leq 1,90$
۰,۳۵	$1,90 < h_1/h_2 \leq 3,10$
۰,۷۰	$3,60 < h_1/h_2 \leq 4,20$
۰,۹۰	$5,40 \leq h_1/h_2$

#### ۴-۵ مقاومت مکانیکی در برابر فشار

نیروی  $F$  (N) مطابق با جدول ۴ به مدت ۱۰ s از طریق یک میله فولادی با قطر ۱ mm، در مراکز اتصال‌ها نباید موجب تغییر شکل باتری شود به نحوی که بر روی کارکرد مناسب آن آسیب برساند، یعنی بعد از آزمون باتری باید قادر باشد تا آزمون‌های بند ۷ را انجام دهد.

جدول ۴- نیروی اعمال شده  $F$  بر طبق ابعاد باتری

نیرو $F$ N	ابعاد باتری	
	$h_1/h_2$ mm	$d_1$ mm
۵	$< 3,0$	$< 7,9$
	$\geq 3,0$	
۱۰	$< 3,0$	$\geq 7,9$
	$\geq 3,0$	

#### ۴-۶ تغییر شکل

ابعاد باتری‌ها باید در هر زمانی حتی زمان دشارژ تا ولتاژ تعریف شده نقطه نهایی، با ابعاد مشخص شده مربوط مطابقت داشته باشند.

یادآوری ۱- بلندی باتری می‌تواند در صورت ادامه دشارژ تا زیر این ولتاژ، به اندازه ۰/۲۵ mm افزایش یابد.

یادآوری ۲- در سیستم‌های B و C بلندی باتری می‌تواند در صورت ادامه دشارژ کاهش یابد.

#### ۴-۷ نشستی

باتری‌های تازه و در صورت لزوم، باتری‌هایی که مطابق با زیربند ۷-۲-۶ آزمون می‌شوند باید مطابق با زیربند ۷-۳ بررسی شوند، در مورد تعداد باتری‌های معیوب قابل قبول، باید بین سازنده و مشتری توافق حاصل شود.

#### ۴-۸ نشانه‌گذاری

##### ۴-۸-۱ کلیات

شناسه‌گذاری و قطب‌ها باید روی باتری نشانه‌گذاری شوند. نشانه‌گذاری باتری نباید مانع اتصال الکتریکی شود. باتری‌ها باید با اطلاعات زیر نشانه‌گذاری شوند:

الف- شناسه‌گذاری مطابق با پیوست الف یا متداول؛

ب- تاریخ یا کد متشکل از دوره یا سال و ماه یا هفته تولید است.

رقم آخر سال و رقم نشان‌دهنده ماه می‌باشد. بهتر است ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر به ترتیب با حروف O، Y و Z نمایش داده شوند.

مثال :

۴۱: ژانویه ۲۰۱۴؛

۴Y: نوامبر ۲۰۱۴.

پ- قطبیت جزء اتصال (+)؛

ت-ولتاژ نامی؛

ث- نام یا نام تجاری سازنده یا عرضه‌کننده؛

ج- توصیه‌های هشداردهنده؛

چ- تاریخ انقضای باتری را می‌توان تنها بر روی بسته‌بندی ذکر نمود.



ح- نشانه‌گذاری‌های عملی دیگر در مورد الف زیربند الف-۷-۲ و زیربند ۹-۲ از استاندارد ملی ایران شماره ۴-۳۵۹۷ و مورد ۱ زیربند ۷.۱ و زیربند ۹.۲ استاندارد IEC 60086-5 آورده شده‌اند.

یادآوری- مثال‌هایی از کدهای مشخص رایج در پیوست ت در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۹۷ آورده شده است.

#### ۴-۸-۲ دورریزی<sup>۱</sup>

نشانه‌گذاری باتری‌ها با توجه به روش قرارگیری آنها باید مطابق با الزامات محلی و قانونی باشد.

### ۵ الزامات الکتریکی

#### ۵-۱ سیستم‌های الکتروشیمیایی، ولتاژ نامی، ولتاژ نقطه قطع و ولتاژ مدار باز

سیستم‌های الکتروشیمیایی، ولتاژ نامی، ولتاژ نقطه قطع و ولتاژ مدار باز در جدول ۵ ارائه شده‌اند.

جدول ۵- سیستم‌های الکتروشیمیایی استاندارد شده

ولتاژ مدار باز (OCV یا $U_{oc}$ ) V	ولتاژ نقطه قطع (EV) V	ولتاژ نامی ( $V_n$ ) V	الکتروود مثبت	الکتروولیت	الکتروود منفی	حرف
۳۷۰	۳۷۰	۳۰	مونو فلوراید کربن (CF) <sub>x</sub>	الکتروولیت آلی	لیتیم	B
۳۷۰	۳۷۰	۳۰	دی اکسید منگنز (MnO <sub>2</sub> )	الکتروولیت آلی	لیتیم	C
۱۶۸	۱۶۸	۱۰	دی اکسید منگنز (MnO <sub>2</sub> )	هیدروکسید فلز قلیایی	روی	L
۱۶۳	۱۶۳	۱۲	اکسید نقره (Ag <sub>2</sub> O)	هیدروکسید فلز قلیایی	روی	S

#### ۵-۲ ولتاژ مدار بسته ( $U_{cc}$ (CCV)، مقاومت داخلی و امپدانس

ولتاژ مدار بسته و مقاومت داخلی باید طبق زیربند ۷-۲ اندازه‌گیری شوند.

بهتر است امپدانس AC با یک دستگاه LCR متر اندازه‌گیری شود.

مقادیر حدی باید بین سازنده و مشتری، مورد توافق قرار گیرند.

<sup>1</sup> Disposal

### ۳-۵ ظرفیت

ظرفیت باید براساس آزمون دشارژ پیوسته، تقریباً به مدت ۳۰ روز مطابق با زیربند ۶-۲-۷ مورد توافق سازنده و مشتری قرار گیرد.

### ۴-۵ بقای ظرفیت

بقای ظرفیت عبارت است از نسبت بین ظرفیت‌های اندازه‌گیری شده در شرایط دشارژ از باتری‌های تازه و نمونه‌ای از همان نوع که به مدت ۳۶۵ روز در دمای  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  و رطوبت نسبی بین  $55 \pm 20\%$  انبار شده است.

این نسبت باید مورد توافق سازنده و مشتری قرار گیرد. بهتر است کمینه مقدار، برای یک دوره ۱۲ ماهه، دست کم ۹۰٪ باشد. اندازه‌گیری ظرفیت مطابق زیربند ۶-۲-۷ انجام می‌شود.

## ۶ نمونه‌برداری و تضمین کیفیت

استفاده از طرح‌های نمونه‌برداری یا شاخص‌های کیفیت محصول می‌تواند مورد توافق سازنده و مشتری قرار گیرد. در صورت نبودن توافق، ارجاع به استانداردهای ISO 2859 و ISO 21747 توصیه می‌شود.


## ۷ روش‌های آزمون

### ۱-۷ شکل و ابعاد

#### ۱-۱-۷ الزامات شکل

شکل اتصال منفی ترجیحاً از طریق تصویر چشمی یا از طریق یک شاخص باز مطابق با شکل ۳ بررسی می‌شود.

روش اندازه‌گیری باید مورد توافق بین سازنده و مشتری قرار گیرد



شکل ۳- الزامات شکل

## ۲-۷ ویژگی‌های الکتریکی

### ۱-۲-۷ شرایط محیطی

نمونه‌های باتری باید در دمای  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  و رطوبت نسبی بین  $40\% - 20\% + 55\%$  مورد آزمون قرار گیرند، مگر آنکه غیر از این مشخص شده باشد.

باتری‌ها در طول استفاده می‌توانند در معرض دماهای پایین قرار گیرند، بنابراین توصیه می‌شود که آزمون‌های تکمیلی در دماهای  $(0 \pm 2)^\circ\text{C}$  و  $(-10 \pm 2)^\circ\text{C}$  نیز انجام شوند.


### ۲-۲-۷ مدار معادل - مقاومت داخلی مؤثر - روش DC

مقاومت هر جزء الکتریکی با محاسبه نسبت بین افت ولتاژ  $\Delta U$  در سراسر این جزء و گستره جریان  $\Delta i$  عبوری از آن جزء و ایجاد افت ولتاژ  $R = \Delta U / \Delta i$  به دست می‌آید.

یادآوری - به‌عنوان یک مقایسه، مقاومت داخلی d.c. ( $R_i$ ) هر سلول الکتروشیمیایی با فرمول زیر تعیین می‌شود:

$$R_i (\Omega) = \frac{\Delta U (V)}{\Delta i (A)} \quad (1)$$

مقاومت داخلی DC با ولتاژ گذرای ترسیمی ارائه شده در شکل ۴ در زیر بیان می‌شود.



شکل ۴ - شمای ولتاژ گذرا

همان‌طوری که از این نمودار به نظر می‌رسد، افت ولتاژ  $\Delta U$  دو جزء از نظر ماهیت با هم متفاوت بوده و برطبق فرمول زیر نشان داده می‌شود:

$$\Delta U = \Delta U_{\Omega} + \Delta U(t) \quad (2)$$

اولین جزء  $\Delta U_{\Omega}$  برای  $(t = t_1)$  مستقل از زمان بوده (افت اهمی) و منجر به افزایش جریان  $\Delta i$  برطبق این فرمول می‌شود:

$$\Delta U_{\Omega} = \Delta i \times R_{\Omega} \quad (۳)$$

در این فرمول،  $R_{\Omega}$  مقاومت اهمی خالص است. جزء دوم  $\Delta U(t)$  وابسته به زمان بوده و از منشأ الکتروشیمیایی (راکتانس ظرفیتی) است.

### ۳-۲-۷ تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده برای اندازه‌گیری‌های ولتاژ باید دارای مشخصه‌های زیر باشند:


- صحت:  $\geq 0.25\%$ ؛

- دقت:  $\geq 50\%$  رقم آخر؛

- مقاومت داخلی  $\leq 1 \text{ M}\Omega$

- زمان اندازه‌گیری: در آزمون‌های ارائه شده در بندهای پایین، باید اطمینان حاصل کرد که اندازه‌گیری‌های در دوره صاف و سطح ولتاژ گذرا به دست آمده باشند (به شکل ۵ مراجعه کنید). در غیر این صورت، می‌تواند خطای اندازه‌گیری ناشی از راکتانس ظرفیتی به وجود آید (مقاومت داخلی کمتر).

زمان  $\Delta t'$  لازم برای اندازه‌گیری باید در مقایسه با  $\Delta t$  کوتاه بوده و تجهیزات اندازه‌گیری نیز باید با این معیار سازگار باشند.



راهنما:

1 ولتاژ مدار باز  $U_{oc}$  (OCV)

2 اثر راکتانس ظرفیتی

3 ولتاژ مدار بسته  $U_{cc}$  (CCV)


4  $\Delta t'$  (اندازه‌گیری  $U_{cc}$ )

شکل ۵- منحنی  $f(t) = U$

۴-۲-۷ اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز  $U_{oc}$  (OCV) و ولتاژ مدار بسته  $U_{cc}$  (CCV) (به شکل ۶ مراجعه کنید)

اولین اندازه‌گیری:  $U_{oc}$  کلید در زمان انجام این آزمون باز نگه داشته می‌شود.

اندازه‌گیری بعدی:  $U_{CC}$  باتری مورد آزمون باید بر روی بار  $R_m$  متصل شود. کلید باید در طول مدت  $\Delta t$  مطابق با جدول ۶ بسته نگه‌داشته شود.



راهنما:

1 خواندن  $U_{CC} / U_{OC}$

2  $R_m$  مقاومت اندازه‌گیری

شکل ۶- اصول مداربندی

جدول ۶- روش آزمون برای اندازه‌گیری  $U_{CC}$  (CCV)

سایر باتری‌ها		باتری دارای الکترولیت KOH <sup>a</sup>		روش آزمون
$\Delta t$ ms	$R_m$ $\Omega$	$\Delta t$ s	$R_m$ $\Omega$	
$10 \pm 0.5 \%$	$1500 \pm 0.5 \%$	$1 \pm 5 \%$	$150 \pm 0.5 \%$	A <sup>b</sup>
500 - 2000	$470 \pm 0.5 \%$	0.5 - 2	$150 \pm 0.5 \%$	B <sup>c</sup>
$7.8 \pm 5 \%$	$2000 \pm 0.5 \%$	$5 \pm 5 \%$	$200 \pm 0.5 \%$	C <sup>d</sup>
یادآوری - بهتر است در $R_m$ مقاومت خطوط اتصال باتری مورد آزمون و مقاومت اتصال کلید، در نظر گرفته شوند.				
<sup>a</sup> کاربرد با جریان قله بالا.				
<sup>b</sup> روش A (آزمون توصیه‌شده): نیاز به تجهیزات آزمون خاص دارد.				
<sup>c</sup> روش B: در صورت عدم وجود تجهیزات آزمون روش A مورد استفاده قرار می‌گیرد.				
<sup>d</sup> روش C: تنها در صورت توافق بین سازنده و مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.				

### ۵-۲-۷ محاسبه مقاومت داخلی $R_i$

مقاومت داخلی را می‌توان با محاسبه زیر تعیین کرد:

$$R_i = \frac{U_{OC} - U_{CC}}{U_{CC} / R_m}$$

یادآوری - رابطه  $U_{CC} / R_m$  متناظر با جریان حمل شده از طریق مقاومت دشارژ  $R_m$  می‌باشد (به زیر بند ۴-۲-۷ مراجعه کنید).

۶-۲-۷ اندازه‌گیری ظرفیت


۱-۶-۲-۷ کلیات

دو روش برای اندازه‌گیری ظرفیت وجود دارد:

- روش توصیه‌شده: روش A که شاخص بهتری برای الزامات ساعت می‌باشد.
  - روش B: روش معمول‌تری است که قبلاً در قسمت‌های ۱ و ۲ این استاندارد مشخص شده است.
- هرگاه سازنده داده‌های مربوط به ظرفیت را ارائه نماید، باید مشخص کند که کدام روش آزمون مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۶-۲-۷ روش A

الف- اصول مداربندی (به شکل ۷ مراجعه کنید)



راهنما:

1 خواندن  $U_{cc}/U_{oc}$

2  $R_m$  مقاومت اندازه‌گیری

3  $R_d$  مقاومت دشارژ پیوسته

شکل ۷- اصول مداربندی برای روش A

ب- روش انجام آزمون

مدت آزمون: مدت دشارژ در مقاومت  $R_d$  تقریباً ۳۰ روز می‌باشد.

مقدار مقاومت  $R_d$ : مقدار بار مقاومتی (مشخص شده در جدول ۷ و ۸) باید شامل تمام قسمت‌های مدار خارجی بوده و دارای درستی در حدود  $\pm 0.5\%$  باشد.

پ- تعیین ظرفیت

اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز  $U_{oc}$  و ولتاژ مدار بسته  $U_{cc}$  دست کم روزی یک بار بر روی باتری‌ای که دائماً به  $R_d$  متصل است انجام می‌شود تا زمانی که اولین عبور  $U_{cc}$  در ولتاژ نقطه نهایی که در جدول ۵ تعریف شده است، به دست آید.

- ۱- اندازه‌گیری اول  $U'_{oc}$ : مقاومت  $R_d$  از  $R_m$  بسیار بزرگ‌تر بوده و  $U'_{oc}$  تقریباً با  $U_{oc}$  برابر است. کلید هنگام انجام اندازه‌گیری، باز نگه داشته شود.
- ۲- اندازه‌گیری بعدی  $U_{cc}$ : باتری مورد آزمون به  $R_m$  متصل می‌شود. کلید در طول مدت  $\Delta t$  مطابق با جدول ۷ بسته نگه داشته می‌شود.

جدول ۷- روش آزمون A برای اندازه‌گیری  $U_{cc}$

سایر باتری‌ها		باتری‌های دارای الکترولیت KOH	
$\Delta t$ ms	$R_m$ $\Omega$	$\Delta t$ S	$R_m$ $\Omega$
$10 \pm 5 \%$	$1500 \pm 0.5 \%$	$1 \pm 5 \%$	$150 \pm 0.5 \%$

یادآوری- مقدار بارهای مقاومتی (شامل تمام قسمت‌های مدار خارجی) باید مطابق با جداول ۷ و ۸ باشد.

- ۳- محاسبه ظرفیت C: ظرفیت باتری با افزودن مقادیر ظرفیت جزئی  $C_p$  که با هر اندازه‌گیری با فرمول زیر محاسبه می‌شود، به دست آید:

$$C_p = \frac{U'_{oc} \times t_i}{R_d}$$

که در آن:


$t_i$  زمان بین دو اندازه‌گیری است.

$$C = \sum C_p$$

- ۴- در پایان دشارژ، توصیه می‌شود که چند اندازه‌گیری در روز انجام شود تا درستی کافی حاصل آید.

۷-۲-۶-۳ روش B

الف- اصول مداربندی (به شکل ۸ مراجعه کنید)



راهنما:

1 خواندن  $U_{cc}$

2  $R_d$  مقاومت دشارژ پیوسته

شکل ۸- اصول مداربندی برای روش B

- ب- روش انجام آزمون (به مورد ب زیربند ۷-۲-۶-۲ مراجعه کنید)
- پ- تعیین ظرفیت: هرگاه ولتاژ تحت بار باتری مورد آزمون برای اولین بار به زیر نقطه نهایی مشخص شده مطابق با جدول ۵ افت نماید، زمان  $t$  محاسبه شده و به‌عنوان طول عمر کاری تعریف می‌شود.

ظرفیت طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$C = \frac{U_{CC}(\text{متوسط})}{R_d} t$$

که در آن :

$C$  ظرفیت؛

$U_{CC}$  (متوسط) مقدار ولتاژ متوسط  $U_{CC}$  در طول زمان دشارژ  $(0-t)$ ؛

$t$  طول عمر.

#### ۷-۲-۷ محاسبه مقاومت داخلی $R_i$ در طول دشارژ طبق روش A (اختیاری)

بعد از هر اندازه گیری  $U'_{oc}$  و  $U_{CC}$  با روش زیر بند ۷-۲-۶، می توان مقاومت داخلی  $R_i$  باتری را با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود :

$$R_i = \frac{U'_{oc} - U_{CC}}{U_{CC} / R_m}$$

جدول ۸- (مقادیر) مقاومت دشارژ

کد حرفی برای سیستم‌های الکتروشیمیایی		شماره کد بر طبق ابعاد	کد حرفی برای سیستم‌های الکتروشیمیایی		شماره کد بر طبق ابعاد
B	C		S	L	
مقاومت دشارژ $k\Omega$		مقاومت دشارژ $k\Omega$			
	۶۸	۱۰۲۵			۴۱۶
		۱۲۱۲			۴۲۱
	۶۲	۱۲۱۶			۵۱۰
	۶۲	۱۲۲۰			۵۱۲
		۱۲۲۵			۵۱۴
		۱۶۱۲	۸۲		۵۱۶
	۳۰	۱۶۱۶	۶۸		۵۲۱
	۴۷	۱۶۲۰	۵۶		۵۲۷
		۱۶۲۵			۶۱۰
		۱۶۳۲			۶۱۲
	۳۰	۲۰۱۲	۱۲۰		۶۱۴
	۳۰	۲۰۱۶	۱۰۰		۶۱۶
	۳۰	۲۰۲۰	۶۸		۶۲۱
	۱۵	۲۰۲۵	۴۷		۶۲۶



استاندارد ملی ایران شماره ۳-۳۵۹۷ (تجدیدنظر سوم): سال ۱۳۹۶

کد حرفی برای سیستم‌های الکتروشمیایی		شماره کد بر طبق ابعاد	کد حرفی برای سیستم‌های الکتروشمیایی		شماره کد بر طبق ابعاد
B	C		S	L	
مقاومت دشارژ $k\Omega$			مقاومت دشارژ $k\Omega$		
	۱۵	۲۰۳۲			۷۱۰
		۲۳۱۲	۱۰۰		۷۱۲
		۲۳۱۶	۶۸		۷۱۴
	۱۵	۲۳۲۰	۶۸		۷۱۶
		۲۳۲۵	۴۷		۷۲۱
		۲۴۱۲	۳۳		۷۲۶
		۲۴۱۶	۲۷		۷۳۱
	۱۵	۲۳۳۰	۲۲	۲۲	۷۳۶
	۱۵	۲۴۳۰	۱۵		۷۵۴
					۹۱۰
					۹۱۲
					۹۱۴
			۴۷		۹۱۶
			۳۳		۹۲۰
			۳۳		۹۲۱
			۲۲		۹۲۷
			۱۵		۹۳۶
					۱۱۱۰
					۱۱۱۲
					۱۱۱۴
			۳۹		۱۱۱۶
			۲۲		۱۱۲۰
			۲۲	۲۲	۱۱۲۱
			۱۵		۱۱۲۶
			۱۵	۱۵	۱۱۳۰
			۱۵		۱۱۳۶
			۱۰	۱۰	۱۱۴۲
			۶٫۸	۶٫۸	۱۱۵۴

یادآوری - جاهای خالی، در حال بررسی می‌باشند.

### ۳-۷ روش‌های آزمون برای تعیین مقاومت در برابر نشت

#### ۱-۳-۷ پیش‌آماده‌سازی و بررسی چشمی اولیه

قبل از انجام آزمون‌های مشخص شده در زیربندهای ۲-۳-۷ و ۳-۳-۷ باتری‌ها باید در معرض بررسی چشمی، مطابق با الزامات عنوان شده در بند ۸ قرار گیرند.

برای آزمون‌های زیربندهای ۱-۲-۳-۷ و ۲-۲-۳-۷، باتری‌ها باید به مدت ۲ h در دمای مشخص (به ترتیب ۴۰°C و ۴۵°C) قرار گیرند تا از تقطیر در رطوبت بالا جلوگیری شود.

#### ۲-۳-۷ آزمون در دما و رطوبت بالا

#### ۱-۲-۳-۷ آزمون توصیه‌شده

باتری باید تحت شرایط مشخص شده در جدول ۹ انبار شود.

#### جدول ۹- شرایط انبارش برای آزمون توصیه‌شده

زمان آزمون روز	رطوبت نسبی %RH	دما °C
۳۰ یا ۹۰	۹۰ تا ۹۵	۴۰ ± ۲

یادآوری - برای تسریع در آزمون کنترل کیفیت معمول، می‌توان از زمان آزمون ۳۰ روز استفاده نمود، درحالی‌که زمان آزمون ۹۰ روز در مورد آزمون تعیین کیفیت باتری‌های نو اعمال می‌شود.

#### ۲-۲-۳-۷ آزمون اختیاری

پس از توافق بین سازنده و مشتری، شرایط آزمون زیر را می‌توان انتخاب نمود: (به جدول ۱۰ مراجعه کنید)


#### جدول ۱۰- شرایط انبارش برای آزمون اختیاری

زمان آزمون روز	رطوبت نسبی %RH	دما °C
۲۰ یا ۶۰	۹۰ تا ۹۵	۴۰ ± ۲

یادآوری - برای تسریع در آزمون کنترل کیفیت معمول، می‌توان از زمان آزمون ۲۰ روز استفاده کرد، درحالی‌که زمان آزمون ۶۰ روز در مورد آزمون تعیین کیفیت باتری‌های نو اعمال می‌شود.

#### ۳-۳-۷ آزمون براساس چرخه‌های دما

باتری باید در معرض ۱۵۰ چرخه دما مطابق با برنامه زیر قرار گیرد: (به شکل ۹ مراجعه کنید)



شکل ۱۰- آزمون براساس چرخه‌های دما

رطوبت نسبی باید در دمای اتاق و رطوبت نسبی ۵۰٪ تا ۶۰٪ باشد. این میزان در پی تغییر دما، تغییر خواهد کرد.

## ۸ بررسی چشمی و شرایط پذیرش

### ۱-۸ پیش آماده‌سازی

قبل از انجام بررسی چشمی قبلی، یا بعد از آزمون‌های مشخص شده در بند ۷، باتری‌ها باید دست کم به مدت ۲۴ h در دمای اتاق و رطوبت نسبی  $(55 \pm 20)\%$  قرار گیرند.

بهتر است بعد از بلوری شدن الکترولیت، نشتی صورت گیرد. زمان انبارش ۲۴h را می‌توان در صورت لزوم افزایش داد. این بررسی می‌تواند در مورد باتری‌های نو یا مصرف شده در مورد باتری‌هایی که در معرض آزمون‌های مختلف قرار گرفته‌اند، اعمال شود.

### ۲-۸ بزرگنمایی

بررسی چشمی باید با بزرگنمایی ۱۰ تا ۱۵ برابر انجام شود. بزرگنمایی ۱۵ برابر، برای آشکارسازی نشتی‌های کوچک ضروری است.

### ۳-۸ روشنایی

بررسی چشمی باید تحت یک نور سفید پخش با شدت  $900 \text{ lx}$  تا  $1100 \text{ lx}$  در سطح باتری مورد بازرسی انجام شود.

### ۴-۸ سطوح و طبقه‌بندی نشتی<sup>۲</sup>

سطوح و طبقه‌بندی نشتی در جدول ۱۱ ارائه شده‌اند.

۱- lx: لوکس واحد شدت نور

<sup>2</sup> Leakage levels and classification




۵-۸ شرایط پذیرش یا قبولی





سطح نشت قابل قبول و نیز نسبت قسمت‌های معیوب باید به توافق بین سازنده و مشتری برسد.

باتری‌های تازه با سطح نشتی بیشتر از S1 نباید تعیین کیفیت شوند.

معیارهای قبولی برای باتری‌هایی که طبق زیربند ۷-۳-۲ آزمون شده‌اند، می‌توانند محدودیت کمتری داشته باشند. در صورت لزوم، می‌توان از دستگاه‌های عکس‌برداری استفاده کرد.

جدول ۱۱- سطوح و طبقه‌بندی نشتی

تعریف	نمودار	سطوح نشت	
		درجه	طبقه‌بندی
نشت‌های کمی که در نزدیکی درزگیر یافت می‌شود و به کمتر از ۱۰٪ محیط درزگیر صدمه می‌زنند و با بزرگنمایی ۱۵ برابر آشکار می‌شوند. نشت با چشم غیرمسلح قابل آشکارسازی نیست.		S1	نمک زنی <sup>۱</sup>
مسیرهای کوچکی از نشت که می‌توانند با چشم غیرمسلح در نزدیکی درزگیر، آشکار شوند. در بزرگنمایی ۱۵ برابر می‌توان به این موضوع توجه داشت که این نشت‌ها به بیش از ۱۰٪ محیط درزگیر صدمه می‌زنند.		S2	
نشت‌هایی که به صورت لکه‌هایی در هر طرف درزگیر پخش می‌شوند را می‌توان با چشم غیرمسلح آشکارسازی نمود اما این نشت‌ها به اتصال منفی تخت نمی‌رسند.		S3	

تعریف	نمودار	سطوح نشت	
		درجه	طبقه بندی
<p>نشتهایی که به صورت لکه‌هایی در هر طرف درزگیر پخش می‌شوند اما به قسمت مرکزی اتصال منفی تخت نمی‌رسند.</p>		C1	لکه <sup>۲</sup>
<p>نشتهایی که به صورت لکه پخش می‌باشند و به قسمت مرکزی اتصال منفی تخت می‌رسند.</p>		C2	
<p>تجمع مایع بلوری که از الکترولیت ناشی می‌شود و بر روی قسمتی از گستره لکه‌ها متورم شده و کل سطح اتصال منفی تخت را دربر می‌گیرد.</p>		L1	نش <sup>۳</sup>
<p>تجمع مایع بلوری شده که از الکترولیت ناشی می‌شود و بر روی کل گستره لکه‌ها، متورم شده و کل سطح اتصال منفی تخت را دربر می‌گیرد.</p>		L2	


- 1- Solting  
2- Clouds  
3- Leaks

## پیوست الف

(الزامی)

### کدگذاری

بهتر است باتری‌های ساعت مطابق با این استاندارد با سیستم کدهای حرفی و عددی مانند زیر کدگذاری شوند. به هر حال حرف W نشانه مطابقت با این استاندارد می‌باشد.



### کتابنامه

- [1] IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state  
یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۸-۱۳۰۷: سال ۱۳۹۳، آزمون محیطی - قسمت ۲-۷۸: آزمون‌ها - آزمون Cab : گرمای رطوبت، حالت پایدار، با استفاده از استاندارد IEC 60086-2-78:2012، تدوین شده است.
- [2] ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times  
یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۱: سال ۱۳۸۴، عناصر داده‌ها و قالب‌های تبادل - تبادل اطلاعات - نحوه نمایش تاریخ‌ها و زمان‌ها، با استفاده از استاندارد IEC 8601:2000، تدوین شده است.
- [3] ISO 2859, Sampling procedures for inspection by attributes package  
یادآوری - مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۶۶۶۵، روش‌های اجرایی نمونه‌گیری برای بازرسی از طریق وصفی‌ها، با استفاده از برخی قسمت‌های مجموعه استاندارد ISO 2859 تدوین شده است.
- [4] ISO 21747, Statistical methods – Process performance and capability statistics for measured quality characteristics